




# Tychem®

SCIENCE THAT PROTECTS

## ThermoPro

Cat. III PROTECTION LEVEL

MODEL TP198T • ORANGE




- Instructions for Use
- Gebrauchsanweisung
- Consignes d'utilisation
- Istruzioni per l'uso
- Instrucciones de uso
- Instruções de utilização
- Gebruiksinstucties

- Bruksanvisning
- Brugsanvisning
- Bruksanvisning
- Käyttöohje
- Instrukcja użytkowania
- Használati útmutató
- Návod k použití
- Инструкции за

- употреба
- Pokyny na použitie
- Navodila za uporabo
- Instrucțiuni de utilizare
- Инструкция по Применению
- Naudojimo instrukcija

- Lietošanas instrukcija
- Kasutusjuhid
- Kullanım Talimatları
- Οδηγίες χρήσης.

## BODY MEASUREMENTS IN CM

Chest girth 	Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height
	S	78-87	150 - 170	XL	107-117	173-188	3XL	127-137	188-193
M	87-97	160-170	2XL	117-127	183-193	4XL	137-147	193-20	
L	97-107	165-175							

### ENGLISH

### INSTRUCTIONS FOR USE

**INSIDE LABEL MARKINGS** ① Trademark. ② Garment manufacturer. ③ Model identification – Tychem® ThermoPro model TP198T is a hooded protective coverall. ④ CE marking – Overall complies with requirements for category III personal protective equipment according to European legislation. Type-examination and quality assurance certificates were issued by AITEX, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Spain, identified by the EC Notified Body number 0161. ⑤ Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing. ⑥ The overall is inherently antistatic on the inside only and offers electrostatic protection according to EN 1149-5:2008 combined with EN 1149-3:2004 and EN 1149-2:1997 when grounded properly. ⑦ Full-body protection types achieved by this overall defined by the European standards for Chemical Protective Clothing: EN 14605:2005 + A1:2009 (Type 3 and Type 4), and EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). ⑧ Protection against heat and flame according to EN ISO 11612:2015. ⑨ Protection for use in welding and allied processes according to EN ISO 11611:2015. ⑩ Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc IEC 61482-2:2009. ⑪ The fabric offers protection against heat and flame according to EN ISO 14116 Index 3. ⑫ Wearer should read these instructions for use. ⑬ Sizing pictogram indicates body measurements (cm). Check your body measurements and select the correct size. ⑭ ⑮ Do not re-use. ⑯ Date of manufacture. ⑰ Other certification(s) information independent of the CE-marking and the European notified body.

THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE:



Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e.g. antistat will be washed off).



Do not iron.



Do not machine dry.



Do not dry clean.



Do not bleach.

### PERFORMANCE OF TYCHEM® THERMOPRO AND TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T:

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES	TEST METHOD	RESULT	EN CLASS*
Abrasion resistance	EN 530 Method 2	> 2000 cycles	6/6**
Flex cracking resistance	EN ISO 7854 Method B	> 1000 cycles	1/6**
Trapezoidal tear resistance	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Tensile strength	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Puncture resistance	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = Not applicable \*According to EN 14325:2004 \*\*Pressure pot

PERFORMANCE OF TYCHEM® THERMOPRO AND TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T ACCORDING TO EN 1149-5:2008	TEST METHOD	RESULT
Charge decay	EN 1149-3:2004 Method 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 45$ or $S > 0.2^*$ , Pass

\* $t_{50}$  = decay half time, S = shielding factor

### FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS (EN ISO 6530)

Chemical	Penetration index - EN Class*	Repellency index - EN Class*
Sulfuric acid (30%)	3/3	3/3
Sodium hydroxide (10%)	3/3	3/3
o-Xylene	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\* According to EN 14325:2004

### FABRIC AND TAPE SEAM RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METHOD A, BREAKTHROUGH TIME AT 1 µg/cm² · min)

Chemical	Breakthrough time (min)	EN Class*
Toluene	> 480	6/6
n-Hexane	> 480	6/6
Ethylether	> 480	6/6
Acetone	> 480	6/6

\* According to EN 14325:2004

### FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS

Test	Test method	EN Class*
Resistance to penetration by blood and body fluids using synthetic blood	ISO 16603	Pass
Resistance to penetration by blood-borne pathogens using Phi-X174 bacteriophage	ISO 16604 Procedure D	6/6
Resistance to contamination by contaminated liquids	EN ISO 22610	6/6
Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols	ISO/DIS 22611	3/3
Resistance to penetration by contaminated solid particles	ISO 22612	3/3

\* According to EN 14126:2003

### PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAME

Test	Test method	Result - EN Class*
Heat resistance at a temp of 180°C +/- 5°C	ISO 17493	Pass
Heat resistance at a temp of 260 +/- 5°C	ISO 17493	Pass
Limited flame spread (surface ignition), Code letter A1	ISO 15025:2000, Procedure A	A1, Index 3**
Convective heat, code letter B	ISO 9151	B1
Radiant heat, code letter C	ISO 6942, Method B	C1
Molten aluminium splash, code letter D	ISO 9185	D1
Molten iron splash, code letter E	ISO 9185	E2
Contact heat, code letter F	ISO 12127	F2
Electric arc - Open arc test method	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm²
Electric arc - Box test method	IEC 61482-1-2	4KA - Class 1/2

\* According to EN ISO 11612 \*\* According to EN ISO 14116

### PROTECTIVE CLOTHING FOR USE IN WELDING AND ALLIED PROCESSES

Test	Test method	EN Class*	Result*
Small molten metal splashes	ISO 9150	2/2	> 25 drops
Tear strength	ISO 13937-2	> 20 N	Pass
Electrical resistance	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>10</sup> Ohm, Pass

### SELECTION CRITERIA FOR CLOTHING FOR USE IN WELDING OR ALLIED PROCESSES (REFERENCE POINTS)

Type of welders' clothing	Selection criteria relating to the process:	Selection criteria relating to the environmental conditions:
---------------------------	---	--

N/A - Not applicable \*According to EN ISO 11611

Class 2

- Manual welding techniques with heavy formation of spatters and drops, e.g.:
- MMA welding (with basic or cellulose-covered electrode);
  - MAG welding (with CO<sub>2</sub> or mixed gases);
  - MIG welding (with high current);
  - self-shielded flux cored arc welding;
  - plasma cutting;
  - gouging;
  - oxygen cutting;
  - thermal spraying.

Operation of machines, e.g.:

- in confined spaces;
- at overhead welding/cutting or in comparable constrained positions.

N/A = Not applicable \*According to EN ISO 11611

**WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE**

Test method	Test method	Test result	EN Class
Type 3: Jet test	EN ISO 17491-3:2009	Pass*	N/A
Type 4: High level spray test	EN ISO 17491-4:2009, Method B	Pass	N/A
Type 6: Low level spray test	EN ISO 17491-4:2008, Method A	Pass	N/A
Seams strength	EN ISO 13935-2	> 300 N	S/6**

N/A = Not applicable \*Test performed by taped hood. \*\*According to EN 14325-2004

For further information about these garments and their performances, please contact your Tychem® supplier or DuPont: www.ipp.dupont.com

**TYPICAL AREAS OF USE:** Tychem® ThermoPro model TP198T is designed to offer chemical protection and protection against heat and flame based on the specific uses in accordance with requirements of the standards and the classes for which the garment is certified. The standards and classes are displayed in the CE-label in the garment. It is designed to protect against short flame contact, small, certain forms of heat transfer, molten metal splash from molten metal spatter from welding applications, thermal risk from electric arc and as an escape suit to potentially reduce skin burns or increase survival probability in the event of a flash fire (conform to EN ISO 11612:2015 and EN ISO 11611:2015). It is typically used, depending on toxicity and exposure conditions, for protection against certain organic and inorganic liquids and intensive or pressurized liquid sprays, where the exposure pressure is not higher than the one used in the type 3 (EN 14605:2005 + A1:2009) test method. This protective garment provides protection against intensive or pressurized liquid sprays (Type 3), intensive liquid sprays (Type 4 – EN 14605:2005 + A1:2009) and limited liquid splashes or sprays (Type 6 – EN 13034:2005 + A1:2009). Tychem® ThermoPro used for Tychem® ThermoPro model TP198T has passed all tests of EN 14126:2003 and mentioned in the above table, the obtained results conclude that the material offers a barrier against insective agents.

**LIMITATIONS OF USE:** Tychem® ThermoPro garments are not intended for fire-fighting activities, and are designed to provide specific level of protection against certain chemicals, molten metals, molten metal spatter from welding applications, electrical arc or thermal radiation based on the standards and classes met by the garments as displayed in the above tables and on the CE-label in the garments. The garments do not protect against all kind of electric arcs. They are designed and tested to help reduce the potential for injury, but no protective apparel alone, can eliminate all risks of injury or death. Protective apparel must be used in conjunction with general safety practices by trained personnel. The level of protection against flame will be reduced if the protective clothing is contaminated with flammable materials. In the event of a molten metal splash the user shall leave the working area immediately and take off the garment. In the event of a molten metal splash, the garment, if worn next to the skin, will not eliminate all risks of burn injury. An increase in the oxygen content of the air will reduce considerably the protection of the welder's protective clothing against flame. Extreme care should be taken when welding in confined spaces, e.g. if it is possible that the atmosphere may become enriched with oxygen. The garments are not intended to give electrical protection (shock). They are only intended to protect against brief inadvertent contact with live parts of an arc welding circuit, and additional electrical insulation layers will be required where there is an increased risk of electric shock. Garments meeting the requirements of 6.10 of EN ISO 11611:2015 are designed to provide protection against short term, accidental contact with live electric conductors at voltages up to approximately 100 V DC. Additional partial body protection may be required, e.g. for welding overhead. The electrical insulation provided by clothing will be reduced when the clothing is wet, dirty or soiled with sweat. No garments such as shirts, pants, undergarments or underwear which melt under heat, flame and arc exposures shall be worn underneath model TP198T garments. The use of Nomex® or non-melting undergarments is recommended. The air trapped between layers of material plays an important part in providing heat insulation. The protection is reduced in areas which are tight fitting or compressed by belt or straps. The coverall can only provide protection if interfaces between this garment with other garments at the neck, wrists and ankles is adequate. The fabric used in Tychem® ThermoPro model TP198T is inherently antistatic to the inside surface only and the garment meets the surface requirements of EN 1149-2:2008 when measured according to EN 1149-3:2004 and EN 1149-2:1997. This shall be taken into consideration if the garment is grounded. The electrostatic dissipative performance of both the suit and the wearer needs to be continuously achieved in such a way as the resistance between the person wearing the electrostatic dissipative protective clothing and the earth shall be greater than 10<sup>10</sup> Ohm and less than 10<sup>9</sup> Ohm e.g. by wearing adequate footwear/flooring system, use of a grounding cable, or by any other suitable means. Always verify correct grounding via a test with a monitoring device. The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear and possible contamination. The user shall ensure proper grounding of both the garment and the wearer. Electrostatic dissipative clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. Electrostatic dissipative clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the safety engineer. Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays or splashes of hazardous substances may require garments of higher mechanical strength and/or barrier properties than those offered by Tychem® ThermoPro model TP198T. The user must ensure garment barrier compatibility to the chemical exposure risks before use. The user shall use the attached hood drawstrings to pull tightly around the respirator, and cover the drawstrings behind the storm flap before closing it with the hooked hook and loop material. To achieve the claimed chemical protection in certain applications, taping of the hood was necessary. Lacing of the garment may negatively impact protective properties against heat and flame, thermal radiation, electric arc, metal splash and molten metal spatter in welding applications. If tape is used, the wearer shall use a flame resistant/high temperature tape. Tape must not negatively impact dopping process in case of an emergency. The Tychem® ThermoPro fabric offers little or no thermal insulation to protect the wearer's skin from prolonged exposure to hot or cold. The temperature range for the fabric and seams is well beyond the temperatures that the human skin can withstand without injury. The user shall perform a risk analysis, including a verification of the barrier properties against the chemicals of concern, upon which he shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge regarding the combination of the protective clothing with ancillary equipment (boots, gloves, respiratory protective equipment, undergarments etc.) and for how long a protective garment can be worn on a specific job with respect to its protective performance, wearing comfort and heat stress. For full body protection, the protective clothing shall be worn in the closed state. DuPont shall not accept any responsibility for improper use of its products.

**PREPARING FOR USE:** Inspect the Tychem® ThermoPro garments prior to use. In the event of defects, contamination, or damage, do not wear.

**CLEANING AND MAINTENANCE:** For limited use only. Do not clean, neither for hygienic reasons. The garments can be worn until damaged, altered or contaminated. If the garment is contaminated during use, it must be decontaminated prior to doffing and then discarded. If the garment is damaged during use, retreat immediately, undergo decontamination and then discard the garment.

**STORAGE:** The garments may be stored at < 49 °C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. The shelf life of these garments is 5 years if correctly stored.

**DISPOSAL:** These garments can be incinerated or buried in a controlled landfill. Disposal restrictions depend upon the contaminations incurred during use and are subject to national or local legislation.

The content of this instruction sheet was last verified by the notified body Aitec in January 2016.

**DEUTSCH****GEbrauchsANWEISUNG**

**BESCHRIFTUNG DER INNENNETIKETTEN** ① Handelsname. ② Hersteller des Schutanzugs. ③ Modellbezeichnung – Tychem® ThermoPro Modell TP198T ist ein Schutanzug mit Kapuze. ④ CE-Kennzeichnung – Der Schutanzug entspricht den europäischen Richtlinien für persönliche Schutzbekleidung, Kategorie III. Die Typ-Prüfung und das Qualitätssicherungszertifikat wurden von AITEC, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Spanien, Code der akkreditierten Zertifizierungsstelle EU-0161, ausgestellt. ⑤ Weist auf die Erfüllung der europäischen Normen für Chemikalienschutzkleidung hin. ⑥ Dieser Schutanzug ist nur auf der Innenseite inhärent antistatisch und bietet bei ordnungsgemäßer Erdung Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach EN 1149-5:2008 in Kombination mit EN 1149-3:2004 und EN 1149-2:1997. ⑦ Ganzkörperschutzhut, die mit diesem Schutanzug nach den europäischen Normen für Chemikalienschutzkleidung erreicht wurden: EN 14605:2005 + A1:2009 (Typ 3 und Typ 4) und EN 13034:2005 + A1:2009 (Typ 6). ⑧ Schutz vor Hitze und Flammen nach EN ISO 11612:2015. ⑨ Schutz zur Anwendung beim Schweißen und in verwandten Verfahren nach EN ISO 11611-2015. ⑩ Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren von Lichtbögen IEC 61482-2:2009. ⑪ Das Material bietet Schutz vor Hitze und Flammen nach EN ISO 14161-3. ⑫ Die Träger sollten diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen. ⑬ Das Größenpiktogramm zeigt verschiedene Körpermaße (in cm) an. Bitte wählen Sie die Ihnen Körpermaßen entsprechende Größe aus. ⑭ ⑮ Nicht wiederverwenden. ⑯ Herstellungsdatum. ⑰ Weitere Informationen zu Zertifizierungen unabhängig von der CE-Kennzeichnung und der akkreditierten Zertifizierungsstelle der EU.

**BEDEUTUNG DER FÜNF PFLEGEPIKTOGRAMME:**

Nicht waschen. Maschinenwäsche beeinträchtigt die Schutzeigenschaft (z.B. Antistatikum wird abgewaschen)	Nicht bügeln.	Nicht im Wäschetrockner trocknen.	Nicht chemisch reinigen.	Nicht bleichen.

**DAS LEISTUNGSprofil VON TYCHEM® THERMOPRO UND TYCHEM® THERMOPRO MODELL TP198T:**

PHYSIKALISCHE MATERIALEIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS	EN-KLASSE*
Abriebfestigkeit	EN 530 Methode 2	> 2000 Zyklen	6/6**
Biegefestigkeit	EN ISO 7854/Methode B	> 1000 Zyklen	1/6**
Weittemperfestigkeit (Trapez)	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Durchstichfestigkeit	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = Nicht zutreffend \*Gemäß EN 14325-2004 \*\*Druckbehälter

DAS LEISTUNGSprofil VON TYCHEM® THERMOPRO UND TYCHEM® THERMOPRO MODELL TP198T GEMESSEN EN 1149-5:2008	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Ladungsbau	EN 1149-3:2004/Methode 2-EN 1149-5:2008	t <sub>50</sub> <4 s oder S>0,2°, Bestanden

\*t<sub>50</sub>=Halbwertzeitfaktor, S=elektrischer Abschirmfaktor

**MATERIALWIDERSTAND GEGEN DAS DURCHDRINGEN VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6530)**

Chemikalie	Penetrationsindex - EN-Klasse*	Abweisungsindex - EN-Klasse*
Schwefelsäure (30%)	3/3	3/3
Natriumhydroxid (10%)	3/3	3/3
o-XyloL	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\* Nach EN 14325:2004

**WIDERSTAND DES MATERIALS UND DER ÜBERKLEBTEN NAHT GEGEN DIE PERMEATION VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6529 MÉTHODE A, DURCHBRUCHZEIT BEI 1 µg/cm² · min))**

Chemikalie	Durchbruchzeit (min)	EN-Klasse*
Toluol	> 480	6/6
n-Hexan	> 480	6/6
Diethylether	> 480	6/6
Aceton	> 480	6/6

\* Nach EN 14325:2004

**WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES MATERIALS GEGEN DAS DURCHDRINGEN VON INFektIONSERREGERN**

Prüfung	Testmethode	EN-Klasse*
Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung von Blut und Körperflüssigkeiten unter Verwendung von synthetischem Blut	ISO 16603	6/6
Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung von durch Blut übertragbaren Krankheitserregern unter Verwendung des Bakteriophagens Phi-X174	ISO 16604	6/6
Widerstandsfähigkeit gegen Kontamination durch kontaminierte Flüssigkeiten	EN ISO 22610	6/6
Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung von biologisch kontaminierten Aerosolen	ISO/DIS 22611	3/3
Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung von kontaminierten Feststoffpartikeln	ISO 22612	3/3

\* Nach EN 14126:2003

**SCHUTZ VOR HITZE UND FLAMMEN**

Prüfung	Testmethode	Ergebnis - EN-Klasse*
Wärmebeständigkeit bei Temperaturen von bis zu 180°C +/- 5°C	ISO 17493	Bestanden
Wärmebeständigkeit bei Temperaturen von bis zu 260°C +/- 5°C	ISO 17493	Bestanden
Begrenzte Flammmenausbildung (Oberflächenerzündung), Code-Buchstabe A1	ISO 15025:2000, Methode A	A1, Index 3**
Konvektionswärme, Code-Buchstabe B	ISO 9151	B1
Strahlungswärme, Code-Buchstabe C	ISO 6942, Methode B	C1
Spritzer geschmolzenen Aluminiums, Code-Buchstabe D	ISO 9185	D1
Spritzer geschmolzenen Eisens, Code-Buchstabe E	ISO 9185	E2
Kontaktwärme, Code-Buchstabe F	ISO 12127	F2
Lichtbogen - Offener Lichtbogen-Testmethode	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm²
Lichtbogen - Prüfkammertestmethode	IEC 61482-1-2	4kA - Klasse 1/2

\* Gemäß EN ISO 11612 \*\* Gemäß EN ISO 14116

**SCHUTZKLEIDUNG ZUR ANWENDUNG BEIM SCHWEISSEN UND IN VERWANDTEN VERFAHREN**

Prüfung	Testmethode	EN-Klasse*	Ergebnis*
Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall	ISO 9150	2/2	> 25 Tropfen
Reißfestigkeit	ISO 13937-2	> 20 N	Bestanden
Elektrische Widerstandsfähigkeit	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>10</sup> Ohm, Bestanden

**AUSWAHLKRITERIEN FÜR KLEIDUNG ZUR ANWENDUNG BEIM SCHWEISSEN ODER IN VERWANDTEN VERFAHREN (BEZUGSPUNKTE)**

Typ der Schweißkleidung	Auswahlkriterien hinsichtlich des Verfahrens	Auswahlkriterien hinsichtlich der Umgebungsbedingungen:
Klasse 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuelle Schweißverfahren mit größerer Spritzer- und Tropfenbildung, z. B.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- MMA-Schweißen (mit Basis- oder Celluloseelektrode)</li> <li>- MAG-Schweißen (mit CO<sub>2</sub> oder Mischgasen)</li> <li>- MIG-Schweißen (mit Hochspannung)</li> <li>- Bogen-Schweißen mit Fülldraht</li> <li>- Plasma-Schneiden</li> <li>- Fugenbohren</li> <li>- Sauerstoffschneiden</li> <li>- Thermisches Aufspritzen</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienung von Maschinen, z. B.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- in geschlossenen Räumen;</li> <li>- beim Schweißen/Schneiden über Kopf oder in vergleichbar schwierigen Positionen.</li> </ul> </li> </ul>

N/A = Nicht zutreffend \* Gemäß EN 14116

**PRÜFLEISTUNG DES GESAMTAUFGANGS**

Testmethode	Testmethode	Testergebnis	EN-Klasse
Typ 3: Jet-Test	EN ISO 17491-3:2009	Bestanden*	N/A
Typ 4: Spray-Test mit hoher Intensität	EN ISO 17491-4:2009, Methode B	Bestanden	N/A
Typ 6: Spray-Test mit geringer Intensität	EN ISO 17491-4:2008, Methode A	Bestanden	N/A
Nahtstärke	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/A = Nicht zutreffend \* Test mit abgeklebter Kapuze. \*\* Gemäß EN 14325:2004

Für weitere Informationen über diese Schutzkleidung und ihre Schutzleistung wenden Sie sich bitte an Ihren Ichem® Händler oder an DuPont: www.ipp.dupont.com

**TYPISCHE EINSATZBEREICHE:** Ichem® ThermoPro Modell TP198T wurde entwickelt, um Schutz gegen Chemikalien und Schutz vor Hitze und Flammen auf der Grundlage der für die Anwendung der bestimmten Verwendungszwecke entsprechenden den Anforderungen der Normen und der Klassen zu bieten, für die dieser Anzug CE-Zertifizierung hat. Die Normen und Klassen sind im CE-Etikett des Anzugs angegeben. Er ist für den Schutz vor kurzem Flammenkontakt, kleinen, bestimmten Formen von Wärmeübertragung, Spritzern aus geschmolzenem Metall, geschmolzenen Metallspritzern von Schweißanwendungen, thermischer Gefährdung durch Lichtbogen und als Fluchtzeugung zur potenziellen Verringerung von Hautverbrennungen oder Erhöhung der Überlebenswahrscheinlichkeit im Fall einer Stichflamme ausgelegt (gemäß EN ISO 11612:2015 und EN ISO 11611:2015). Die typische Verwendung erfolgt, je nach Toxizität und Expositionsbedingungen, zum Schutz vor bestimmten organischen und anorganischen Flüssigkeiten und intensiven oder geringen Druck spritzeneben (Typ 3), intensiven Sprühnebeln (Typ 4 – EN 1405:2005 + A1:2009), Dieses Schutzkleidung bietet Schutz vor intensiveren oder Druckspritznebeln (Typ 3), intensiven Sprühnebeln (Typ 4 – EN 1405:2005 + A1:2009) und Spritzern und Sprühnebeln mit geringer Intensität (Typ 6 – EN 13024:2005 + A1:2009). Das für Ichem® ThermoPro Modell TP198T verwendete Ichem® ThermoPro hat alle Prüfungen für die Norm EN 14126:2003 bestanden. Unter den in EN 14126:2003 definierten und in der Übersicht aufgeführten Expositionsbedingungen zeigen die erzielten Ergebnisse, dass das Material eine Barriere gegen Infektionserreger bietet.

**EINSATZSCHRÄNKUNGEN:** Ichem® Kleidung ist nicht für Brandbekämpfungsarbeiten vorgesehen und wurde entwickelt, um ein spezifisches Schutzniveau gegen bestimmte chemischen, geschmolzenen Metalle, geschmolzene Metallspritzer von Schweißanwendungen, Lichtbogen oder Wärmetransfusions auf Grundlage der von der Kleidung erfüllten Normen und Klassen zu bieten, die in den Übersichten oben und auf dem CE-Etikett der Kleidung angegeben sind. Die Kleidung schützt nicht gegen Arten von Lichtbogen. Sie wurden entwickelt und überprüft, um zur Verringerung von Verletzungen bei der Flucht vor einem Feuer zu beitragen. Sie haben den Zweck, dazu beizutragen, das Verletzungsrisiko zu senken, allerdings kann keine Schutzleistung annehmen, sämtliche Gefährdungen für Verletzungen oder Tod ausschließen. Schutzleistung muss immer in Verbindung mit allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen von geschultem Personal verwendet werden. Der Schutz gegen Flammen wird gezeigt, wenn die Schutzkleidung mit brennablen Materialien kontaminiert ist. Wenn der Nutzer Spritzer aus geschmolzenem Metall abbeklopft muss er die Arbeitsbereiche sofern verlassen und das Zuhören des Sauerstoffgehalts in der Luft wird den Schutz der Schweißschutzkleidung vor Flammenstrukturlich verringern. Besonders achtsam muss man beim Schweißen in engen Räumen sein, also wenn es möglich ist, dass sich die Umgebung mit Sauerstoff anreichern kann. Die Schutzkleidung ist nicht für den Schutz vor elektrischen Schlägen geeignet. Sie ist nur für die Spannungen bis zu etwa 100 Volt Gleichspannung zu bieten. Zusätzlicher Teilkörperschutz kann erforderlich sein, z. B. bei Überqueren- Schweißen. Die von der Kleidung gewährte elektrische Isolierung verringert sich, wenn die Kleidung feucht, schmutzig oder schwielig getränkt ist. Unter der Kleidung des Modells TP198T darf keine Kleidung wie Hemden, Hosen, Unterbekleidung oder Unterwäsche getragen werden, die bei Hitze, Flammen

und Lichtbögen schmilzt. Es wird die Verwendung von Nomex® oder nicht schmelzender Unterbekleidung empfohlen. Die zwischen den Schichten des Materials eingeschlossene Luft spielt für den Wärmeschutz eine wichtige Rolle. Der Schutz verringert sich in Bereichen, die eng anliegen oder von Gürteln oder Bändern zusammengefügert werden. Der Anzug kann nur Schutz bieten, wenn die Verbindungsstellen zwischen diesem Kleidungsstück und anderen Bekleidungsstücken am Hals, an den Handgelenken und Fußgelenken geeignet sind. Das im Tychem® ThermoPro Modell TP198T verwendete Gewebe ist nur auf der Innenseite inhärent antistatisch, und der Anzug erfüllt die Oberflächenanforderungen nach EN 1149-5:2008, wenn gemäß EN 1149-3:2004 und EN 1149-2:1997 gemessen wird. Das ist bei der Erdung des Anzugs zu berücksichtigen. Die elektrostatische Ableitfähigkeit des Anzugs und auch des Nutzers muss kontinuierlich so gewährleistet werden, dass der Widerstand zwischen der Person, die die elektrostatisch ableitende Schutzbekleidung trägt, und der Erdung größer als 10<sup>10</sup> Ohm ist. Das lässt sich z. B. durch das Tragen von geeigneten Schuhwerk, einem geeigneten Bodenbelag, die Verwendung einer Erdungsleitung oder durch ein anderes geeignetes Mittel erreichen. Die korrekte Erdung ist immer durch eine Prüfung mit einem Überprüfungsprüfer zu überprüfen. Die elektrostatische Ableitfähigkeit der elektrostatisch ableitenden Schutzbekleidung kann durch Verschleiß und mögliche Kontamination beeinträchtigt werden. Der Anwender muss sicherstellen, dass Anzug und Träger ordnungsgemäß geerdet werden. Elektrostatisch ableitfähige Kleidung darf nicht in entflammbarer oder explosionsgefährlicher Umgebung oder beim Umgang mit entflammablen oder explosionsgefährlichen Substanzen gefeuert oder ausgesogen werden. Elektrostatisch ableitfähige Kleidung darf in sauerstoffangereicherten Umgebungen nicht ohne die vorherige Zustimmung des Sicherheitsingenieurs getragen werden. Die Exposition gegenüber sehr feinen Partikeln, intensiven Sprühnebeln oder Spritzern gefährlicher Substanzen erfordert möglicherweise Anzüge mit höherer mechanischer Festigkeit und/oder höheren Barrierefähigkeiten als Tychem® ThermoPro Modell TP198T. Der Nutzer muss vor der Verwendung sicherstellen, dass Kleidungsstücke/Innenkompatibilität bei allen chemischen Expositionssituationen besteht. Der Nutzer muss die festgestellten Kapuzenschutznormen zum Festzügen um die Atemschutzmaske verwenden und die Schurzunge hinter der Windschutzleiste abdecken, bevor sie mit dem robusten Haken- und Schlaufenmaterial verschlossen wird. Um die angegebene chemische Schutzwirkung bei bestimmten Anwendungen zu erzielen, war ein Abkleben der Kapuze erforderlich. Das Abkleben des Anzugs kann sich negativ auf die Schutz Eigenschaften gegen Wärme und Flammen, Wärmestrahlung, Lichtbögen, Spritzer aus geschmolzenem Metall und geschmolzene Metallspritzer von Schweißanwendungen auswirken. Bei Verwendung von Abklebeband muss der Nutzer ein Flammfeständiges Band für hohe Temperaturen verwenden. Das Klebeband darf das Ablegen des Anzugs in Notfällen nicht beeinträchtigen. Tychem® ThermoPro Materialien biegen wenig bis keine thermische Isolierung, um den Träger über längere Zeit vor Hitze oder Kälte zu schützen. Der Temperaturbereich für das Material und die Nähe geht weit über die Temperatur hinaus, die menschliche Haut ohne Verletzung aushalten kann. Vom Träger ist eine Risikoanalyse einschließlich einer Überprüfung der Barrierereigenschaften gegen bedenkliche Chemikalien durchzuführen, auf deren Grundlage er seine Wahl der persönlichen Schutzausrüstung vornimmt. Die Entscheidung darüber, mit welcher zusätzlichen Ausrüstung (Schule, Handschuh, Atemschutz, Unterbekleidung usw.) die Schutzbekleidung kombiniert wird, und wie lange eine Schutzzusage in bestimmten Einsatzszenarien getragen werden kann (im Hinblick auf Schutzeistung, Tragekomfort und Wärmeverlust), trifft der Anwender grundsätzlich alleinverantwortlich. Bei Ganzkörpergeschutz ist die Schutzbekleidung geschlossen zu tragen. DuPont übernimmt keinerlei Haftung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte.

**VÖRBEREITUNG:** Die Tychem® ThermoPro-Bekleidung vor der Nutzung überprüfen. Bei Mängeln, Kontamination oder Beschädigung nicht tragen.

**REINIGUNG UND PFLEGE:** Für begrenzte Einsatzdauer. Nicht reinigen, auch nicht aus hygienischen Gründen. Die Bekleidung kann getragen werden, bis sie beschädigt, verändert oder kontaminiert ist. Wenn die Bekleidung während der Verwendung kontaminiert wird, muss sie vor dem Ablegen dekontaminiert und dann aussortiert werden. Wenn die Bekleidung während der Verwendung beschädigt wird, muss sich der Träger sofort rückziehen, dekontaminiert werden und dann die Bekleidung aussortieren wird.

**AUFPBEWAHRUNG:** Bewahren Sie die Bekleidung im Dunkeln und vor UV-Einstrahlung geschützt (im Karton) bei < 49 °C. Auf die Lagerfähigkeit dieser Bekleidung bei richtiger Aufbewahrung beträgt 5 Jahre.

**ENTSORGUNG:** Diese Bekleidung kann thermisch oder auf Deponien entsorgt werden. Einschränkungen hinsichtlich der Entsorgung sind von der während der Verwendung anfallenden Kontamination abhängig und unterliegen damit nationalen oder lokalen Rechtsvorschriften.

Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung wurde von der akkreditierten Zertifizierungsstelle Aitek zuletzt im Januar 2016 überprüft.

## FRANÇAIS

## CONSIGNES D'UTILISATION

**SIGNIFICATION DE L'ETIQUETAGE INTERIEUR.** ① Marque déposée. ② Fabricant de vêtements. ③ Identification du modèle – Le modèle TP198T Tychem® ThermoPro est une combinaison de protection à capuche. ④ Marquage CE – Cette combinaison répond aux exigences établies pour les équipements de protection individuelle de catégorie III selon la législation européenne. Les certificats de type et d'assurance qualité ont été délivrés par AITEK, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcay, Espagne, identifié sous le numéro d'organisme notifié CE 0161. ⑤ Indique la conformité aux normes européennes applicables aux vêtements de protection chimique. ⑥ La combinaison est naturellement antistatique à l'intérieur uniquement et offre une protection électrostatique conformément à la norme EN 1149-5:2008 combinée à la norme EN 1149-3:2004 quand elle est correctement mise à terre. ⑦ "Types" de protection intégrale auxquels répond cette combinaison et définis par les normes européennes pour les vêtements de protection chimique : EN 14605:2005 + A1:2009 (type 3 et type 4) et EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6). ⑧ Protection contre la chaleur et les flammes conformément à la norme EN ISO 11611:2015. ⑨ Vêtement de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique IEC 61482-2:2009. ⑩ Protection pour une utilisation lors de procédés de soudage et de procédés connexes conformément à la norme EN ISO 11611:2015. ⑪ Vêtement de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique IEC 61482-2:2009. ⑫ Le tissu offre une protection contre la chaleur et les flammes conformément à la norme EN ISO 14116, indice 5. ⑬ Les utilisateurs sont priés de lire ces consignes d'utilisation. ⑭ Le pictogramme "taille" donne les mensurations du corps (cm). Vérifiez vos propres mensurations afin de choisir la bonne taille. ⑮ Ne pas réutiliser. ⑯ Autres informations relatives à la (aux) certification(s) indépendantes du marquage CE et de l'organisme européen notifié.

**SIGNIFICATION DES CINQ PICTOGRAMMES D'ENTRETIEN:**

Ne pas laver. Le lavage réduit les performances de protection (p. ex. la propriété antistatique disparaît au lavage).	Ne pas repasser.	Ne pas sécher en machine.	Ne pas nettoyer à sec.	Ne pas utiliser de javel.

**PERFORMANCES DE TYCHEM® THERMOPRO ET DU MODELE TP198T TYCHEM® THERMOPRO:**

PROPRIÉTÉS DU TISSU	MÉTHODE D'ESSAI	RÉSULTAT	CLASSE EN*
Résistance à l'abrasion	EN 530 Méthode 2	> 2000 cycles	6/6**
Résistance à la flexion	EN ISO 7854 Méthode B	> 1000 cycles	1/6**
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Résistance à la perforation	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = Non Applicable \*Selon la norme EN 14325:2004 \*\*Pot sous pression

PERFORMANCES DE TYCHEM® THERMOPRO ET DU MODÈLE TP198T TYCHEM® THERMOPRO CONFORMEMENT À LA NORME EN 1149-5: 2008	ÉTUDE D'ESSAI	RÉSULTAT
Charge decay	EN 1149-3:2004 Method 2 - EN 1149-5:2008	t <sub>50</sub> < 4s ou 5 > 0.2*, réussie

\*t<sub>50</sub> = moitié du temps de décharge, 5 = facteur de protection

**RÉSISTANCE DES MATERIAUX À LA PÉNÉTRATION PAR DES LIQUIDES (EN ISO 6530)**

Produits chimiques	Indice de pénétration - Classe EN*	Indice de répulsion - Classe EN*
Acide sulfurique (30%)	3/3	3/3
Hydroxyde de sodium (10%)	3/3	3/3
o-Xylène	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\* Selon la norme EN 14325:2004

**RÉSISTANCE DU MATERIAU ET DES COUTURES COLLÉES À LA PERMÉATION DE LIQUIDES (EN ISO 6529, MÉTHODE A, TEMPS DE PERMÉATION À 1 µg/cm<sup>2</sup> · min)**

Produits chimiques	Temps de perméation (min)	Classe EN*
Toluène	> 480	6/6
n-Hexane	> 480	6/6
Éther éthylique	> 480	6/6
Acétone	> 480	6/6

Selon la norme EN 14325:2004

**RÉSISTANCE DU MATERIAU À LA PÉNÉTRATION D'AGENTS INFECTIEUX**

Essai	Méthode d'essai	Classe EN*
Résistance à la pénétration par le sang et d'autres fluides corporels en utilisant du sang de synthèse	ISO 16603	6/6
Résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang à l'aide du bactériophage Phi-X174	ISO 16604 Procédure D	6/6
Résistance à la contamination par des liquides contaminés	EN ISO 22610	6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols contaminés biologiquement	ISO/DIS 22611	3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées	ISO 22612	3/3

\* Selon la norme EN 14126:2003

**PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES**

Essai	Méthode d'essai	Résultat - Classe EN*
Résistance à des températures de 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Réussi
Résistance à des températures de 260 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Réussi
Propagation limitée des flammes (inflammation en surface), lettre-code A1	EN 15025:2000, Procédure A	A1, indice 3**
Chaleur convective, lettre-code B	ISO 9151	B1
Chaleur radiante, lettre-code C	ISO 6942 Méthode B	C1

\* Conformément à la norme EN ISO 11612 \*\* Conformément à la norme EN ISO 14116

**PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES**

Projection d'aluminium en fusion, lettre-code D	ISO 9185	D1
Projection de fer en fusion, lettre-code E	ISO 9185	E2
Chaleur par contact, lettre-code F	ISO 12127	F2
Arc électrique - Méthode d'essai à l'arc ouvert	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Arc électrique - Méthode d'essai du "Body Box"	IEC 61482-1-2	4kA - Classe 1/2

\* Conformément à la norme EN ISO 11612 \*\* Conformément à la norme EN ISO 14116

**VÊTEMENT DE PROTECTION POUR UNE UTILISATION LORS DE PROCÉDÉS DE Soudage ET DE PROCÉDÉS CONNEXES**

Essai	Méthode d'essai	Classe EN*	Résultat*
Petites projections de métal en liquide	ISO 9150	2/2	> 25 gouttes
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	> 20 N	Réussi
Résistance électrique	EN 1149-2	s/o	> 10 <sup>6</sup> Ohm, réussie

**CRITÈRES DE SÉLECTION DES VÊTEMENTS POUR UNE UTILISATION LORS DE PROCÉDÉS DE Soudage ET DE PROCÉDÉS CONNEXES (POINTS DE RÉFÉRENCE)**

Type de vêtement de soudeur	Critères de sélection selon le procédé:	Critères de sélection selon les conditions environnementales:
Classe 2	<p>Tехники de soudage manuel entraînant une formation importante de projections et de gouttes, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soudage MMA (avec électrode basique ou enrobée de cellulose);</li> <li>- soudage MAG (avec CO<sub>2</sub> ou gaz mélangés);</li> <li>- soudage MIG (courant élevé);</li> <li>- soudage à l'arc avec fil fourré sans gaz;</li> <li>- découpe plasma;</li> <li>- gougeage;</li> <li>- découpe à l'oxygène;</li> <li>- projection thermique.</li> </ul>	<p>Fonctionnement de machines, notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans des espaces confinés;</li> <li>- dans le cas de soudage/découpe en hauteur ou dans des positions contraignantes similaires</li> </ul>

N/A = Non Applicable \*Selon la norme EN ISO 11611

**RÉSULTATS DES ESSAIS SUR LA COMBINAISON ENTIERE**

Méthode d'essai	Méthode d'essai	Résultat de l'essai	Classe EN
Type 3 : Essai au jet	EN ISO 17491-3:2009	Réussi*	N/A
Type 4 : Essai de pulvérisation d'intensité élevée	EN ISO 17491-4:2009, méthode B	Réussi	N/A
Type 6 : Essai de pulvérisation de faible intensité	EN ISO 17491-4:2008, méthode A	Réussi	N/A
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/A = Non Applicable \*Essai réalisé avec une capuche collée. \*\* Selon la norme EN 14325-2004

Pour de plus amples informations sur ces vêtements et leurs propriétés, veuillez contacter votre fournisseur Tychem® ou DuPont via le site www.dupont.com

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION:** Tychem® ThermoPro, modèle TP1987 est conçu pour offrir une protection chimique ainsi qu'une protection contre la chaleur et les flammes sur la base d'utilisations spécifiques, conformément aux exigences des normes et des classes pour lesquelles le vêtement est certifié. Les normes et classes se trouvent sur l'étiquette CE du vêtement. Il est conçu pour protéger contre le bref contact avec des flammes, certaines formes de transfert de chaleur, les projections de métal en fusion, le risque thermique des arcs électriques et servir de vêtement d'évacuation pour potentiellement réduire les brûlures ou offrir de meilleures chances de survie dans le cas d'un feu instantané (conformément aux normes EN ISO 11612:2015 et EN ISO 11611:2015). Il est généralement utilisé, selon les conditions de toxicité et d'exposition, pour la protection contre certains liquides organiques et inorganiques et contre les projections de liquides pressurisés ou intenses, lorsque l'exposition à la pression n'est pas supérieure à celle utilisée lors de la méthode d'essai de type 3 (EN 14605:2005 + A1:2009) et les projections ou pulvérisations de liquides à dose limitée (type 6 – EN 13034:2005 + A1:2009). Tychem® ThermoPro utilise pour le modèle TP1987 Tychem® ThermoPro a réussi tous les essais de la norme EN 14126:2003. Dans les conditions d'expositions telles que définies dans la norme EN 14126:2003 et mentionnées ci-dessus, les résultats obtenus permettent de conclure que le tissu offre une protection contre les agents infectieux.

**LIMITES D'UTILISATION:** Tels vêtements Tychem® ThermoPro ne sont pas destinés à la lutte contre les incendies et sont conçus en vue de fournir un niveau spécifique de protection contre les produits chimiques, les métaux en fusion, les projections de métal fondus lors de procédés de soudures, les arcs électriques ou les radiations thermiques, sur la base des normes et des classes auxquelles se conforment les vêtements, comme indiqué dans les tableaux ci-dessus et sur l'étiquette CE des vêtements. Les vêtements ne protègent pas contre tous les types d'arc électrique. Ils sont conçus et testés pour aider à réduire les blessures lors de l'évacuation en cas d'incendie. Ils visent à réduire le risque de blessures, mais un équipement de protection seul ne peut éliminer tous les risques de blessures ou de décès. Un vêtement de protection doit être utilisé conjointement avec les pratiques générales en matière de sécurité, par du personnel formé. Le niveau de protection contre les flammes sera réduit si le vêtement est contaminé par un matériau inflammable. Dans le cas de projection de métal en fusion, l'utilisateur doit immédiatement quitter l'espace de travail et retirer le vêtement. Dans le cas d'ablations de métal en fusion, le vêtement n'élimine pas toutes les risques de brûlures s'il est porté près de la peau. Une augmentation de la teneur en oxygène dans l'air réduira considérablement les propriétés protectrices du vêtement de protection du soudeur contre la flamme. Il convient de prendre des précautions extrêmes en cas de soudure dans des espaces confinés, par exemple, s'il est possible que l'atmosphère s'enrichisse en oxygène. Ces vêtements ne sont pas destinés à fournir une protection contre le bref contact, par inadvertance, des parties chargées d'un circuit de soudage à l'arc. À d'autres couches d'isolation électriques seront nécessaires si une risque de choc électrique est plus important. Les vêtements répondant aux exigences du point 6.10 de la norme EN ISO 11611:2015 sont conçus en vue de fournir une protection contre le contact accidenté à la terre avec des tensions allant jusqu'à 1000 V d.c.. Une additionnelle protection partielle du corps peut être nécessaire, par exemple pour un soudage en hauteur. L'isolation électrique fournie par le vêtement sera réduite si ce dernier est humide, sale ou imprégné de sucre. Aucun vêtement, tel qu'une chemise, un pantalon ou des sous-vêtements, qui fond à la chaleur, au contact de flamme et en cas d'exposition aux arcs, ne doit être porté sous le modèle de vêtement TP1987. Il est recommandé de porter des sous-vêtements Tychem® ou qui ne fondent pas. L'air piégé entre les couches de tissu joue un rôle important pour fournir une isolation thermique. La protection est réduite dans les zones où l'isolation est serrée ou compressée par une ceinture ou des bretelles. La combinaison fournit uniquement une protection si l'interface entre le vêtement et d'autres vêtements au niveau du cou, des poignets et des chevilles est adaptée. Le tissu utilisé pour le modèle TP1987 Tychem® ThermoPro est naturellement antistatique sur la face intérieure uniquement et le vêtement répond aux exigences de surface de la norme EN 149-5:2008 lorsqu'elles sont mesurées conformément à la norme EN 149-3:2004. Cela doit être pris en considération lorsque le vêtement est mis à la terre. Les propriétés dissipatives électrostatiques de l'utilisateur et du vêtement doivent être continuellement attestées de sorte que la résistance entre la personne portant le vêtement de protection dissipative électrostatique et la terre doit être supérieure à 10<sup>10</sup> Ohm et inférieure à 10<sup>9</sup> Ohm, par exemple en portant un système chaussure/plancher adéquat, en utilisant un câble de mise à la terre ou autre moyen adapté. Toujours vérifier la bonne mise à la terre en effectuant un test à l'aide d'un outil de contrôle. Les propriétés dissipatives électrostatiques du vêtement de protection peuvent être altérées par la vapeur et une exposition éventuelle. L'utilisateur doit effectuer une analyse de risque, y compris une vérification des propriétés de protection contre les produits chimiques concernés, sur laquelle il fondera son choix d'équipement de protection individuelle. Il sera seul juge de l'association du vêtement de protection avec tout autre équipement (gants, bottes, masque respiratoire, sous-vêtements, etc.) ainsi que de la durabilité de l'utilisation du vêtement de protection pour un travail spécifique en fonction des critères de protection, de confort ou de stress thermique du vêtement. Pour une protection complète du corps, le vêtement de protection doit être porté fermé. DuPont ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation inappropriate de ses produits.

**MISE EN GARDE:** inspecter les vêtements Tychem® ThermoPro avant utilisation. Ne pas porter en cas de défauts, de contamination ou de détérioration. **NETTOYAGE ET ENTRETIEN:** pour usage limité seulement. Ne pas nettoyer, même pour des raisons d'hygiène. Les vêtements peuvent être portés jusqu'à ce qu'ils soient endommagés, modifiés ou contaminés. Si le vêtement est contaminé pendant l'utilisation, il doit être décontaminé avant d'être retiré, puis jeté. Si le vêtement est endommagé pendant l'utilisation, le retirer immédiatement, effectuer une décontamination puis le jeter. **STOCKAGE:** les vêtements peuvent être stockés à une température < 49 °C, à l'abri de la lumière (boîte en carton) et des rayons UV. S'ils sont stockés correctement, la durée de conservation des vêtements est de 5 ans. **ELIMINATION:** ces vêtements peuvent être incinérés ou enfouis dans une décharge contrôlée. Les restrictions en termes d'élimination dépendent de l'exposition à la contamination pendant l'utilisation et sont soumises à la législation nationale ou locale. La présente notice d'utilisation a fait l'objet d'une vérification par l'organisme notifié Atex en janvier 2016.

**ITALIANO****ISTRUZIONI PER L'USO**

**ETICHETTA INTERNA** ① Marchio, ② Produttore dell'indumento, ③ Identificazione del modello – Tychem® ThermoPro modello TP1987 è una tutta protettiva con cappuccio, ④ Marchio CE-Tuta conforme ai requisiti per dispositivi di protezione individuale di categoria II in conformità alla legislazione europea. I certificati relativi all'esame del tipo e alla garanzia di qualità sono stati rilasciati da ATEX, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Spagna, registrata come organismo notificato C numero 0161. ⑤ Indica la conformità agli standard europei per gli indumenti di protezione chimica. ⑥ La tuta è stata sottoposta a trattamento antistatico solo sulla parte interna e offre una protezione elettrostatica conformemente alla norma EN 1149-5:2008 combinata con la norma EN 1149-3:2004 e EN 1149-2:1997 se adeguatamente messa a terra. ⑦ "Tipi" di protezione totale del corpo conseguiti da questa tuta come definiti dagli standard europei per gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche: EN 14605:2005 + A1:2009 (tipi 3 e tipi 4), ed EN 13034:2005 + A1:2009 (tipi 6). ⑧ Protezione contro il calore e la fiamma in conformità alla norma EN ISO 11612:2015. ⑨ Protezione durante la salutata e i procedimenti connessi in conformità alla norma EN ISO 11611:2015. ⑩ Abbigliamento di protezione contro i letti termici da archi elettrici IEC 61482-2:2009. ⑪ Il tessuto offre protezione contro il calore e la fiamma in conformità alla norma EN ISO 14116 indicare 3. ⑫ Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. ⑬ Il pittogramma delle taglie indica le misure del corpo (cm). Verificare le proprie misure e scegliere la taglia corretta. ⑭ ⑮ Non riutilizzare. ⑯ Data di fabbricazione. ⑰ Altre informazioni relative alla/certificazione/oltre la marcatura CE e l'organismo notificato europeo.

I CINQUE PITTOGRAMMI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE INDICANO:

Non lavare. Il lavaggio compromette le prestazioni di protezione (asporta per es. il rivestimento antistatico).	Non stirare.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non lavare a secco.	Non candeggiare.

PRESTAZIONI DI TYCHEM® THERMOPRO E TYCHEM® THERMOPRO MODELLO TP198T:

PROPRIETÀ FISICHE DEL TESSUTO	METODO DI PROVA	RISULTATO	Classe EN*
Resistenza all'abrasione	EN 539 Metodo 2	> 2000 cicli	6/6**
Resistenza alla rottura per flessione	EN ISO 7854 Metodo B	> 1000 cicli	1/6**
Resistenza allo strappo trapezoidale	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Resistenza alla trazione	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Resistenza alla perforazione	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = Non applicabile \*In conformità alla norma EN 14325:2004 \*\*Camera a pressione

PRESTAZIONI DI TYCHEM® THERMOPRO E TYCHEM® THERMOPRO MODELLO TP198T IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 1149-5: 2008	METODO DI PROVA	RISULTATO
Attenuazione della carica	EN 1149-3:2004 Metodo 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 4\text{s}$ or $S > 0.2^*$ , Superato

\* $t_{50}$  = tempo di dimezzamento della carica, S = fattore di svernatura

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI (EN ISO 6530)		
Sostanza chimica	Indice di penetrazione - Classe EN*	Indice di repellente - Classe EN*
Acido solforico (30%)	3/3	3/3
Idrossido di sodio (10%)	3/3	3/3
o-xilene	3/3	3/3
1-butanol	3/3	3/3

\* Conforme a EN 14325:2004

RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLE CUCITURE NASTRE ALLA PERMEAZIONE DA LIQUIDI (EN ISO 6529 METODO A, TEMPO DI PERMEAZIONE A 1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$ )		
Sostanza chimica	Tempo di permeazione (min)	Classe EN*
Tolueno	> 480	6/6
n-esano	> 480	6/6
Etil etere	> 480	6/6
Acetone	> 480	6/6

\* Conforme a EN 14325:2004

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI		
Test	Metodo di prova	Classe EN*
Resistenza alla penetrazione del sangue e di fluidi corporali testata con sangue sintetico	ISO 16603	6/6
Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni trasportati per via ematica utilizzando il batteriofago Phi-X174	ISO 16604 Procedura D	6/6
Resistenza alla contaminazione da liquidi contaminati	EN ISO 22610	6/6
Resistenza alla penetrazione di aerosoli biologicamente contaminati	ISO/DIS 22611	3/3
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate	ISO 22612	3/3

\* Conforme a EN 14126:2003

PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E LA FIAMMA		
Test	Metodo di prova	Risultato - Classe EN*
Resistenza al calore a una temperatura di 180° +/- 5°C	ISO 17493	Superato
Resistenza al calore a una temperatura di 260° +/- 5°C	ISO 17493	Superato
Propagazione di fiamma limitata (ignizione sulla superficie), Codice lettera A1	ISO 15025:2000, procedura A	A1, Indice 3**
Calore di convezione, codice lettera B	ISO 9151	B1
Calore radiante, codice lettera C	EN ISO 6942, metodo B	C1
Schizzi di alluminio fuso, codice lettera D	ISO 9185	D1
Schizzi di ferro fuso, codice lettera E	ISO 9185	E2
Calore di contatto, codice lettera F	ISO 12127	F2
Archi elettrici - Metodo del test all'arco aperto	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Archi elettrici - Metodo del box test	IEC 61482-1-2	4kA - Classe 1/2

\*In conformità alla norma EN ISO 11612 \*\* In conformità alla norma EN ISO 14116

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER SALDATURA E PROCEDIMENTI CONNESSI			
Test	Metodo di prova	Classe EN*	Risultato*
Piccoli schizzi di metallo fuso	ISO 9150	2/2	> 25 gocce
Resistenza allo strappo	ISO 13937-2	> 20 N	Superato
Resistenza elettrica	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>5</sup> Ohm, superato

CRITERI DI SELEZIONE RELATIVI ALL'ABBIGLIAMENTO PER SALDATURA E PROCEDIMENTI CONNESSI (PUNTI DI RIFERIMENTO)

Tipo di abbigliamento del saldatore	Criteri di selezione relativi al processo:	Criteri di selezione relativi alle condizioni ambientali:
Classe 2	Tecniche di saldatura manuale con abbondante formazione di schizzi e gocce, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- saldatura MMA (con elettrodo con rivestimento basico o celluloso);</li> <li>- saldatura MAG (con CO<sub>2</sub> o gas misti);</li> <li>- saldatura MIG (ad alta tensione);</li> <li>- saldatura ad arco con filo animato autosethermat;</li> <li>- taglio al plasma;</li> <li>- scanalatura;</li> <li>- ositagliò;</li> <li>- spruzzatura a caldo.</li> </ul>	Utilizzo di macchinari, tra cui <ul style="list-style-type: none"> <li>- in spazi confinati;</li> <li>- in operazioni di saldatura/taglio sopratesta o in posizioni forzate analoghe.</li> </ul>

N/A = Non applicabile \*In conformità alla norma EN ISO 11611

PRESTAZIONI DELL'INTERO INDUMENTO	Metodo di prova	Risultato del test	Classe EN
Tipo 3: Prova al getto	EN ISO 17491-3:2009	Superato*	N/A
Tipo 4: Test di spruzzo di alto livello	EN ISO 17491-4:2009, metodo B	Superato	N/A
Tipo 6: Test di spruzzo di basso livello	EN ISO 17491-4:2008, metodo A	Superato	N/A

N/A = Non applicabile \*Test eseguito su cappuccio nastro \*\*In conformità a EN 14325:2004

N/A = Non applicable \*Test eseguito su cappuccio nastro \*\*In conformità a EN 14325:2004

Per ulteriori informazioni su questi indumenti e sulle loro proprietà, contattare il proprio fornitore Tychem® o visitare: www.ipd.dupont.com

**NORMALI CONDIZIONI DI IMPIEGO:** Tychem® ThermoPro modello TP198T è concepito per offrire protezione chimica e contro il calore e la fiamma secondo gli usi specifici e in conformità ai requisiti degli standard e delle classi per i quali l'indumento è certificato. Tali standard e classi sono indicati nell'etichetta CE dell'indumento. È progettata per proteggere dal contatto breve con fiamme, da alcune forme di trasferimento di calore, da schizzi di metalli fusi, anche in applicazioni di saldatura, dal rischio termico da arci elettrici, nonché come tutela di salvataggio per ridurre potenzialmente le ustioni della pelle o incrementare le probabilità di sopravvivenza in caso di fiamme (in conformità alle norme EN ISO 11612:2015 ed EN ISO 11611:2015). È generalmente utilizzata, a seconda della tossicità e delle condizioni di esposizione, per proteggere da alcuni liquidi organici e inorganici e da spruzzi o di liquidi intensi o pressurizzati, purché la pressione di esposizione non sia superiore a quella usata nel metodo di test del tipo 3 (EN 14605:2005 + A1:2009). Questo indumento protettivo protegge da liquidi intensi o spruzzi (tipo 3), da spruzzi di liquidi intensi (tipo 4 – EN 14605:2005 + A1:2009) o da schizzi o spruzzi di liquidi limitati (tipo 6 – EN 13034:2005 + A1:2009). Il Tychem® ThermoPro utilizzato per Tychem® ThermoPro modello TP198T ha superato tutti i test previsti dalla norma EN 14126:2003. Nelle condizioni di esposizione definite alla norma EN 14126:2003 e indicate nella tabella riportata sopra, i risultati ottenuti consentono di concludere che il materiale in oggetto fornisce una barriera contro gli agenti infettivi.

**LIMITAZIONI D'USO:** Gli indumenti Tychem® ThermoPro non sono adatti alle attività antincendio, e sono progettati per fornire determinati livelli di protezione contro alcune sostanze chimiche, metalli fusi, schizzi di metallo fuso in applicazioni di saldatura, arci elettrici o radiazioni termiche dall'alto delle standardi e delle classi attribuiti agli indumenti, come indicato nelle tabelle che precedono e nelle etichette CE degli indumenti stessi. Gli indumenti in oggetto non proteggono contro tutti i tipi di arci elettrici. Sono progettati e testati per aiutare a ridurre i rischi di lesioni durante la fuga da fiamme. Sebbene siano concepiti per ridurre il rischio di danni fisici, nessun dispositivo di protezione può da solo eliminare tutti i rischi di danni fisici. All'uso degli indumenti protettivi devono essere affiancate le generali pratiche di sicurezza da parte di personale qualificato. Il livello di protezione dalla fiamma risulterà ridotto se l'abbigliamento protettivo è contaminato con materiali infiammabili. In caso di schizzi di metallo fuso, l'utilizzatore deve immediatamente allontanarsi dal luogo di lavoro e togliersi l'indumento di dross. In caso di schizzi di metallo fuso, l'indumento, se indossato a contatto con la pelle, non eliminatede il tempo di ustione. In caso di aumento del contenuto di ossigeno nell'aria, la protezione dalla fiamma offerta dall'indumento protettivo al saldato risulterà notevolmente ridotta. È necessario prestare estrema attenzione durante i processi di saldatura in spazi limitati, ad esempio nel caso in cui l'atmosfera possa arricchirsi di ossigeno. Gli indumenti non sono concepiti per fornire protezione elettrica (shock). Possono soltanto fornire protezione contro brevi contatti casuali con parti sotto tensione di un circuito di saldatura ad arco e saranno necessari ulteriori strati di isolamento elettrico qualora sussista un rischio elevato di shock elettrico: gli indumenti conformi ai requisiti di cui al paragrafo 6.10 della norma EN ISO 11611:2015 sono progettati per fornire protezione contro contatti brevi e accidentali con conduttori elettrici sotto tensione con una tensione massima di circa 100 V di c.c. Potrebbe essere necessaria un'ulteriore protezione parziale per il corpo, ad esempio in caso di processi di saldatura al di sopra della testa. L'isolamento elettrico fornito dall'indumento risulterà ridotto se quest'ultimo è bagnato, sporco o intriso di sudore. Sotto gli indumenti del modello TP198T non è possibile indossare indumenti quali camicie, pantaloni o indumenti intimi che fungono se esposti a calore, fiamme e arci elettrici. È consigliato l'uso di indumenti intimi in fibra Nemex® e resistente alla fusione. La fibra intrappolata tra gli strati del materiale è essenziale per il isolamento del calore. La protezione è ridotta nelle zone più strette o compresse da cinture o cinghie. La tutta può fornire protezione solo se i punti di contatto tra di essa e l'altra cintura di appigliamento nelle zone del collo, dei polsi e delle caviglie sono adeguati. Il tessuto utilizzato per Tychem® ThermoPro TP198T è stato sottoposto a trattamento antistatico intrinseco solo sulla superficie interna, e l'indumento soddisfa i requisiti in materia di superficie di cui alla norma EN 1149-5:2008, se misurati in conformità alla norma EN 1149-3:2004 ed EN 1149-2:1997. Questo aspetto va tenuto in considerazione se l'indumento è messo a terra. La capacità di dissipazione elettrostatica sia della tutta sia di colo di cui la indossa deve essere garantita in maniera continua, in modo tale che la resistenza tra la persona che indossa l'indumento protettivo a dissipazione elettrostatica e la terra sia superiore a 10<sup>10</sup> Ohm e inferiore a 10<sup>10</sup> Ohm, al fine di impedire lo scorrimento di un sistema di calzature o di pavimentazioni adeguati, o di un cavo di messa a terra, o con qualsiasi altro metodo appropriato. Verificare sempre l'adeguatezza messa a terra dell'indumento e di eventuali contaminazioni. È necessario assicurare un'adeguata messa a terra dell'indumento e di chi lo indossa. Non aprire o togliere l'indumento a dissipazione elettrostatica in presenza di atmosfera infiammabile o esplosiva o mentre si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive. Non utilizzare l'indumento a dissipazione elettrostatica in atmosfere ricche di ossigeno senza la preventiva approvazione dell'ingegnere addetto alla sicurezza. In caso di esposizione a determinate particelle molto fini, spruzzi e schizzi intensi di sostanze pericolose possono essere necessari indumenti con una maggiore resistenza meccanica e/o proprietà protettive superiori rispetto a quelle offerte da Tychem® ThermoPro modello TP198T. L'utilizzatore deve assicurarsi della compatibilità della protezione offerta dall'indumento con tutti i rischi di esposizione chimica prima dell'utilizzo. L'operatore dovrà stringere saldamente i lacci del cappuccio attorno al respiratore e coprirsi con la patta attivando prima di chiudere con il robusto sistema a strappo. Per ottenerne la protezione chimica richiesta in alcune applicazioni, è stato necessario narrare il cappuccio. La narratura dell'indumento può influire negativamente sulla capacità di protezione da calore e fiamma, radiazione termica, arci elettrici, schizzi di metallo fuso in applicazioni di saldatura. Se si utilizza del nastro, questo deve essere resistente alla fiamma e alle altre temperature. Il nastro non deve impedire all'operatore di isolarsi in caso di emergenza. Il tessuto Tychem® ThermoPro offre poco o nessun isolamento termico per proteggere la pelle dell'operatore da una prolungata esposizione al calore e al freddo. L'intervento di temperatura previsto per il tessuto e per le cuciture supera di gran lunga quello soportabile dalla pelle umana senza danni fisici. L'utilizzatore dovrà effettuare un'analisi dei rischi, inclusa la verifica delle proprie protezioni contro le sostanze chimiche che lo interessano, su cui dovrà basarsi la sua scelta del DPI. Solo il direttore interessato è in grado di giudicare la combinazione più idonea tra indumento protettivo e materiali ausiliari (calzature, guanti, apparecchi per la protezione delle vie respiratorie, indumenti intimi ecc.) e di valutare quanto a lungo potrà essere indossato un indumento protettivo per svolgere una determinata attività, considerandone le caratteristiche protettive, il comfort e lo stress termico. Per garantire una protezione totale del corpo, l'indumento protettivo deve essere indossato chiuso. DuPont non si assume alcuna responsabilità derivante da un uso improprio dei suoi prodotti.

**PREPARAZIONE ALL'USO:** Controllare attentamente gli indumenti Tychem® ThermoPro prima di indossarli. In caso di difetti, contaminazioni o danni, non indossare gli indumenti.

**PULIZIA E MANUTENZIONE:** Solo per uso limitato. Non pulire, neanche per motivi igienici. Gli indumenti possono essere utilizzati fino a quando non risultino danneggiati, alterati o contaminati. Se viene contaminato durante l'utilizzo, l'indumento deve essere decontaminato prima della svezettazione e quindi smaltito. Se l'indumento viene danneggiato durante l'utilizzo, allontanarsi immediatamente, sottoporlo a decontaminazione e smaltire l'indumento.

**CONSERVAZIONE:** Gli indumenti possono essere conservati a una temperatura < 49 °C al buio (in scatole di cartone), al riparo dai raggi UV. In condizioni corrette questi indumenti possono essere conservati per un periodo di 5 anni.

**SMALTIMENTO:** Questi indumenti possono essere incendiati o interrati in una discarica controllata. Eventuali limitazioni allo smaltimento dipendono dal tipo di contaminazione a cui sono stati esposti durante l'uso e sono soggette alla legislazione nazionale o locale.

Il contenuto delle presenti istruzioni è stato sottoposto a verifica da parte dell'organismo notificato Aitex nel mese di gennaio 2016.

## ESPAÑOL

## INSTRUCCIONES DE USO

**MARCAS DE LA ETIQUETA INTERIOR:** ① Marca. ② Fabricante del traje. ③ Identificación del modelo: Tychem® ThermoPro es una prenda de protección con capucha. ④ Marcado CE: la prenda de protección cumple con los requisitos de equipo de protección individual de Categoría III de acuerdo con la legislación europea. Los certificados de examen de tipo y de garantía de calidad han sido emitidos por ATEX, Plaza Emilio Salas, 1, 03010 Alcoy (España) con número de identificación del Organismo Notificado CE 0161. ⑤ Indica el cumplimiento de la normativa europea relativa a las prendas de protección contra químicos.

⑥ La prenda está tratada antimanchas solamente en el interior y proporciona protección electrostática según la norma EN 1149-5:2008 combinada con EN 1149-3:2004 y EN 1149-2:1997 cuando está correctamente conectada a tierra. ⑦ Los «topos» de protección del cuerpo conseguidos por esta prenda definidos por las normas europeas para las Prendas de Protección Química: EN 14605:2005 + A1:2009 (Tipo 3 y Tipo 4) y EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6). ⑧ Protección contra calor y llamas según la norma EN 14116-2:2008. ⑨ Protección en soldaduras y técnicas afines de acuerdo con EN ISO 11611:2015. ⑩ Prendas de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico según la norma IEC 61482-2:2009. ⑪ El tejido proporciona protección contra calor y llamas según la norma EN ISO 14116 Índice 3. ⑫ El usuario debe leer estas instrucciones de uso. ⑬ El pictograma con las tallas indica las medidas corporales (cm). Compruebe sus medidas corporales y seleccione la talla correcta. ⑭ ⑮ No reutilizar. ⑯ Fecha de fabricación.

⑯ Información sobre otro(s) tipo(s) de certificación independiente(s) del marcado CE y el organismo notificado europeo.

## LOS CINCO PICTOGRAMAS DE CUIDADO INDICAN:

No lavar. El lavado afecta a la protección de la prenda (por ejemplo, desaparece el tratamiento antimanchas).	No planchar.	No usar secadora.	No lavar en seco.	No usar lejía.
---	--------------	-------------------	-------------------	----------------

## PROPIEDADES DE TYCHEM® THERMOPRO Y TYCHEM® THERMOPRO MODELO TP198T:

PROPIEDADES FÍSICAS DEL TEJIDO	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO	Clase EN*
Resistencia a la abrasión	EN 530 Método 2	> 2000 ciclos	6/6**
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854 Método B	> 1000 ciclos	1/6**
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Resistencia a la perforación	EN 863	> 10 N	2/6

N/D = no disponible \*De acuerdo con EN 14325:2004 \*\*Cámara de presión

PROPIEDADES DE TYCHEM® THERMOPRO Y TYCHEM® THERMOPRO MODELO TP198T DE ACUERDO CON EN 1149-5: 2008	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO
Dispersion de la carga	EN 1149-3:2004 Método 2 - EN 1149-5:2008	t <sub>50</sub> < 45 s o S > 0,2°, cumple

\*t<sub>50</sub> = límite del tiempo de dispersión S = coeficiente de protección

RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6530)	Índice de penetración - Clase EN*	Índice de repelencia - Clase EN*
Sustancia química		
Ácido sulfúrico (30%)	3/3	3/3
Hidróxido de sodio (10%)	3/3	3/3
o-xileno	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\* Según la norma EN 14325:2004

RESISTENCIA DEL TEJIDO Y LAS COSTURAS SELLADAS A LA PERMEACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6529 MÉTODO A, TIEMPO DE PERMEACIÓN A 1 µg/cm<sup>2</sup> · min))

Sustancia química	Tiempo de permeación (min)	Clase EN*
Tolueno	> 480	6/6
n-Hexano	> 480	6/6
Éter etílico	> 480	6/6

\* Según la norma EN 14325:2004

RESISTENCIA DEL TEJIDO Y LAS COSTURAS SELLADAS A LA PERMEACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6529 MÉTODO A, TIEMPO DE PERMEACIÓN A 1 µg/cm<sup>2</sup> · min)

Acetona	> 480	6/6
* Según la norma EN 14325:2004		
<b>RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE AGENTES INFECTIOSOS</b>		
Prueba	Método de prueba	Clase EN*
Resistencia a la penetración de sangre y de fluidos corporales usando sangre sintética	ISO 16603	6/6
Resistencia a la penetración de agentes patógenos de la sangre usando el bacteriófago Phi-X174	ISO 16604 Procedimiento D	6/6
Resistencia a la contaminación a través de líquidos contaminados	EN ISO 22610	6/6
Resistencia a la penetración de aerosoles contaminados biológicamente	ISO/DIS 22611	3/3
Resistencia a la penetración a través de partículas sólidas contaminadas	ISO 22612	3/3

\* Según la norma EN 14126:2003

<b>PROTECCIÓN CONTRA CALOR Y LLAMAS</b>			
Prueba	Método de prueba	Resultado - Clase EN*	
Resistencia térmica a temperatura de 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Cumple	
Resistencia térmica a temperatura de 260 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Cumple	
Propagación limitada de llama (ignición superficial), Letra de código A1	ISO 15025:2000 procedimiento A	A1, índice 3**	
Calor por convección, letra de código B	ISO 9151	B1	
Calor radiante, letra de código C	EN ISO 6942 Método B	C1	
Salpicaduras de aluminio fundido, Letra de código D	ISO 9185	D1	
Salpicaduras de hierro fundido, Letra de código E	ISO 9185	E2	
Calor por contacto, letra de código F	ISO 12127	F2	
Arco eléctrico - Prueba de arco abierto	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>	
Arco eléctrico - Prueba de caja	IEC 61482-1-2	4KA - clase 1/2	

\*Según la norma EN ISO 11612 \*\*Según la norma EN ISO 14116

<b>PRENDAS DE PROTECCIÓN EN SOLDADURAS Y TÉCNICAS AFINES</b>			
Prueba	Método de prueba	Clase EN*	Resultado*
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	ISO 9150	2/2	> 25 gotas
Resistencia al desgarro	ISO 13937-2	> 20 N	Cumple
Resistencia eléctrica	EN 1149-2	N/D	> 10 <sup>6</sup> Ohmios, cumple
<b>CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRENDAS PARA SOLDADURAS Y TÉCNICAS AFINES (PUNTOS DE REFERENCIA)</b>			
Tipo de ropa de soldador	Criterios de selección según el proceso:	Criterios de selección según las condiciones ambientales:	
Clase 2	Técnicas de soldadura manual con gran formación de salpicaduras y gotas. Por ejemplo:	Usar de máquinas en entornos como:	
	- Soldadura MMA (con electrodo normal o recubrimiento de celulosa)	- Espacios cerrados	
	- Soldadura MAG (con CO <sub>2</sub> o gases mixtos)	- Soldadura/corte por encima de la cabeza o en posiciones igualmente forzadas.	
	- Soldadura MIG (alta corriente)		
	- Soldadura por arco con núcleo fundente auto-protégido		
	- Corte por plasma		
	- Ranurado		
	- Oxícorте		
- Pulverización térmica			

N/D = No disponible \*Según la norma EN ISO 11611

<b>PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL TRAJE COMPLETO</b>			
Método de prueba	Método de prueba	Resultado de la prueba	Clase EN
Tipo 3: prueba de chorro	EN ISO 17491-3:2009	Prueba superada*	N/D
Tipo 4: prueba de spray a alta presión	EN ISO 17491-4:2009, Method B	Cumple	N/D
Tipo 6: prueba de spray a baja presión	EN ISO 17491-4:2008, Method A	Cumple	N/D
Resistencia de las costuras	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/D = no disponible \*Prueba realizada con capucha sellada. \*\*Según la norma EN 14325-2004

Para más información sobre estos trajes y sus propiedades, contacte con su proveedor Tychem® o visite [www.ipp.dupont.com](http://www.ipp.dupont.com).

**ÁREAS DE USO HABITUAL:** El modelo Tychem® ThermoPro TP198T está diseñado para ofrecer protección química y protección contra el calor en usos concretos de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa y las claves del certificado de la prenda. Las normativas y claves se indican en la etiqueta del traje. Está diseñado para proteger contra breves contactos con llamas, pequeñas formas concretas de transferencia térmica, salpicaduras de metal fundido, salpicaduras de metal fundido durante procesos de soldadura y riesgos térmicos por arco eléctrico, además de servir como traje de evacuación para reducir las quemaduras en la piel o aumentar la probabilidad de supervivencia en caso de llamada (de acuerdo con EN ISO 11612:2015 y EN ISO 11611:2015). En función de la toxicidad y las condiciones de la exposición, se suele usar para proteger ante determinados líquidos orgánicos e inorgánicos y ante pulverizaciones líquidas de gran intensidad a presurizados en los que la presión de exposición no es superior a la utilizada en el método de prueba Tipo 3 (EN 14605:2005 + A1:2009). Este traje ofrece protección contra líquidos pulverizados de gran intensidad y presurizados (Tipo 4 - EN 14605:2005 + A1:2009) y salpicaduras de líquido (Tipo 6 - EN 13034:2005 + A1:2009). El modelo Tychem® ThermoPro utilizado para el modelo Tychem® ThermoPro TP198T ha superado todas las pruebas de EN 14126:2003. Con las condiciones de la exposición definidas en EN 14126:2003 que se indican en la tabla anterior, los resultados obtenidos concluyen que el material proporciona una barrera contra agentes infecciosos.

**LIMITACIONES DE USO:** Los trajes Tychem® ThermoPro no están pensados para la extinción de incendios y se han diseñado para dar un nivel de protección concreta contra determinados químicos, metales fundidos, salpicaduras de metal fundido, arco eléctrico o radiación térmica según los estándares cumplidos y la clasificación. Estos datos se indican en las tablas anteriores y en la etiqueta del traje. Los trajes no protegen contra todos los tipos de arco eléctrico. Están diseñados y probados para reducir las lesiones durante la evacuación de incendios. Pretenden reducir los posibles daños, pero las prendas protectoras por sí solas no pueden eliminar todos los riesgos. Solo el personal formado debe utilizar prendas protectoras de acuerdo, además, con las prácticas generales de seguridad. El nivel de protección contra llamas se reducirá si la prenda protectora está contaminada con productos inflamables. En caso de que haya salpicaduras de metal fundido, el usuario debe abandonar inmediatamente el área de trabajo y quitarse el traje. Aunque el traje se lleva cerca de la piel, no se eliminan todos los riesgos de quemaduras si se producen salpicaduras de metal fundido. El aumento del contenido de oxígeno reduce considerablemente la protección contra llamas de la ropa protectora para soldadura. Debe tenerse especial cuidado al soldar en espacios cerrados, por ejemplo en ambientes que puedan estar enriquecidos con oxígeno. Los trajes no están pensados para proporcionar protección eléctrica (choque eléctrico). Solo están diseñados para proteger contra breves e inesperados contactos con un circuito de soldadura por arco y es necesario proporcionar más capas de aislamiento si hay riesgo de choque eléctrico. Los trajes que cumplen el punto 6.10 de EN ISO 11611:2005 están diseñados para ofrecer una protección adicional a corto plazo contra contactos accidentales con conductores eléctricos con corriente de unos 100 V CC. Puede necesitarse un equipo de protección parcial, por ejemplo si se realizan soldaduras por encima de la cabeza. El aislamiento eléctrico que proporciona el traje se reducirá si está mojado, sucio o empapado de sudor. No pueden utilizarse prendas como camisetas, pantalones o ropa interior que pueda interferir con el calor, las llamas o si se expone a un arco eléctrico cuando lleve puesto un traje TP198T. Se recomienda utilizar ropa interior Nomex® u otro tipo que no se funda. El tejido que queda entre las capas del material juega un papel esencial en el aislamiento térmico. La protección se reduce en las zonas ajustadas o que quedan comprimidas por el cinturón o cintas. Esta protección del cuerpo solo protegerá si los puntos de contacto con otras prendas en el cuerpo, muñecas y tobillos son adecuados. El tejido utilizado en el modelo Tychem® ThermoPro TP198T está tratado antifastidias en el interior y la superficie de la prenda cumpliendo los requisitos de EN 1149-3:2008 y EN 149-2:2007. Tendrá en cuenta si el traje tiene una toma de tierra. La capacidad disipadora de energía eléctrica del traje y del usuario debe asegurarse continuamente de modo que la resistencia entre la persona que lleva el traje y la tierra no supere los 10<sup>6</sup> Ohmios si sea inferior a 10<sup>6</sup> Ohmios. Por ejemplo, puede utilizarse un calcado/sistema de revestimiento, un cable de toma a tierra o un método similar. Debe verificarse siempre la correcta toma a tierra con un dispositivo de seguimiento. El rendimiento de la prenda con capacidad de disipación electrostática no deberá verse afectado por el uso y desgaste, y por la posible contaminación. El usuario deberá asegurar que tanto el traje como el usuario tengan una correcta conexión a tierra. La ropa con capacidad de disipación electrostática no deberá usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del responsable de seguridad. La exposición a determinadas partículas muy finas, aerosoles líquidos a alta presión o salpicaduras de sustancias peligrosas puede exigir el uso de trajes de protección con una resistencia mecánica mayor y/o propiedades de barrera superiores a las ofrecidas por el modelo Tychem® ThermoPro TP198T. Antes de utilizar la prenda, el usuario debe comprobar la compatibilidad de la barraera ante todos los riesgos de exposición. El usuario ajustará firmemente la capucha con los cordones y los cubrirá con la capucha con cinta adhesiva. El uso de cinta adhesiva puede afectar a la capacidad de protección contra calor, llamas, radiación térmica, arcos eléctricos, salpicaduras de metal o metal fundido en procesos de soldadura. Si se utiliza cinta adhesiva, el usuario deberá usar una que sea resistente a las llamas y/o temperaturas altas. La cinta no debe impedir el proceso de retirada del traje en caso de emergencia. El tejido Tychem® ThermoPro ofrece un aislamiento térmico para la piel del usuario muy escaso o nulo si se expone de forma prolongada al calor o al frío. El rango de temperatura del tejido y las costuras supera con creces el límite que puede soportar la piel humana sin sufrir lesiones. El usuario debe realizar un análisis de los riesgos y verificar las propiedades de barrera contra los productos químicos en cuestión para elegir el equipo de protección individual más adecuado. Es su responsabilidad exclusiva determinar la combinación correcta de la prenda de protección de cuerpo entero y sus accesorios (botas, guantes, aparatos de respiración, ropa

interior, etc.), así como el tiempo que podrá utilizar un traje protector para un trabajo específico teniendo en cuenta su capacidad de protección, comodidad de uso o estrés térmico. Si se requiere una protección de cuerpo completo, el traje protector debe estar cerrado herméticamente. DuPont declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado de la prenda de protección.

**PREPARACIÓN ANTES DE USAR:** Revise los trajes Tychem® ThermoPro antes de utilizarlos. Si observa cualquier defecto, contaminación o daño, no lo utilice.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:** su uso es exclusivamente durante tiempo limitado. No lo llimpie, ni siquiera por motivos de higiene. Los trajes pueden usarse hasta que sufran daños, alteraciones o contaminaciones. Si el traje se contamina durante su uso, debe descontaminarlo antes de quitárselo. A continuación, debe eliminarse. Si el traje se ha dañado durante su uso, refírelo inmediatamente. A continuación, debe descontaminarse y eliminarse.

**ALMACENAMIENTO:** las prendas de protección deben almacenarse a una temperatura inferior a 49 °C en la oscuridad (caja de cartón) sin exposición a luz ultravioleta. La vida útil de estos trajes es de 5 años si se conservan correctamente.

**ELIMINACIÓN:** estos trajes pueden ser incinerados o enterrados en vertederos autorizados. Las restricciones de eliminación dependen de la contaminación originada durante su uso y están sujetas a la legislación local o nacional.

El contenido de esta ficha de instrucciones ha sido verificado por última vez por el organismo notificado Aiteix en enero del 2016.

## PORTUGUÉS

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### INDICAÇÕES NO INTERIOR DAS ETIQUETAS

- ① Marca registrada. ② Fabricante do vestuário. ③ Identificação do modelo – Tychem® ThermoPro, modelo TP198T, é um fato-macaco de proteção com capuz. ④ Marcação CE – o fato-macaco satisfaz as exigências relativas aos equipamentos de proteção individual de categoria III previstas pela legislação europeia. Os certificados relativos à garantia de qualidade e ao exame de tipo foram emitidos pela AITEX, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Espanha, identificada pelo número de organismo notificado pela CE 0161. ⑤ Indicação de conformidade com as normas europeias relativas ao vestuário de proteção contra os produtos químicos. ⑥ Inerentemente, o fato-macaco é antiestático no interior e oferece proteção elétrostática de acordo com a norma EN 1149-5:2008, em conjunto com as normas EN 1149-3:2004 e EN 1149-1997, sempre que a ligação à terra seja adequada. ⑦ Tipos de proteção corporal completa conferidos por este fato-macaco e definidos pelas normas europeias, aplicáveis ao vestuário de proteção contra os produtos químicos: EN 14605:2005 + A1:2009 (Tipo 3 e Tipo 4). ⑧ Proteção contra calor e fogo de acordo com a norma EN ISO 11612:2015. ⑨ Proteção para utilização em processos de soldadura e associados, de acordo com a norma EN ISO 11611:2015. ⑩ Vestuário de proteção contra riscos térmicos de um arco elétrico IEC 61482-2:2009. ⑪ O tecido oferece proteção contra calor e fogo de acordo com a norma EN ISO 14116. Índice 3. ⑫ O utilizador deve ler estas instruções de utilização. ⑬ O pictograma de tamanhos indica as dimensões corporais (cm). Verifique as suas medidas e escolha o tamanho adequado. ⑭ ⑮ Não reutilizar. ⑯ Data de fabrico. ⑰ Informações adicionais sobre certificações não relacionadas com a marcação CE e o organismo europeu notificado.

OS CINCO PICTOGRAMAS DE CUIDADO INDICAM:

Não lavar. A lavagem afeta o desempenho de proteção (p. ex., o efeito antiestático desaparecerá).	Não passar a ferro.	Não colocar na máquina de secar.	Não limpar a seco.	Não usar lixívia.
---	---------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------

### DESEMPENHO DE TYCHEM® THERMOPRO ETYCHEM® THERMOPRO, MODELO 8T:

PROPRIEDADES FÍSICAS DO TECIDO	MÉTODO DE ENSAIO	RESULTADO	CLASSE EN*
Resistência à abrasão	EN 530 método 2	> 2000 ciclos	6/6**
Resistência à flexão	EN ISO 7854 método B	> 1000 ciclos	1/6**
Resistência ao rasgamento trapezoidal	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Resistência à tração	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Resistência à perfuração	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = Não aplicável \*De acordo com a norma EN 14325:2004 \*\*Panela de pressão

DESEMPENHO DE TYCHEM® THERMOPRO ETYCHEM® THERMOPRO, MODELO TP198T DE ACORDO COM A NORMA EN 1149-5: 2008	MÉTODO DE ENSAIO	RESULTADO
Queda de carga	EN 1149-3:2004 Method 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 4s$ or $S > 0,2^*$ , Aprovado

\* $t_{50}$  = metade do tempo de queda,  $S$  = fator de blindagem

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS (EN ISO 6530)	Índice de penetração - classe EN*	Índice de repelência - classe EN*
Químico		
Ácido sulfúrico (30 %)	3/3	3/3
Hidróxido de sódio (10 %)	3/3	3/3
Ortoxileno	3/3	3/3
1-Butanol	3/3	3/3

\* Conforme a norma EN 14325:2004

RESISTÊNCIA DO TECIDO E DA COSTURA COLADA À PERMEAÇÃO DE LÍQUIDOS (EN ISO 6529 MÉTODO A, TEMPO DE PASSAGEM A 1 µg/cm² · min)	Tempo de passagem (min)	Classe EN*
Tolueno	> 480	6/6
Hexano	> 480	6/6
Éter etílico	> 480	6/6
Acetona	> 480	6/6

\* Conforme a norma EN 14325:2004

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO DE AGENTES INFECTIOSOS	Método de ensaio	Classe EN*
Ensaios		
Resistência à penetração de sangue e fluidos corporais utilizando sangue sintético	ISO 16603	6/6
Resistência à penetração de agentes patogénicos transportados pelo sangue utilizando o bacteriófago Phi-X174	ISO 16604 Procedimento D	6/6
Resistência à contaminação de líquidos contaminados	EN ISO 22610	6/6
Resistência à penetração de aerossóis biologicamente contaminados	ISO/DIS 22611	3/3
Resistência à penetração de partículas sólidas contaminadas	ISO 22612	3/3

\* Conforme a norma EN 14126:2003

PROTEÇÃO CONTRA CALOR E FOGO	Método de ensaio	Resultado - Classe EN*
Resistência ao calor a uma temperatura de 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Aprovado
Resistência ao calor a uma temperatura de 260 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Aprovado
Propagação de fogo limitada (ignição de superfície), letra de código A1	ISO 15025:2000, Procedimento A	A1, Índice 3**
Calor convectivo, letra de código B	ISO 9151	B1
Calor radiante, letra de código C	ISO 6942, Método B	C1
Salpicos de alumínio fundido, letra de código D	ISO 9185	D1
Salpicos de ferro fundido, letra de código E	ISO 9185	E2
Calor de contacto, letra de código F	ISO 12127	F2
Arco elétrico - Método de teste de arco aberto	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Arco elétrico - Método de teste de caixa	IEC 61482-1-2	4kA- Classe 1/2

\* De acordo com a norma EN ISO 11612 \*\* De acordo com a norma EN ISO 14116

VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE SOLDADURA E ASSOCIADOS	Método de ensaio	Classe EN*	Resultado*
Pequenos salpicos de metal fundido	ISO 9150	2/2	> 25 gotas
Resistência ao rasgo	ISO 13937-2	> 20 N	Aprovado
Resistência elétrica	EN 1149-2	N/A	> 10 Ohm, Aprovado

### CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE VESTUÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE SOLDADURA E ASSOCIADOS (PONTOS DE REFERÊNCIA)

N/A = Não aplicável \*De acordo com a norma EN ISO 11611

## VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE SOLDADURA E ASSOCIADOS

Tipos de vestuário de soldadores	Critérios de seleção relacionados com o processo:	Critérios de seleção relacionados com as condições ambientais:
Classe 2	Técnicas de soldadura manuais com formação pesada de pingos e gotas, por exemplo: - soldadura por arco elétrico (com elétrodos com revestimento básico ou de celulose); - soldadura MAG (com CO <sub>2</sub> ou gases mistos); - soldadura MIG (com alta corrente); - soldadura por arco com fio fluxado autobilhado; - corte por plasma; - cincelamento; - corte por oxigénio; - metalização.	Operação de máquinas, por exemplo: - em espaços confinados; - soldadura / corte sobre a cabeça ou em posições de esforço comparáveis.

N/A = Não aplicável \*De acordo com a norma EN ISO 11611

## DESEMPENHO NO TESTE DO FATO COMPLETO

Método de ensaio	Método de ensaio	Resultado de ensaio	Classe EN
Tipo 3: Teste de jato	EN ISO 17491-3:2009	Aprovado*	N/A
Tipo 4: Teste de pulverização de nível elevado	EN ISO 17491-4:2009, Método B	Aprovado	N/A
Tipo 6: Teste de pulverização de nível reduzido	EN ISO 17491-4:2008, Método A	Aprovado	N/A
Resistência das costuras	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/A = Não aplicável \*Teste realizado com capuz colado. \*\*Conforme a norma EN 14325:2004

Para mais informações relativas a este vestuário e aos seus desempenhos, contacte o seu fornecedor Tychem® ou a DuPont: www.ipp.dupont.com

**ÁREAS TÍPICAS DE UTILIZAÇÃO:** O Tychem® ThermoPro, modelo TP198T, foi concebido para oferecer proteção química e proteção contra calor e fogo, com base nas utilizações específicas de acordo com os requisitos das normas e das classes para as quais o vestuário está certificado. As normas e as classes estão indicadas na etiqueta CE. Foi concebido para proteger contra o contacto de fogo curto, pequeno, determinadas formas de transferência de calor, salpicos de metal fundido, pingos de metal fundido provenientes de aplicações de soldadura, risco térmico de arco elétrico e como um fato de fuga para, eventualmente, reduzir as queimaduras cutâneas ou aumentar a probabilidade de sobrevivência em caso de incêndio (conforme com as normas EN ISO 11612:2015 e EN ISO 11611:2015). Normalmente, dependendo da toxicidade e das condições de exposição, utiliza-se para proteger contra determinados líquidos orgânicos e inorgânicos e líquidos pulverizados de forma intensiva ou pressurizada, onde a pressão de exposição não é superior à utilizada no método de teste de Tipo 3 (EN 14605:2005 + A1:2009). Este vestuário de proteção contra líquidos pulverizados de forma intensiva ou pressurizada (Tipo 3), líquidos pulverizados de forma intensiva (Tipo 4 – EN 14605:2005 + A1:2009) e salpicos ou líquidos pulverizados de forma limitada (Tipo 6 – EN 13034:2005 + A1:2009). O Tychem® ThermoPro utilizado para o Tychem® ThermoPro TP198T, foi aprovado em todos os testes da norma EN ISO 11611:2003. Mediante as condições de exposição, tal como definido na norma EN ISO 11612:2003 e mencionado na tabela acima.

**RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** O vestuário Tychem® ThermoPro não se destina a atividades de combate a incêndios e foi concebido para fornecer um nível específico de proteção contra determinados químicos, metais fundidos, pingos de metal fundido provenientes de aplicações de soldadura, arco elétrico ou radiação térmica, com base nas normas e classes cumpridas nas tabelas acima na etiqueta CE presente

nas peças de vestuário. O vestuário não protege contra todos os tipos de arcos elétricos. O vestuário foi concebido e testado para ajudar a reduzir os ferimentos em caso de fuga de um incêndio. O vestuário destina-se a ajudar a reduzir os potenciais riscos de ferimento, mas nem sempre vestuário de proteção por si só consegue eliminar todos os riscos de ferimento ou de morte. O vestuário de proteção tem de ser usado em conjunto com medidas de segurança gerais e por pessoal com formação adequada. O nível de proteção contra o fogo será reduzido se o vestuário de proteção estiver contaminado com materiais inflamáveis. Caso ocorram salpicos de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente a área de trabalho e despir o vestuário de proteção. Caso ocorram salpicos de metal fundido, se o vestuário de proteção estiver junto ao fogo, deve eliminá-lo todos os riscos de queimadura. Um aumento de oxigénio no ar reduzirá consideravelmente a proteção contra o fogo do vestuário de proteção do soldador. Quando a soldadura é feita em espaços confinados deve ter-se o máximo cuidado, por exemplo, se for possível que a atmosfera venha a ser enriquecida com oxigénio. O vestuário não foi concebido para oferecer proteção elétrica (contra choque elétrico). O vestuário foi concebido apenas para proteger contra o breve contacto inadvertido com peças sob tensão de um circuito de soldadura por arco elétrico e serão necessárias camadas adicionais de isolamento quando existir um risco aumentado de choque elétrico. O vestuário que cumpre os requisitos do ponto 6.10 da norma EN ISO 11611:2015 é destinado a proteger contra o contacto acidental e breve com condutores elétricos sob tensão, em voltagens de até aprox. 1000 V DC. Pode ser necessária proteção corporal parcial e adicional em caso de soldadura sobre a cabeça. O isolamento elétrico que o vestuário de proteção oferece será reduzido se o mesmo estiver molhado, sujo ou exposto a suor. As peças de vestuário que deretem mediante o calor, o fogo e a exposição a arcos elétricos, como é o caso de blusas, casacos, roupa de baixo e roupa íntima, não deverão ser vestidas por baixo do vestuário de proteção do modelo TP198T. Recomenda-se a utilização de Nomex® ou de roupa de baixo não fumante. O ar retido entre as camadas de material desempenha um papel importante no isolamento de calor. A proteção é reduzida em áreas apertadas ou comprimidas por cinto ou por alças. O fato-macaco só oferece proteção se as interfaces entre esta peça de vestuário e as outras forem adequadamente no pescoco, nos punhos e nos tornozelos. O tecido utilizado no Tychem® ThermoPro, modelo TP198T, é inerentemente antiestático apenas na superfície inferior e a peça de vestuário cumple com os requisitos de superfície da norma EN 1149-5:2008 quando medida conforme as normas EN 1149-3:2004 e EN 1149-2:1997. Isto deve ser tido em conta se o vestuário estiver ligado à terra. O desempenho dissipador eletrostático do fato e do utilizador necessita de ser continuamente obtido, de modo que a resistência entre a pessoa que veste a peça de vestuário de proteção dissipador eletrostático e a terra seja superior a 10<sup>10</sup> Ohm, por exemplo, utilizando calçado (pavimentação adeguaadada), um calço de ligação à terra ou qualquer outro meio adequado. Através de um teste com um dispositivo de monitorização, verifica-se sempre se a ligação à terra está correta. O desempenho dissipador eletrostático do vestuário de proteção dissipador eletrostático pode ser afetado pelas descargas e por uma possível contaminação. O utilizador deve assegurar a ligação adequada à terra tanto da peça de vestuário como do utilizador. As peças de vestuário com propriedades dissipadoras eletrostáticas não deverão ser utilizadas em atmosferas ricas em oxigénio sem a aprovação prévia do engenheiro de segurança. A exposição a determinadas partículas muito finas, a líquidos pulverizados de forma intensiva ou a salpicos de substâncias perigosas pode exigir a utilização de peças de vestuário com uma resistência mecânica e/ou propriedades de barreira superiores às previstas pelo Tychem® ThermoPro, modelo TP198T. Antes da utilização, o utilizador deve garantir a compatibilidade da barreira do vestuário com todos os riscos de exposição existentes. O utilizador deve utilizar os cordões do capuz incluídos para puxar firmemente em torno do respirador, tapando depois os cordões com a careta a de fechar com a resistente fita de velcro. Para obter a chamada proteção química em determinadas aplicações, foi necessárioolar o capuz. A aplicação de fita adesiva na peça de vestuário pode afetar negativamente as propriedades protetoras de calor e de fogo, radiação térmica, arco elétrico, salpicos de metal e pingos de metal fundido em aplicações de soldadura. Se for utilizada fita adesiva, o utilizador deve utilizar uma fita à prova de fogo resistente a temperaturas elevadas. Em caso de emergência, a fita não deve afetar negativamente o processo de remoção da peça de vestuário. O tecido do Tychem® ThermoPro oferece pouca ou nenhum isolamento térmico para proteger a pele do utilizador da exposição prolongada ao quanto ou ao frio. O intervalo de temperatura para o tecido e para as costuras ultrapassa de longe as temperaturas que a pele humana consegue suportar sem se ferir. O utilizador deve realizar uma análise de risco, com verificação das propriedades da barreira contra os químicos em questão, e em que se deve basear para escolher o EPI. O utilizador deve ser o único decisor quanto à associação do vestuário de proteção com equipamentos auxiliares (botas, luvas, equipamento de proteção respiratória, roupa de baixo, etc.). Cabe-lhe também decidir quanto à duração máxima de utilização do vestuário no âmbito de uma tarefa específica, relativamente às suas propriedades de proteção, conforto de utilização e resistência ao calor. Para proteção de corpo inteiro, o vestuário de proteção deve ser utilizado no estado fechado. A DuPont não é responsável pela utilização inadequada dos seus produtos.

**PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO:** Verificar as peças de vestuário Tychem® ThermoPro antes da utilização. Não vestir caso se verifiquem defeitos, contaminação ou danos.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Apensas para uso limitado. Não limpar nem por motivos higiênicos. As peças de vestuário podem ser utilizadas até à sua danificação, alteração ou contaminação. Se a peça de vestuário for contaminada durante a utilização, deve ser descontaminada antes de ser despedida e eliminada. Se a peça de vestuário for danificada durante a utilização, recuar imediatamente e passar pela descontaminação antes de a eliminar.

**ARMAZENAMENTO:** As peças de vestuário podem ser guardadas a uma temperatura < 49 °C num local escuro (uma caixa de cartão) e ao abrigo da luz UV. Se armazenadas corretamente, a vida útil destas peças de vestuário é de 5 anos.

**ELIMINAÇÃO:** Estas peças de vestuário podem ser incineradas ou enterradas num aterro controlado. As restrições de eliminação dependem da contaminação ocorrida durante a utilização e estão sujeitas à legislação nacional ou local. O conteúdo desta folha de instruções foi verificado pela última vez pelo organismo notificado Aitex em Janeiro de 2016.

.....

GEbruiksaanwijzing

- UITLEG TEKENS OP ETIKET BINNENZIJDE** ① Handelsmerk. ② Fabrikant van de kledingstukken. ③ Modelidentificatie – Tychem® ThermoPro model TP198T is een beschermende coverall met capuchon. ④ CE-markering – Coverall valt onder aan de vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III krachtens de Europese wetgeving. Typebeoordeeling en kwaliteitsgarantiecertificering zijn afgegeven door AITEX, Plaza Emilia Salo, 1, 03801 Alcoy, Spanje, de bij de EG aangemelde instantie met identificatienummer 0161. ⑤ Geeft overeenstemming met Europees normen voor chemische beschermingskleding aan. ⑥ De coverall is enkel aan de binnenzijde inherent antistatisch en biedt elektrostatische bescherming volgens EN 1149-5:2008 in combinatie met EN 1149-3:2004 en EN 1149-2:1997, mits correct geaard. ⑦ “Types” volledige lichaamsbescherming die deze coverall worden geboden, zoals bepaald in de Europees normen voor chemisch beschermende kleding: EN 14605:2005 + A1:2009 (Type 3 en Type 4), en EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). ⑧ Bescherming tegen hitte en vlammen overeenkomstig EN ISO 11611:2015. ⑨ Bescherming voor gebruik bij het lassen in aanverwante processen overeenkomstig EN ISO 11611:2015. ⑩ Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog IEC 61482-2:2009. ⑪ Het materiaal biedt bescherming tegen hitte en vlammen overeenkomstig EN ISO 14116 Index 3. ⑫ De drager moet deze gebruiksaanwijzing lezen. ⑬ Pictogram met maten geeft de lichaamsmaten (cm). Controleer uw lichaamsmaten in selecteer de juiste maat. ⑭ ⑮ Niet hergebruiken. ⑯ Overige certificeringsinformatie, naast de CE-markering en de Europees aangemelde instantie.

## DE VIJF ONDERHOUDSICHTOGRAMMEN GEVEN AAN:

Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende prestaties (zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag weggewassen).	Niet strijken.	Niet machinaal drogen.	Niet chemisch reinigen.	Niet bleiken.
--	----------------	------------------------	-------------------------	---------------

## PRESTATIES VAN TYCHEM® THERMOPRO EN TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T:

FYSISCHE MATERIAALEIGENSCHAPPEN	BEPROEVINGSMETHODE	RESULTAAT	EN-KLASSE*
Schuurvastheid	EN 530 methode 2	> 2000 cycli	6/6**

\*t<sub>50</sub>=halveringstijd verval, S = afschermsfactor

FYSISCHE MATERIAALEIGENSCHAPPEN	BEPROEVINGSMETHODE	RESULTAAT	EN-KLASSE*
Weerstand tegen beschadiging door buigen	EN ISO 7854-methode B	> 1000 cycli	1/6**
Trapezoïdale scheurweerstand	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Trekkracht	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Weerstand tegen perforatie	EN 863	> 10 N	2/6

N.v.t. = niet van toepassing \*Overeenkomstig EN 14325:2004 \*\*Pressure pot

PRESTATIES VAN TYCHEM® THERMOPRO EN TYCHEM® THEMOPRO MODEL TP198T OVEREENKOMSTIG EN 1149-5: 2008	BEPROEVINGSMETHODE	RESULTAAT
Ladingverval	EN 1149-3:2004 Methode 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 45$ of $S > 0.2^*$ , Geslaagd

\* $t_{50}$ =halveringstijd verval, S = afschermsfactor

WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6530)	Penetratie-index- EN-klasse*	Afstotingsindex- EN-klasse*
Chemisch		
Zwavelzuur (30%)	3/3	3/3
Natriumhydroxide (10%)	3/3	3/3
o-Xyleen	3/3	3/3
butaan-1-ol	3/3	3/3

\* Overeenkomstig EN 14325:2004

WEERSTAND VAN MATERIAAL EN GEPLAKTE NADEN TEGEN DOORDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6529 METHODE A, TIJD VAN DOORDRINGEN BIJ 1 µg/cm² · min)	Doordringingstijd (min)	EN-klasse*
Chemisch		
Toluën	> 480	6/6
n-Hexaan	> 480	6/6
Ethylether	> 480	6/6
Aceton	> 480	6/6

\* Overeenkomstig EN 14325:2004

WEERSTAND VAN HET MATERIAAL TEGEN INDRINGEN VAN INFECTIES VEROORZAKENDE STOFFEN	Beproevingsmethode	EN-klasse*
Proef		
Weerstand tegen indringen van bloed en lichaamsvloeistoffen – beproefingsmethoden met gebruik van synthetisch bloed	ISO 16603	6/6
Weerstand tegen indringing van door bloed overgebrachte ziektekiemen – beproefingsmethoden met gebruik van Phi-X174 bacteriوفag	ISO 16604 Procedure D	6/6
Weerstand tegen bacteriële besmetting door besmette vloeistoffen	EN ISO 22610	6/6
Weerstand tegen indringen van biologisch besmette aerosoldeeltjes	ISO/DIS 22611	3/3
Weerstand tegen penetratie van droog microbeel	ISO 2262	3/3

\* Overeenkomstig EN 14325:2004

BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN	Beproevingsmethode	Resultaat- EN Klasse*
Proef		
Hittebestendigheid bij een temp. van 180°C +/- 5°C	ISO 17493	Geslaagd
Hittebestendigheid bij een temp. van 260 +/- 5°C	ISO 17493	Geslaagd
Beperkte vlamverspreiding (horizontale bevlamming), symbolenletter A1	ISO 15025:2000, Procedure A	A1, Index 3**
Convectiewarmte, symbolenletter B	ISO 9151	B1
Stralingswarmte, symbolenletter C	ISO 6942, Methode B	C1
Gesmolten aluminiumspatten, symbolenletter D	ISO 9185	D1
Gesmolten ijzerspatten, symbolenletter E	ISO 9185	E2
Contactwarmte, symbolenletter F	ISO 12127	F2
Elektrische vlamboog - Beproefingsmethode met open vlamboog	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm²
Vlamboog - Beproefingsmethode met box	IEC 61482-1-2	4 kA - Klasse 1/2

\* Overeenkomstig EN ISO 11612. \*\* Overeenkomstig EN ISO 14116

BESCHERMDE KLEDING VOOR GEBRUIK BIJ HET LASSEN EN AANVERWANTE PROCESSEN	Beproefingsmethode	EN-klasse*	Resultaat*
Proef			
Kleine gesmolten metaalspatten	ISO 9150	2/2	> 25 druppels
Doorsteurkersterke	ISO 13937-2	> 20 N	Geslaagd
Elektrische weerstand	EN 1149-2	N.v.t.	> 10 Ohm, Geslaagd

#### SELECTIECRITERIA VOOR KLEDING VOOR GEBRUIK BIJ HET LASSEN OF AANVERWANTE PROCESSEN (REFERENTIEPUNTEN)

Type laskleding	Selectiecriteria in verband met het proces:	Selectiecriteria in verband met de omgevingsomstandigheden:
Klasse 1	Manuele lasttechnieken met sterke vorming van spatten en druppels, bv.: - BMBe-lassen (met basis of cellulose elektrode); - MAG-lassen (met CO <sub>2</sub> of gemengde gassen); - MIG-lassen (met hoge spanning); - booglassen met gevulde draad; - plasmasnijden; - gieten; - zuurstofsnijden; - thermisch opspuiten.	Bediening van machines, bv.: - in besloten ruimtes; - bij lassen/snijden boven het hoofd of in vergelijkbare moeilijke posities.
Klasse 2		

N.v.t. = niet van toepassing \*Overeenkomstig EN ISO 11611

PROEFRESULTATEN VOLLEDIGE UITRUSTING	Beproefingsmethode	Beproefingsmethode	Proefresultaat	EN-klasse
Type 3: Jet test	EN ISO 17491-3:2009		Geslaagd*	N.v.t.
Type 4: Nevelproef op hoog niveau	EN ISO 17491-4:2009, Methode B		Geslaagd	N.v.t.
Type 6: Nevelproef op laag niveau	EN ISO 17491-4:2008, Methode A		Geslaagd	N.v.t.
Naadsterkte	EN ISO 13935-2		> 300 N	5/6**

N.v.t. = niet van toepassing \*Proef uitgevoerd door afgelakte capuchon. \*\*Overeenkomstig EN 14325:2004

Voor meer informatie over deze kledingstukken en hun prestaties kunt u contact opnemen met uw Tychem® leverancier of de website van DuPont bezoeken: [www.jpp.dupont.com](http://www.jpp.dupont.com)

**TYPISCHE GEBRUIKSTOEPASSINGEN:** Tychem ThermoPro model TP198T is ontworpen om chemische bescherming en bescherming tegen hitte en vlammen te bieden op basis van de specifieke gebruikstoepassingen in overeenstemming met de vereisten van de normen en de klassen waarvoor de kledingstukken zijn gecertificeerd. Het is ontworpen om bescherming te bieden tegen kortstondig contact met vlammen, kleine, bepaalde vormen van warmteoverdracht, spatten van gesmolten metaal, spatten van gesmolten metaal afkomstig van laswerkzaamheden, thermische risico's van elektrische vlamboogen en om te dienen als een vlamkap dat mogelijk brandwonden op de huid veroorzaakt en de overlevingss kans verhoogt in geval van wolkbrand (overeenkomstig EN ISO 11612:2015 en EN ISO 11611:2015). Het wordt voor namelijk gebruik, afhankelijk van de chemische giftigheid en de blootstellingsomstandigheden, voor bescherming tegen bepaalde organische en anorganische vloeistoffen en intensive vloeibare besproeiing van vloeibare besproeiing onder druk (Type 3, EN 14605:2005 + A1:2009). Dit beschermende kledingstuk biedt bescherming tegen intensieve vloeibare besproeiing van vloeibare besproeiing (Type 4 – EN 13034:2005 + A1:2009). Tychem®

ThermoPro, gebruikt voor Tychem® ThermoPro model TP198T, is geslaagd voor alle proeven van EN 14126:2003. Onder de blootstellingsomstandigheden, zoals gedefinieerd in EN 14126:2003 en vermeld in de bovenstaande tabel, blijkt uit de verkregen resultaten dat het materiaal een barrière vormt tegen infecties veroorzaakte stoffen.

**GEbruiksverbePERKINGEN:** Tychem® ThermoPro kledingstukken zijn niet bestemd voor brandbescherming, maar zijn ontworpen om een specifiek niveau van bescherming te bieden tegen bepaalde chemicaliën, gesmolten metalen, spatten van gesmolten metaal afkomstig van laswerkzaamheden, elektrische vlamhogen of thermische straling op basis van de normen en klassen waaraan de kledingstukken voldoen zoals aangegeven in de bovenstaande tabel en het CE-etiket in de kledingstukken. De kledingstukken beschermen niet tegen alle soorten elektrische vlamhogen. Zij zijn ontworpen en beproefd om letsel tijdens het vuur bij brand te helpen verminderen. Zij zijn bedoeld om het risico op verwonding te helpen verminderen, maar geen enkel beschermingsmodel op zich kan al een risico op verwonding of dood wegnemen. Beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt in combinatie met algemene veiligheidsmaatregelen door opeengelegde personeel. Het niveau van bescherming tegen vlammen zal kleiner zijn als de beschermende kleding besmet is met ontvlambare materialen. In het geval van spatten van gesmolten metaal moet de gebruiker de werkruimte verlaten en de kledingstukken uitdoen. In het geval van gesmolten metaalspatten zullen de kledingstukken indien direct op de huid gedragen, niet alle risico's op brandwonden wegnemen. Een stijging van het zuurstofgehalte in de lucht zal de bescherming van de beschermende laagheid tegen vlammen aanzienlijk verlagen. Er moet uitermate zorgvuldig te werk worden gegaan om de laswerkzaamheden in besloten ruimten, bv. als de mogelijkheid bestaat dat de atmosfeer met zuurstof wordt verrijkt. De kledingstukken zijn niet bedoeld om elektrisch bescherming (schok) te bieden. Zij zijn enkel bedoeld om te beschermen tegen kortsluiting of onopzettelijk contact met stroombrengende onderdelen van een hoogspanningslijn, en er zijn bijkomende isolatielagen vereist wanneer een verhoogd risico op elektrische schok bestaat; kledingstukken die voldoen aan de vereisten van de 6.10 van EN ISO 1161:2015 zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen kortsluiting, accidenteel contact met stroombrengende elektrische leidingen met een spanning tot ongeveer 1000 V DC. Mogelijk is bijkomende gedetailleerde lichaamsbescherming vereist, bv. laswerkzaamheden boven het hoofd. De elektrische isolatie van de kleding wordt verminderd wanneer het kleding mat, vuil of met water doordrenkt is. Onder de TP198T-kledingstukken mogen geen kledingstukken worden gedragen (bv. hemden, broeken, onderkleding of ondergoed) die door blootstelling aan hitte, vlammen en vlamhogen smelten. Het gebruik van Nomex® en niet-smeltende onderkleding wordt aanbevolen. De lucht tussen de materiaallagen speelt een belangrijke rol voor thermische isolatie. De bescherming is geringer in zones die nauwaansluitend zijn aan Samengedrukte zijn door riemen. De coverall kan enkel bescherming bieden wanneer de rakkavakken in de kledingstuk en andere kledingstukken rond de nek, polsen en enkels adequaat zijn. Het materiaal dat voor Tychem® ThermoPro model TP198T is gebruikt, is enkel aan de binenzijde inherent antistatisch en het kledingstuk volgt aan de oppervlaktevereisten van EN 1149-5:2008 wanneer wordt gemeten overeenkomstig EN 1149-3:2004 en EN 1149-2:1997. Gelieve hiermee rekening te houden bij gradering kleding. De elektrostatische dissipatiële prestaties van de kledingstukken zijn niet bedoeld om de weerstand tussen de drager van de elektrostatische dissipatiële beschermende kleding en de gradering van de kleding te verminderen. De elektrostatische dissipatiële prestaties van de elektrostatische dissipatiële beschermende kleding kunnen worden getest door middel van een proef met een monitoringapparaat. De elektrostatische dissipatiële prestaties van de elektrostatische dissipatiële beschermende kleding mag niet worden geopend of verwijderd in ontvlambare of explosieve omgevingen of terwijl er niet ontvlambare of explosive stoffen wordt gewerkt. Elektrostatische dissipatiële kleding mag niet worden gebruikt in met zuurstof verrijkte omgevingen zonder de voorafgaande goedkeuring van de veiligheidsingenieur. Bij blootstelling aan bepaalde ergineel feiten, intensieve vloeibare bespoeling en spatten van gevaarlijke stoffen zijn mogelijk kledingstukken vereist met een hogere mechanische sterkte en/of betere barrière-eigenschappen dan die van Tychem® ThermoPro model TP198T. De gebruiker dient wortel het gebruik na te gaan dat de barrière-eigenschappen van de kledingstukken compatibel zijn met alle risico's op blootstelling aan chemicaliën. De gebruiker moet de vastgemaakte aantrekkoorden van de capuchon gebruiken om de capuchon strak rond het masker te trekken en de antrekkordejes achter de flap steken alvorens deze te sluiten om de haak-lusluiting. Om de gestelde chemische bescherming bij te houden moet de nodig de capuchon af te plakken. Het afplakken van het kledingstuk kan de beschermende eigenschappen tegen hitte, vlammen, thermische straling, elektrische vlamhogen, metaalspatten en spatten van gesmolten metaal afkomstig van laswerkzaamheden negatief beïnvloeden. Indien kleeband wordt gebruikt, moet de drager gebruikmakken van kleeband die bestaat uit vlammen en hoge temperaturen. Kleeband mag geen negatieve invloed hebben op het uitdoen van de kledingstukken in noodsituaties. Het materiaal van Tychem® ThermoPro biedt weinig of geen thermische isolatie om de huid van de drager te beschermen tegen langdurige blootstelling aan hitte of koud. Het temperatuurberek voor het materiaal en de nadelen liggen nu boven de temperaturen die de menselijke huid kan weerstaan zonder letsel. De gebruiker moet een risicointerpretatie, met inbegrip van een controle van de barrière-eigenschappen tegen de chemicaliën in kwestie, en basert daarop zijn keuze voor een bepaald PBM. Hij moet als enige ondervinden over de combinatie van de beschermende kleding met hulpverstrekking (laarzen, handschoenen, ademhalingsbeschermingsmiddelen, onderkleding enz.) en over hoe lang een beschermend kledingstuk kan worden gedragen voor een specifieke opdracht, waarbij hij rekening houdt met de beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittebestendigheid. Voor een volledige lichaamsbescherming moet de beschermende kleding gesloten worden gedragen. Dubbel draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer zijn producten op ongeschikte wijze worden gebruikt.

**REINIGING EN ONHOUDELDIJKHEID:** De kledingstukken moeten worden gedragen voor gebruik. Draag de kledingstukken niet indien zij defecten, besmetting of schade vertonen.

**VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK:** Inspecteer de Tychem® ThermoPro model TP198T voor beschadiging. Gebruik de kledingstukken niet indien de drager niet goed voorbereid is. Gelieve hiermee rekening te houden voor gebruik gerekend. Niet reinigen, ook niet om hygiënische redenen. De kledingstukken kunnen worden gedragen indien de drager beschadigd raken, staak dan onmiddellijk de werkzaamheden, keer terug, ontsmet de kledingstukken en voer ze vervolgens af.

**OPSLAG:** De kledingstukken moeten worden bewaard op een donkere plaats (kartonnen doos) bij een temperatuur < 49 °C en zonder blootstelling aan uv-light. De levensduur van deze kledingstukken bedraagt 5 jaar bij correcte opslag.

**VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE KLEDING:** Deze kledingstukken mogen worden verbrand of gedeponeerd op een gecontroleerde stortplaats. Beperkingen voor verwijdering zijn afhankelijk van de vervuiling ontstaan tijdens het gebruik en zijn onderworpen aan nationale of lokale wetgeving.

De inhoud of dit instructieblad is voor het laatst gecontroleerd in januari 2016 door de aangemelde instantie Aitec.

## NORSK

## BRUKSANVISNING

**INNVENDIGE ETIKETMARKINGER** ① Varemerte. ② Vermedrakprodusent. ③ Modellidentifikasjon – Tychem® ThermoPro modell TP198T er en heldekkende vermedrakt med hette. ④ CE-merking – Vermedrak oppfyller kravene til personell verneutstyr kategori I1 i henhold til europeisk lovgivning. Typetest og kvalitetstestsertifikater er utstedt av AITEC, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Spania, identifisert som teknisk kontrollorgan med EU-nummer 0161. ⑤ Indikerer samsvar med EU-standarder for kjemisk vernekrav. ⑥ Den heldekkende vermedrakten er naturlig antistatisch bare på innsideen, og gir elektrostatisk beskyttelse iht. EN 1149-5:2008 kombinert med EN 1149-3:2004 og EN 1149-2:1997 når den jordes på riktig måte. ⑦ "Typer" heldekkende beskyttelse denne vermedrakten, gi, definert etter europeiske standarder for kjemisk vernekrav: EN 14605:2005 + A1:2009 (type 3 og type 4) og EN 13042:2005 + A1:2009 (type 6). ⑧ Beskyttelse mot varme og ild i henhold til EN ISO 11612:2015. ⑨ Beskyttelse for bruk ved sveising og lignende prosesser iht. EN ISO 11611:2015. ⑩ Vermeklar mot farer på grunn av varme fra lysbue IEC 61482-2:2009. ⑪ Stoffet er beskyttet mot varme og ild i henhold til EN ISO 14116 indeks 3. ⑫ Brukeren må lese denne bruksanvisningen. ⑬ Størrelsespiktogram viser kroppsmål (cm). Sjekk kroppsmålene dine og velg riktig størrelse. ⑭ Må ikke gjenbrukes. ⑮ Produsjonsdato. ⑯ Annen sertifiseringsinformasjon som er uavhengig av CE-merking og EUs kontrollorgan.

## FORKLARING PÅ DE FEM VEDLIKEHOLDSPIKTOGRAMMENE:

Tårer ikke vask. Vask vil påvirke beskyttelsesegenskapene (f.eks. vi antistatisk beskyttelse bli vasket bort)	Må ikke strykes.	Må ikke tørkes i trommel.	Må ikke rennes.	Må ikke blekes.

## EGENSKAPENE TIL TYCHEM® THERMOPRO OG TYCHEM® THERMOPRO MODELL TP198T:

FYSIKE EGENSKAPER FOR STOFFET	TESTMETODE	RESULTAT	EN-KLASSE*
Slitesytre	EN 530 metode 2	>2000 sykluser	6/6**
Motstand mot dynamisk bøyningsrevning	EN ISO 7854 metode B	>1000 sykluser	1/6**
Trapesformet rivetsytre	EN ISO 9073-4	>100 N	5/6
Strekstyrke	EN ISO 13934-1	>500 N	5/6
Punkteringsbestandighet	EN 863	>10 N	2/6

I/A = Ikke aktuell \*Iht. EN 14325:2004 \*\*Trykholder

EGENSKAPEN TIL TYCHEM® THERMOPRO OG TYCHEM® THERMOPRO MODELL TP198T IHT. EN 1149-5:2008	TESTMETODE	RESULTAT
Laderedusjon	EN 1149-3:2004 metode 2-EN 1149-5:2008	t <sub>50</sub> < 4s or S > 0,2*, godkjent

\*t<sub>50</sub> = reduksjon halv tid, S = reduksjonsfaktor

MOTSTAND MOT GJENNOMTRENGNING AV VÆSKER (EN ISO 6530)	Gjennomtreningsindeks – EN-klasse*	Avvisningsindeks – EN-klasse*
Kjemikalie		
Svovelsyre (30 %)	3/3	3/3
Natriumhydroksid (10 %)	3/3	3/3
o-Xylene	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\* I henhold til EN 14325:2004

STOFFETS OG DENTIEPEDE SØMMENS MOTSTAND MOT GJENNOMTRENGNING AV VÆSKER (EN ISO 6529 METODE A, GJENNOMTRENGNINGSTID VED 1 µg/cm <sup>2</sup> · min)	EN Klasse*
Kjemisk	
Toluen	> 480
n-heksan	> 480
Etylenetr	> 480
Aceton	> 480

\* I henhold til EN 14325:2004

STOFFETS MOTSTAND MOT GJENNOMTRENGNING AV SMITTESTOFFER	Testmetode	EN Klasse*
Bestandighet mot gjennomtrenning av blod og kroppsvæsker ved bruk av syntetisk blod	ISO 16603	6/6
Bestandighet mot gjennomtrenning av blodbærm sykdommer ved bruk av Phi-X174 bakteriøfafag	ISO 16604 Prosedyre D	6/6
Bestandighet mot forurensning av forurensede væsker	EN ISO 22610	6/6
Bestandighet mot gjennomtrenning av biologisk forurensede aerosoler	ISO/DIS 22611	3/3
Bestandighet mot gjennomtrenning av forurensede faste partikler	ISO 22612	3/3

\* I henhold til EN 14126:2003

## BESKYLTELSE MOT VARME OG ILD

Test	Testmetode	Resultat - EN-klass*
Varmebestandighet ved en temperatur på 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Godkjent
Varmebestandighet ved en temperatur på 260 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Godkjent
Begrenset sprengning av flammer (overflateantenningen), bokstavkode A1	ISO 15025:2000, prosedyre A	A1, indeks 3**
Konveksjonsvarme, bokstavkode B	ISO 9151	B1
Varmestrålning, bokstavkode C	ISO 6942, metode B	C1
Sprut av smeltet aluminium, bokstavkode D	ISO 9185	D1
Sprut av smeltet jern, bokstavkode E	ISO 9185	E2
Berøringsvarme, bokstavkode F	ISO 12127	F2
Lysbue - testmetode for åpen bue	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Lysbue - bokstavtestmetode	IEC 61482-1-2	4 kA - klasse 1/2

\* Iht. EN ISO 11612 \*\* Iht. EN ISO 14116

## VERNEKLÆR FOR BRUK VED SVEISING OG TILSVAREnde PROSESSEN

Test	Testmetode	EN Klasse*	Resultat*
Små spruter av smeltet metall	ISO 9150	2/2	> 25 draper
Rivemotstand	ISO 13937-2	> 20 N	Godkjent
Elektrisk motstand	EN 1149-2	I/A	> 10 <sup>6</sup> Ohm, godkjent

## VALGKRITERIER FOR KLÆR SOM BRUKES UNDER SVEISING ELLER TILSVAREnde PROSESSEN (REFERANSEPUNKTER)

Types sveiseklær	Valgkriterier relatert til denne prosessen:	Valgkriterier relatert til miljøforhold:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle sveiseteknikker med kraftig dannelse av sprut og draper, f.eks.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- MMA-sveising (med basis- eller cellulosedekket elektrode);</li> <li>- MAG-sveising (med CO<sub>2</sub> eller blandede gasser);</li> <li>- MIG-sveising (med høy strøm);</li> <li>- selvsværmende buesveising med flukskjerner;</li> <li>- plasmaskjæring;</li> <li>- skjærebrannning;</li> <li>- oksygenskjæring;</li> <li>- varmesprøyting;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betjening av maskiner, f.eks.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- på begrenset plass;</li> <li>- ved sveising/skjæring over hodehøyde eller i lignende uanormale posisjoner.</li> </ul> </li> </ul>
Klasse 2		

I/A = ikke aktuell \*Iht. EN ISO 11611

## TESTRESULTAT FOR HELDEKKENDE DRAKT

Testmetode	Testmetode	Testresultat	EN-klasse
Type 3: Jetprove	EN ISO 17491-3:2009	Godkjent*	I/A
Type 4: Sprayrett høyt nivå	EN ISO 17491-4:2009, metode B	Godkjent	I/A
Type 6: Sprayrett lavt nivå	EN ISO 17491-4:2008, metode A	Godkjent	I/A
Somstyrke	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

I/A = ikke aktuell \*Test utført med teigip hette. \*\* I henhold til EN 1432004

For ytterligere informasjon om disse verneadrakten og egenskapene deres, ta kontakt med din Tychem®-forhandler eller DuPont: www.ipp.dupont.com

**TYPISKE BRUKSOMråDER:** Tychem® ThermoPro modell TP1981 er utformet for å gi kjemisk beskyttelse og beskyttelse mot varme og flammer basert på spesiell bruk i samsvar med kravene i standardene og klassene som er sertifisert for. Standarder og klasser vises på CE-merket i verneadrakten. Den tilført for å beskytte mot kort flammetid, snål, sikre former for varmeoverføring, sprut av smeltet metall fra sveising, fare for varme av lysbue og som bortledningsdrakt for potensiell redusering av hufdorrenes branner eller sponnsnyping for overlevelse ved eksplosjonsartet brann i henhold til EN ISO 1405:2005 + A1:2009. Denne verneadrakten har beskyttelse mot varmebehandling med visse organiske og ikkeorganiske væsker og kraftig vaseksplosjon eller vasekspres under trykk, der hvor eksponeringstrykket ikke er høyere enn det som brukes i type 3-testmetoden (EN 1405:2005 + A1:2009). Denne verneadrakten har beskyttelse mot varmebehandling med vise organiske og ikkeorganiske væsker og kraftig vaseksplosjon eller vasekspres under trykk (type 3), kraftig vaseksplosjon (type 4 – EN 1405:2005 + A1:2009) og begrenset vasekspres eller spray (type 6 – EN 13042:2005 + A1:2009). Tychem® ThermoPro som brukes for Tychem® ThermoPro modell TP1981 har bestått alle tester i EN 14126:2003 ved eksponering, som defineres i EN 14126:2003 og nevnt i tabellen over, konkluderer de innhentede resultaten med at materialet skaper en barriere mot smeltestoff.

**BEGRENNSNINGER FOR BRUK:** Tychem® ThermoPro-verneadrakten er ikke laget for brannslukningsaktivitet, og er utformet for å gi et visst nivå av beskyttelse mot noen kjemikalier, smeltede metaller, sprut av smeltet metall fra sveising, lysbuer eller varmestrålning basert på standarden og klassene som oppfyller på CE-merket. Verneadrakten beskytter ikke mot alle typer lysbuer. De er utformet og testet for å bidra til å redusere skader når du flykter fra brann. De skal redusere fare for personskader, men ingen verneklær kan alene eliminere enhver fare for personskader eller dødelige skader. Verneklær må brukes i henhold til vanlig sikkerhetspraksis av oppdriftspersonal. Beskyttelsen mot flammetid vil redusere hvert vesne klesstykke for brennbare materialer. Ved sprut av smeltet metall må brukeren forlate arbeidsområdet om nødvendig og ta av seg verneadrakten. Ved sprut av smeltet metall vil ikke verneadrakten eliminere all fare for forbrønninger hvis de brukes direkte mot huden. Økt oksygeninnhold i luften vil gi økt sveisingens vernevern beskyttelse betydelig dørjere mot flammet. Det må utøves ekstrem forsiktighet ved sveising på begrenset plass, f.eks. når det er mulig at atomosferen kan tilføres mere oksygen. Klærne er ikke ment å skille av sveisingen. De er bare laget for å beskytte mot kort, vaktstopp kontakten med stromfarende deler av en sveiseinstilling, og det vil være nødvendig med ekstra lag av elektrisk isolasjon der hvor det er fare for elektrisk strøm, klar som oppfyller kravene i EN ISO 11611:2015. Er utformet for å beskytte mot kortsvar og kontakt med stromførende elektriske ledere ved spennin på opp til ca. 100 V d.c. Ekstra delvis kroppsbeskyttelse kan være nødvendig. Teknologi for sveising over hoder. Den elektriske isolasjonen som vises på klærne, vil være redusert når klærne er våte, skittne eller fuktige av svette. Innen klær som f.eks. skjorter, bukser, underlaker eller underdyser som smitter når de eksponeres for varme, flammer og lysbuer, skal brukes under modell TP1987-drakt. Bruk av Novey® eller underlaker som ikke smelter. Åpne luften mellom drakten og andre klær ved nakken, håndleddene og armenene er gode nok. Stoffet som brukes i Tychem® ThermoPro modell TP1981 er naturlig antistatisk bare på innside, og klærne oppfyller overflaketryvene i EN 1149-5:2008 hvis mht. IEL 1149-3:2004 og EN 1149-2:1997. Dette må tas hensyn til hvis verneklærne er ordet. Den elektrostatiske dissipative egenskapsen for både drakten og den som bruker den må også kontinuerlig holde i en slik måte at motstanden mellom personen som bruker den elektrostatiske dissipative egenskapsen til den elektrostatiske dissipative verneklærne og brukeren. Klær for elektrostatiske dissipasjon må ikke åpnes eller tas av i brennbare eller eksplosive omgivelser eller under håndtering av brennbare eller eksplosive stoffer. Klær for elektrostatiske dissipasjon må ikke brukes i eksplosivne omgivelser uten førturende godkjenning av sikkerhetsingeniøren. Eksponering for visse svært fine partikler, intensiv vaseksplosjon og sprut fra farlige stoffer kan øke eksponeringen for bruk. Brukene skal kompatibel med alle for kjemisk eksponering for bruk. Brukene skal benytte spørne i hettet til å stramme godt rundt masken, og deretter gjemme snorene bak storklærne for den lukkes med borelåsen. For å oppnå den påberakte kjemiske beskyttelsen på enkelte brukermodeller er kompatibel med alle for kjemisk eksponering for bruk. Brukene skal benytte spørne i hettet til å stramme godt rundt masken, og det er nødvendig med teigip av hettet. Teigip av drakten kan ha negativ påvirkning på beskyttelsesegenskapene mot varme og flammer, varmestrålning, lysbuer, metallsprut og sprut av smeltet metall under sveising. Hvis den brukes tekn. må brukeren bruke tømmeholdende teigip eller teig som tåler høy temperatur. Teigip må ikke finnes avledning i nedstillerdrakt. Tychem® ThermoPro-stoffet gir ikke iller ingen varmesesilasjons for å beskytte mot langvarig eksponering for varme og kold. Temperaturområdet for beskyttelsen er -20°C til +100°C. Det er ikke beskyttet mot elektrolytiske stoffer og sammen er langt over temperatur som mennerselebuen kan tale uten å bli skadet. Brukeren skal føre en risikoanalyse med en verifisering av barrieregrensene mot aktuelle kjemikalier, og skal med utgangspunkt i dette velge PVU (personlig verneutstyr). Brukeren må selv avgjøre hva som er den riktige kombinasjonen av verneklær og tilleggssutstyr (hansker, støveler, åndedrettsutstyr, underlaker osv.), og hvor lenge en verneklær kan brukes i en spesiell jobb når det gjelder verneklærer, bruksumform og varmeklær. For heldekkende beskyttelse må verneklærne være lukket under bruk. DuPont trassiverer seg etterhvert avsatt vel feil bruk av produktene.

**FORBEREDELSE FØR BRUK:** Kontroller Tychem® ThermoPro-klærne før bruk. De må ikke brukes ved fel, forurensning eller skader.

**RENGJØRING OG EVDLEKHOLD:** Kun for begrenset bruk. Ikke rengjør, heller ikke av hygieniske årsaker. Klærne kan brukes til de er skadet, ødelagt eller forurenset. Hvis klærne forurenses under bruk, må de dekontamineres før de tas av.

**OPPBEVARING:** Verneklærne kan lagres ved < 49 °C i mørke (pappeske) uten eksponering for UVlys. Holdbarheten for disse klærne hvis de lages riktig, er 5 år.

**KASSERINGEN:** Disse klærne kan brennes eller graves ned på en kontrollert avfallsslipp. Begrensningen for avfallsbehandlingen er avhengig av hvilken tilsnissung som oppstår under bruk, og må avgjøres i henhold til nasjonal eller lokal lovgivning.

Innholdet i dette instruksjonsarket ble sist godkjent av det tekniske kontrollorganet, Aitex, i januar 2016.

DANSK

BRUGSVEJLEDNING

**PÅSKRIFT PÅ INDVENDIG MÆRKAT** ① Varemærke. ② Beklædningsproducent. ③ Modelidentifikation – Tychem® ThermoPro model TP1981 er en beskyttelsesdrakt med hette. ④ CE-mærknings – Dragten er i overensstemmelse med kodenrater for kategori III for personlig beskyttelsesutstyr i henhold til EU-lovgivningen. Certifikater for typeundersøgelse og kvalitetskontroll ble utstedt av ATEX, Plaza Emilio Salas, 1, 03801 Alcoy, Spanien, identifiseret at det benyttedes nummer 0161 udpeget af EN. ⑤ Angiver overensstemmelse med EU-standarder for kemisk beskyttelsesklasse. ⑥ Dragten er i sig selv kun antistatisk indvendigt og giver elektrostatiske beskyttelse i henhold til EN 1149-3:2004 og EN 1149-2:1997 ved korrekt jording. ⑦ Type A for fuld kroppsbeskyttelse, som denne dragt opfylder, og som defineres av EU-standarder for kemisk beskyttelsesklasse. ⑧ Beskyttelsen mot varme og ild i henhold til EN ISO 11611:2015. ⑨ Beklædnaden til beskyttelse mod varmebehandling med høy temperatur. ⑩ Beklædnaden til beskyttelse mod varmebehandling med høy temperatur. ⑪ Piktogrammet viser at beskyttelsen mot varmebehandling er godkjent av en elektrisk lysbue IEC 61482-2-2009. ⑫ Stoffet gir beskyttelse mot varme og ild i henhold til EN ISO 11616 indeks 3. ⑬ Brugeren skal læse denne brugsvejledning. ⑭ Piktogrammet over størelser angiver kropsmål (cm). Kontroller dine kropsmål, og vælg den korrekte størrelse. ⑮ Må ikke benyttes. ⑯ Fremstilling og oplysninger om certificering(er), der ikke vedrer CE-mærknaden og det europeiske bemenyttede organ.

## DE FEM PIKTOGRAMMER OM PLEJE ANGIVER:



Må ikke vaskes. Vaskning påvirker den beskyttede levevne (dvs. at den antistatiske virkning vaskes af).	Må ikke stryges.	Må ikke tørretumbles.	Må ikke renses kemisk.	Må ikke bleges.
---	------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

## YDEEVNE FOR TYCHEM® THERMOPRO OG TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T:

STOFFETS FYSIKKE EGENSKABER	TEST-METHOD	RESULTAT	EN CLASS*
Slidbestandighed	EN 530 metode 2	> 2000 cyklusser	6/6**
Bestandighed over for revnendælelse	EN ISO 7854 metode B	> 1000 cyklusser	1/6**
Modstandstyrke mod trapezformet rivning	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Trækstyrke	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Punkturnitens	EN 863	> 10 N	2/6

I/R = Ikke relevant \*I henhold til EN 14325:2004 \*\*Trykkoger

YDEEVNE FOR TYCHEM® THERMOPRO OG TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T I HENHOLD TIL EN 1149-5: 2008	TESTMETODE	RESULTAT
Elektrisk afsladdning	EN 1149-3:2004 Metode 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 4s$ or $S > 0.2^*$ , bestået

\* $t_{50}$  = halveringstid for nedbrydning, B = beskyttelsesfaktor

STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKER (EN ISO 6530)	Gennemtrængningsindeks - EN-kasse*	Indeks for væskaeftivisende evne - EN-kasse*
Kemikalie		
Svovlsyre (30 %)	3/3	3/3
Natronlud (10 %)	3/3	3/3
o-Xilen	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\*I henhold til EN 14325:2004

STOFFETS OG DETAPEDE SØMMES MODSTAND OVER FOR GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKER (EN ISO 6529 METODE A, GENNEMTRÆNGNINGSTID VED 1 µg/cm² · min)	Gennemtrængningstid (min)	EN-Klasse*
Kemikalie		
Toluen	> 480	6/6
n-Hexan	> 480	6/6
Ethylether	> 480	6/6
Acetone	> 480	6/6

\* I henhold til EN 14325:2004

STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF SMITSOMME AGERSEN		
Modstand over for gennemtrængning af blod og kropsvæsker, der indeholder syntetisk blod	ISO 16603	6/6
Modstand mod gennemtrængning af blodbårne smitsstoffer, der indeholder	ISO 16604 procedure D	6/6
Phi-X174-bakteriøfag		
Modstand mod kontaminering af forurenede væsker	EN ISO 22610	6/6
Modstand mod gennemtrængning af biologisk forurenede aerosoler	ISO/DIS 22611	3/3
Modstand mod gennemtrængning af forurenede faste partikler	ISO 22612	3/3
Resistance to penetration by contaminated solid particles	ISO 22612	3/3

\* I henhold til EN 14126:2003

BESKYTTELSE MOD VARME OG ILD		
Test	Testmetode	Resultat - EN-kasse*
Varmemodstand ved en temperatur på 180 °C +/- 5°C	ISO 17493	Bestået
Varmemodstand ved en temperatur på 260 +/- 5°C	ISO 17493	Bestået
Begrænset flammespredning (overfladeantændelse), kodebogstav A1	ISO 15025:2000, procedure A	A1, indeks 3**
Konvektiv varme, kodebogstav B	ISO 9151	B1
Strålevarme, kodebogstav C	ISO 6942, metode B	C1
Sprøjte med smeltet aluminium, kodebogstav D	ISO 9185	D1
Sprøjte med smeltet jern, kodebogstav E	ISO 9185	E2
Kontaktvarme, kodebogstav F	ISO 12127	F2
Elektrisk bue – åben testmetode for bue	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 kJ/cm²
Elektrisk bue – testmetode for boks	IEC 61482-1-2	4KA – klasse 1/2

\* I henhold til EN ISO 11612 \*\* I henhold til EN ISO 14116

BESKYTTELSESBEKLEDNING TIL BRUG VED SVEJSNING OG LIGNENDE PROCESSER		
Test	Testmetode	EN-Klasse*
Små sprøjte fra smeltet metal	ISO 9150	2/2
Rivstyrke	ISO 13937-2	> 20 N
Elektrisk modstand	EN 1149-2	ikke relevant
UDVÆLGELSESKRITERIER FOR BEKLÆDNING TIL BRUG MED SVEJSNING ELLER LIGNENDE PROCESSER (REFERENCEPUNKTER)	Udvælgelseskriterier i forbindelse med processen:	Udvælgelseskriterier i forbindelse med miljøforholdene:
Klasse 2	Manuelle svejseteknikker med kraftig danelse af sprøjte og draber, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MMA-svejsning (med basisk eller cellulosebelagt elektrode)</li> <li>- MAG-svejsning (med CO<sub>2</sub> eller blandede gasser)</li> <li>- MIG-svejsning (med høj strøm)</li> <li>- lysbuesvejsning med fluxfyldt tilsatstråd uden beskyttelsesgas</li> <li>- plasmaskærning</li> <li>- fugehøvling</li> <li>- oxygenskærning</li> <li>- termisk profilering</li> </ul>	Betjening af maskiner, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- i begrænsete områder;</li> <li>- ved svejsning/skæring over sig selv eller i lignende tvungne positioner.</li> </ul>

I/R = Ikke relevant \*I henhold EN ISO 11611

YDEEVNE FOR HELE DRAGTEN		
Testmetode	Testmetode	EN-Klasse
Type 3: Stråletest	EN ISO 17491-3:2009	Ikke relevant
Type 4: Sprøjtest på højt niveau	EN ISO 17491-4:2009, metode B	Ikke relevant
Type 6: Sprøjtest på lavt niveau	EN ISO 17491-4:2008, metode A	Ikke relevant
Somstyrke	EN ISO 13935-2	> 300 N

I/R = Ikke relevant \*Test foretaget med tapet haette. \*\*I henhold til EN 14325:2004

**TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER:** Tychem® ThermoPro modell TP198T er designet til at yde kemisk beskyttelse og beskytte mod varme og ild af de specifikke anvenderes i henhold til kravene i de standarder og klasser, som beskyttelsen er certificeret til. Standarderne og klasserne står på CE-markedet på bekledningerne. Den er designet til at beskytte mod konstante flammekontakter, små bestante former for varmeoverførsel, sprøjte fra smeltet metal, sten og smeltet metal i forbindelse med svejning, varmefarve fra elektrisk bue og som en flugttagtig til muligheden for reducere huforbrandinger eller øge sandsonghigheden for overlevelsen af en langvarig eksplosion (i overensstemmelse med EN ISO 11612:2015 og EN ISO 11611:2015). Den anbefales typisk, afhængigt af driftsgivende- og eksponeringsforholdene, til beskyttelse mod visse organiske uorganiske væsker og intensive eller trykstyrte væske spray, hvor eksponeringstiden ikke er højere end det, der er an vendt i type 3 - EN 14605:2005 + A1:2009 testmeden. Denne beskyttelsesbeklædning yder beskyttelse mod intensivt eller trykstyrte væskeprojekt (type 4 - EN 14605:2005 + A1:2009) og begrenses væskestofene - spray (type 6 - EN 13034:2005 + A1:2009). Tychem® ThermoPro anvendt til Tychem® ThermoPro modell TP198T har bestået alle test i EN 14126:2003.

Afværget fra eksponeringen, der er defineret i EN 14126:2003 og nævnt i ovenstående seneste, konkluderes af de opnåede resultater, at materialet yder en barriere mod smitsomme agenser.

**ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER:** Tychem® ThermoPro-beklædning er ikke beregnet til brandbeklædning, og er designet til at yde beskyttelse på et specific niveau mod visse kemikalier, smelteede metaller, sten og smeltet metal i forbindelse med svejning, elektrisk bue eller termisk støvning baseret på de standarder og klasser, som bekledningen opfylder i henhold til overensstemmende standarder og på CE-markedet på bekledningerne.

Beklædningerne beskytter ikke mod alle typer elektriske bølger. Beklædningerne skal tage højde til at minimere personskader under eksponering fra en brand. De er beregnet til at minimere almindelige risikoen for personskader, men ingen beskyttelsesdragter kan i sig selv eliminere alle risici for personale eller børn. Beklædningerne skal sammen med generelle sikkerhedsdragter undgå anvendelse af uudannet personale. Niveauer for beskyttelse mod vand, der er opnået ved hjælp af en teknologi, hvilket betyder, at vandet ikke kan komme i kontakt med den smelte metal vil beklædningerne ikke eliminere alle risici for forbrændingsskader, hvilket det børnes mod huden. En opning af luftens tilslutning vil betydeligt redusere den beskyttelse mod vand, som svejningsbeskyttelsen yder. Det skal udvælges elektron forsigtighed i forbindelse med svejning i overensstemmelse med EN 1149-5:2004 og EN 1149-2:1997. Dette skal tages i betragtning, hvis beklædningen er jordforbindet.

Den elektrostatiske dissipative beskyttelsesdragter er ikke beregnet til at yde elektrisk beskyttelse (std). Det kan være nødvendigt med kortvarig udslag fra elektrisk statisk ladning. Beklædningerne, der opfylder kravene i EN ISO 11611:2015, er designet til at yde beskyttelse mod vand, når der er en øget risiko for elektrisk statisk ladning. Beklædningerne skal sammen med generelle sikkerhedsdragter undgå anvendelse af uudannet personale. Niveauer for beskyttelse mod vand, der er opnået ved hjælp af en teknologi, hvilket betyder, at vandet ikke kan komme i kontakt med den smelte metal vil beklædningerne ikke eliminere alle risici for forbrændingskader, hvilket det børnes mod huden. En opning af luftens tilslutning vil betydeligt redusere den beskyttelse mod vand, som svejningsbeskyttelsen yder. Det skal udvælges elektron forsigtighed i forbindelse med svejning i overensstemmelse med EN 1149-5:2004 og EN 1149-2:1997. Dette skal tages i betragtning, hvis beklædningen er jordforbindet. Den elektrostatiske dissipative ydeevne for den elektrostatiske dissipative beskyttelsesdragter kan påvirkes af slitage og mulig kontaminering. Brugeren skal sikre korrekt jording for både beklædning og sig selv. Elektrostatiske dissipative beklædning må ikke abnes eller tages af i nærheden af bændbare eller eksplorative atmosfærer eller eksplosive atmosfærer eller under håndtering af bændbare eller eksplorative stoffer. Elektrostatiske dissipative tøj må ikke anvendes i iltige atmosfærer uden forudgående tilladelser fra sikkerhedsingeniereren. Eksponering for visse meget fine partikler, intensive væskeprojekt eller -størn med farlige stoffer kan kræve beklædninger med højere mekanisk styrke og/eller bæredygtighedsgrad, end dem, som Tychem® ThermoPro modell TP198T indeholder. Brugeren skal sikre, at beklædningens barrier er kompatibel med alle risici for kemisk eksponering for brug. Brugeren skal anvende den påmonterede snorelukning til at trække strammt omkring gasmasken og dekkels snorelukningen bag stormhæppen, for den lukkes med Vetro-materiale. For at opnå den ønskede kemiske beskyttelse vil det nødvendigt at tage højten i vise anvendelsen. Brugen at tage på beklædningen kan negativ påvirke de egenskaber, der beskytter mod varme og ild, termisk strøm, elektrisk bue, metalsprøjte og stenk fra smeltet metal i forbindelse med svejning. Hvis der bruges tøje, skal brugen anvende en flammehæmmende/højtemperaturtape. Tøjen må ikke indeholde negativ på aftagningsprocessen i en nedstøttning. Tychem® ThermoPro-stofet yder hæsten ingen eller ingen værmelsørling for at beskytte brugeren mod længerevarende eksponering for varme eller kunde. Temperaturnormatid for stof og sommer er godt stykke over de temperaturer, som menneskenet kan modstå uden skade. Brugeren skal foretage en risikovurdering, herunder en overvurdering af den pågældende kemikalier, som han skal basere sit valg af personlig beskyttelsesstyrke på. Brugeren skal selvfølgelig vurdere kombinationen af beskyttelsesstørrelse og tilhørende udstrækning (størrelse, håndsker, andreforsynede beskyttelser, underbeklædning osv.), samt vurderer, hvor tængt en beskyttelsesbeklædning er i lukket tilstand. Derned kan ikke holdes ansvarlig for forbrug af deres produkter.

**KLARGØRING TIL BRUG:** EfterTychem® ThermoPro-beklædningerne for brug. De må ikke bæres, hvis de har mangler, er kontaminerede eller beskadigede.

**RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:** Kun til begrænset brug. Må ikke rengøres, ej heller af hygiejniske årsager. Beklædningerne kan bæres, indtil de er beskadigede, forandrede eller kontaminerede. Hvis beklædningen kontaminerdes under brug, skal den dekontamineres, før den afføres og derefter bortskaffes. Hvis beklædningerne kontaminerdes under brug, skal den omgående tages af, dekontamineres og derefter bortskaffes.

**OPBEVARING:** Beklædningerne kan opbevares ved +40 °C i mørke (papirkasse) under eksponering for UV-lys. Holdbarheden for disse beklædninger er 5 år ved korrekt opbevaring.

**BORTSKAFFELSE:** Disse beklædninger kan brennes eller nedgraves på en kontrolleret løsning. Bortskaffelsen begrænses af den kontaminering, der måtte påføres under brug, og er underlagt national eller lokal lovgivning. Indholdet af denne brugsanvisning blev sidst kontrolleret af det betydningsfulde organ Atex i januar 2016.

## SVERSKA

## BRUKSANVISNING

**ETIKETTMÄRKNINGAR PÅ INSIDAN** ① Varumärke. ② Plaggets tillverkare. ③ Modellidentifiering – Tychem® ThermoPro modell TP198T är en helkropsöverall med huva för. ④ CE-märkning – Helkropsöverallen uppfyller kraven för personlig skyddsutrustning i kategori II enligt EU:s lagstiftning. Intyg om typprovning och kvalitetsräkning har utfärdats av ATEX, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Spanien, identifierat som EG-anmält organummer 0161. ⑤ Anger att de europeiska standarderna för skyddskläder mot kemikalier uppfylls. ⑥ Helkropsöverallen är endast antistatisk på insidan och ger elektrostatiskt skydd enligt EN 1149-5:2008 i kombination med EN 1149-3:2004 och EN 1149-2:1997 när de jordas på rätt sätt. ⑦ "Tyckra" för helkropsöverall som uppfylls av denna helkropsöverall enligt definitionerna i de europeiska standarderna för skyddskläder mot kemikalier: EN 14605:2005 + A1:2009 (typ 3 och typ 4) och EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). ⑧ Skydd mot hetta och flamma enligt EN ISO 11612:2015. ⑨ Skydd för användning vid sverarbete eller likartat arbete enligt EN ISO 11611:2015. ⑩ Skyddskläder mot termiska risker orsakade av justbärare EN ISO 61482-2:2009. ⑪ Tycket skyddar mot hetta och flamma enligt EN ISO 14116 index 3. ⑫ Bäraren måste läsa dessa anvisningar före användning. ⑬ I storlekspraktogrammet anges kroppsmätt (cm). Kontrollera dina kroppsmätt och välj rätt storlek. ⑭ ⑮ Fär inte återanvändas. ⑯ Tillverkningsdatum. ⑰ Övrig information avseende certifiering, beroende av CE-märkningen och det EU-organ som mottagit anmälan.

## DE FEM SKÖTSELPIKTOKGRAMMEN ANGÖR FÖLJANDE:E

Fär ej tvättas. Tvättning påverkar skyddsprestandan (exempelvis kommer de antistatiska egenskaperna att sköljas bort).	Fär ej strykas.	Fär ej torktumlas.	Fär ej kemtvättas.	Fär ej blekas.
---	-----------------	--------------------	--------------------	----------------

## PRESTANNA FÖR TYCHEM® THERMOPRO OCH TYCHEM® THERMOPRO MODELL TP198T:

TYGETS FYSISKA EGENSKAPER	TESTMETOD	RESULTAT	EN-KLASS*
Nötningshårdhet	EN 530 Metod 2	> 2000 cykler	6/6**
Hårdhet mot flexningssprickning	EN ISO 5894 Metod B	> 1000 cykler	1/6**
Trapsöts rövhållfasthet	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Draghållfasthet	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Punkteringsresistens	EN 863	> 10 N	2/6

\*Enligt EN 14325:2004 \*\*Tryckkärl

PRESTANNA FÖR TYCHEM® THERMOPRO OCH TYCHEM® THERMOPRO MODELL TP198T ENLIGT EN 1149-5:2008	TESTMETOD	RESULTAT
Avklingningstid	EN 1149-3:2004 metod 2- EN 1149-5:2008	t <sub>50</sub> <4s or S>0,2*, godkänt

\*t<sub>50</sub>= halveringstid, S = avskärmningsfaktor

TYGETS MOTSTÅND MOT PENETRATION AV VÄTSKOR (EN ISO 6530)	Penetrationsindex – EN-klass*	Repelleringssindex – EN-klass*
Kemikalie		
Swavelsyra (30 %)	3/3	3/3
Natriumhydroxid (10 %)	3/3	3/3
o-Xilen	3/3	3/3
1-Butanol	3/3	3/3

\* Enligt EN 14325:2004

TYGETS OCH DENTEPÄDE SÖMSENS MOTSTÅND MOT PERMEATION AV VÄTSKOR (EN ISO 6529 METOD A, GENOMBROTTSTID VID 1 µg/cm <sup>2</sup> ·min)	Genombrottstid (min)	EN-klass*
Kemikalie		
Toluen	> 480	6/6
n-Hexan	> 480	6/6
Etyletter	> 480	6/6
Aceton	> 480	6/6

\* Enligt EN 14325:2004

TYGETS RESISTENS MOT INTRÅNG AV INFECTIOSA AGENSER	Testmetod	EN-klass*
Resistens mot intrång av blod och kroppsvätskor med hjälp av syntetiskt blod	ISO 16603	6/6
Resistens mot intrång av blodburna patogener med hjälp av bakteriolog Phi-X174	ISO 16604 Forfarande D	6/6
Resistens mot förorening genom kontaminerade vätskor	EN ISO 22610	6/6
Resistens mot intrång av biologiskt kontaminerade aerosoler	ISO/DIS 22611	3/3
Resistens mot intrång av fasta partiklar	ISO 22612	3/3

\* Enligt EN 14126:2003

## SKYDD MOT HETTA OCH FLAMMA

Test	Testmetod	Resultat – EN-klass*
Värmebeständighet vid en temperatur på 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Godkänt
Värmebeständighet vid en temperatur på 260 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Godkänt
Begränsad flamspridning (flamtnändring), kodbkstav A1	ISO 15025:2000, Förfarande A	A1, index 3**
Konvektionsvärme, kodbkstav B	ISO 9151	B1
Strålvärme, kodbkstav C	ISO 6942, Metod B	C1
Stänk av smält aluminium, kodbkstav D	ISO 9185	D1
Stänk av smält järn, kodbkstav E	ISO 9185	E2
Kontaktvärme, kodbkstav F	ISO 12127	F2
Ljusbäge – Testmetod med öppen bäge	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Ljusbäge – Testmetod med box	IEC 61482-1-2	4KA – klass 1/2

\* Enligt EN ISO 11612. \*\* Enligt EN ISO 14116

## SKYDDSKLÄDER FÖR ANVÄNDNING VID SVETSARBETE ELLER LIKARTAT ARBETE

Test	Testmetod	EN-klass*	Resultat*
Små stänk av smält metall	ISO 9150	2/2	> 25 droppar
Rivhällfasthet	ISO 13937-2	> 20 N	Godkänt
Elektrisk resistans	EN 1149-2	Ej tillämpligt	> 10 <sup>10</sup> Ohm, godkänt

## URVALSKRITERIER FÖR KLÄDEL FÖR ANVÄNDNING VID SVETSARBETE ELLER LIKARTAT ARBETE (REFERENSPOUNKTER)

Typ av svetsarbetskläder	Arbetsrelaterade urvalskriterier:	Miljörelaterade urvalskriterier:
Klass 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuella svetsmekaniker med kraftig stänk- och droppbildning, t.ex.</li> <li>- MMA-svetsning (med basisk eller cellulosa-täckt elektrodot)</li> <li>- MAG-svetsning (med CO<sub>2</sub> eller blandade gaser)</li> <li>- MIG-svetsning (med hög spänning)</li> <li>- självskyddande svetsning med fluxfyld rörelaktrod</li> <li>- plasmaskärning</li> <li>- mejsling</li> <li>- gaskärning</li> <li>- termisk sprutning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskindrift, t.ex.:</li> <li>- begränsade utrymmen</li> <li>- vid underputtsvetsning/-skräming eller i jämförbara ansträngda positioner</li> </ul>

\* Enligt EN ISO 11611

## TESTPRESTANÅ FÖR HELTÄCKANDE PLAGG

Testmetod	Testmetod	Testresultat	EN-klass
Typ 3: Test med vätskestråle	EN ISO 17491-3:2009	Godkänt*	Ej tillämpligt
Typ 4: Högnivåspraytest	EN ISO 17491-4:2009, Metod B	Godkänt	Ej tillämpligt
Typ 6: Lågnivåspraytest	EN ISO 17491-4:2008, Metod A	Godkänt	Ej tillämpligt
Sömstryka	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

\*Testet utfört med tejpad luva. \*\*Enligt EN 14325:2004

Mer information om dessa plagg och deras prestanda kan fås hos dina återförsäljare för Tychem® eller hos DuPont: www.dupont.com

**TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:** Tychem® ThermoPro modell TP198T är avsedd att ge kemiskt skydd och skydd mot hett och flamma baserat på de specifika användningarna enligt kraven i standarderna och klasserna som plagget har certifierats efter. Standarderna och klasserna anges i plaggets CE-märkning. Den är avsedd att skydda mot kortvarig kontakt med flamma, små, särskilda former av värmeöverföring, stänk av smält metall, stänk av smält metall från svetsning, termiska risker till följd av ljusbärgar och användas som räddningsdräkt för potentiell minskning av brännskador på huden eller för ökad chans till överlevnad vid händelse av explosionsartad brand (överensstämmelse med EN ISO 11612:2015 och EN ISO 1161:2009). Den används vanligtvis, beröende på kemiskt toxicitet och exponeringsförhållanden, som skydd mot vissa organiska och oorganiska vätskor och intensiva eller trycksatta vätskestrålar, där explosionstrycket inte är högre än det tryck som anvisats i testmetoden för typ 3 (EN 14605:2005 + A1:2009). Detta skyddsplock skyddar mot intensiva eller trycksatta vätskestrålar (typ 3), intensiva vätskestrålar (typer 4 och 6) som använts för Tychem® ThermoPro modell TP198T har godkänt i alla tester enligt EN 14126:2003. Enligt de uppnådda resultaten utgör materialet ett skydd mot infektioså agenser under de förhållanden som definieras EN 14126:2003 och nämns i ovantstående tabell.

**ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR:** Tychem® ThermoPro-plagg är inte avsedda för handräckämpning, utan för att ge en särskild nivå av skydd mot vissa kemikalier, smält metall, stänk av smält metall från svetsning, ljusbärgar eller värmestrålning på grundval av de standarder och klasser som uppfylls av plaggens enligt överläggade tabeller och CE-märkningen i plagggen. Plagen skyddar inte mot alla typer av ljusbärgar. De är avsedda att skydda till minsta delen mot de potentiella riskerna för skader, men inga skyddsartiklar kan på egen hand undanröja alla risker för skader eller dödsfall. Skyddstrusning måste användas tillsammans med allmänna säkerhetsrutiner och av utbildad personal. Nivån av skydd mot flamma minskar ifall skyddskläden kontaminerades av antändningsmaterial. Vid skydd mot flamma i svetsars skyddsklädel. Lekta förstosättning vid svetsning i begränsade utrymmen, t.ex. om atmosfären kan komma att systeras. Dessa plagg är inte avsedda att skydda mot elektricitet (stötar). De är endast avsedda att skydda mot kortvarig oönskat kontakt med strömförande delar på en bärsgivningskrets, och ytterligare elektriska isoleringar kommer att krävas om det finns ökad risk för elchock. Plagg som uppfyller kraven i 6.10 i EN ISO 1161:2015 är avsedda att skydda mot kortvarig oönskat kontakt med strömförande ledare vid spänningar på upp till ca 100 V DC. Ytterligare skydd för delar av kroppen kan behövas, t.ex. för svetsning över huvudet. Den elektriska isoleringen på kläderna minskar när kläderna är våta, smutsiga eller svettiga. Plagg som smälter vid暴露ning för värme, flamma och ljusbärgar, t.ex. Skjortor, byxor, underplagg eller underkläder, får inte bäras under TP198T-plagg. Vi rekommenderar att underplaggen av typen "Nomex" eller andra underplaggen som inte mindre än särskilt används. Den luft som immenseras mellan lager av material är viktig för värmestrålning. Skyddet är lägre på därför plagget sitter i eller som trycks in på bälten eller spännen. Helkroppsskyddet kan endast ge skydd om kontakten mellan detta plagg och annan plagg i näcken, handlederna och fotlederna är tillräcklig. Tyget i Tychem® ThermoPro modell TP198T är endast antistatiskt på insidan och plagget upptäcker ytterkanalen EN 1149-5:2008 vid mätning enligt EN 1149-3:2004 och EN 1149-2:1997. Kom ihåg detta om plagget jordas. Den tekniska statiska skyddsfunktionen hos både dräkten och bäraren måste upptäckas kontinuerligt genom att resistansen mellan personen som bär den elektrostatiska skyddsklädeln och jorden är större än 10<sup>10</sup> Ohm och mindre än 10<sup>10</sup> Ohm, t.ex. genom användning av lämpliga skodon/lämpliga golvbelyggningar, jordningskabel eller annara lämpliga medel. Säkerställ alltid att jordningen är korrekt med hjälp av en övervakningsanordning. Den elektrostatiskt avledande skyddsklädelns elektrostatisch avledande prestanda kan påverkas genom slitage och möjlig kontamination. Användaren ska säkerställa att både plagg och bäraren jordas dock. Elektrostatisch avledande klädeln ska inte användas i synnerhet i atmosfärer utan förhandsgodkännande från skyddsiningenjören. Vid exposure för vissa mycket särskilt partiklar, intensivt spridda strålar eller starkt av farlig ämnen kan det krävas plagg med större mekanisk styrka och/eller skyddsegenskaper än vad som erbjuds av Tychem® ThermoPro modell TP198T. För användning måste användaren säkerställa att plaggens skydd är kompatibelt med alla risker för kemiskt exposition. Användaren ska använda huvudsäkringen för att dra runt resurser och sedan stoppa in dragnossena bakom vindan innan stängs med kardborrbandet. För att uppnå det kemiska skydd som utlovas för vissa tillämpningar krävs att luften ärjeplades. Ta hänsyn till varje temperatur och väderlek. Tejpen får inte göras så svårare att ta av sig plagget i instdöningar. Den värmeströmsplagg Tychem® ThermoPro-tyget ger för skydd huven mot långvarig exposure för värme eller kyla är lägg eller obefintlig. Tyget och sötmanas temperaturområde är långt bortom de temperaturer som mänskinnshuden tål att skadas. Användaren måste göra en risikanalys och bekräfta skyddsegenskaperna mot berörda kemikalier, vilket sedan ska ligga till grund för valet av personlig skyddsutrustning. Användaren ska ensam bedöma kombinationen av skyddsklädeln med kompletterande utrustning (stövlar, handskar, andningsskyddsutrustning, underplagg etc.) och hur länge ett skyddsplock kan användas vid särskilt arbete. För helkroppsskydd ska skyddsklädeln användas i slutet tillstånd. DuPont är inte ansvarig för felaktig användning av dess produkter.

**FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING:** Undersök Tychem® ThermoPro-plaggen noggrant innan de används. Plagen får inte bäras om de är defekta, kontaminerade eller skadade. **RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:** Endast för begränsad användning. Fär ej rengöra, inte ens av hygieniska skäl. Plagen kan bäras till skädes, åldras och kontamineras. Om plagget kontaminerades under användning måste det dekontamineras innan tas av och därefter kasseras. Om plagget skadas under användning måste användaren omedelbart dra sig tillbaka, genomsöka dekontaminerings och därefter kassera plagget.

**FÖRVARING:** Plaggen kan förvaras vid < 49 °C i mörker (läda av kartong) utan exposition för UV-ljus. Plaggens hållbarhetsstid är 5 år om de förvaras korrekt.

**BORTSKAFFANDE:** Dessa plagg kan brännas eller grävas ned i en överväkad deponi. Restriktionerna för avfallshantering beror på den kontaminerande som förekommit under användningen och är föremål för nationell eller lokal lagstiftning.

Innehållet i detta instruktionsblad verifierades senast av det anmälda organet Aitex i januari 2016.

SUOMI

KÄYTTÖOHJEET

**SISÄPUOLEN ETIKETTIERIMERKINÄT:** ① Tavaramerki. ② Vaatteenviimistaja. ③ Mallin tunniste – Tychem®, malli TP198T om hullupinen suojaahaalari. ④ CE-merkintä – haalarit vastaavat EU:n laainsäädäntöön mukaisia luokillisia henkilösoja- ja asettetutuvatvaatimuksia, ympäristökarästus-jalabundunvarmistustodistuksesta (AITEX, PlazaEmilioSala, 1,03801 Alcoy, Espanja, jokoan EU:n ilmoitettuille m/rl: 0161. ⑤ Osoittaja, että tuote on kemikaalisojaavaa/avautettavaa koskevien eurooppalaisten standardien mukainen. ⑥ Haalarit ovat luomostaan antistatisit vain sisäpuolella ja suojaavat sähköstaattista purkuasia vastaan standardin EN 1149-5:2008 mukaisesti yhdessä standardin EN 1149-3: 2004 ja EN 1149-2: 1997 kanssa, kun haalarit on maadoitettu asianmukaiseksi. ⑦ Nämä haalarit saavuttavat kovakartulon "tyypit" on määritetty seuraavien kemikaalisojaava/avautettavaa koskevien eurooppalaisten standardien mukaisesti: EN 14065: 2005 + A1: 2009 (typpi 3 ja typpi 4) ja EN 13034: 2005 + A1: 2009 (typpi 6). ⑧ Suojaus tutta ja kuumentaa välttää sisäpuolella. ⑨ Suojaus haittaa/keskeyttää ja vahingoittaa töihin standardin EN ISO 11611: 2015 mukaisesti. ⑩ Suojaavatetus valokaren temppisä vaaroja vastaan IEC 61482-

2: 2009. **11** Kangas suoja tulta ja kuumutta vastaan standardin EN ISO 14116 hakemiston 3 mukaisesti. **12** Käyttäjän tulee lukea nämä käytöohjeet. **13** Kokosymbolilla ilmoitetaan vartalon mitat (cm). Tarkista vartalon mitat ja valitse oikea koko. **14** **15** Älä käytä uudelleen. **16** Valmistuspäivämäärä. **17** Muut sertifiointia (sertifointeja) koskevat tiedot, jotka eivät riipu CE-merkinnästä tai EU:n ilmoitetusta elimestä.

#### VIIII HOITO-OHJESYMBOLIA:

Eipesua. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (esim. antistattinen suoja poistuu pesussa).	Ei stiilystä.	Ei koneellista kuivausta.	Ei kemiallista pesua.	Ei valkaisuaineita.

#### TYCHEM® THERMOPRON JA TYCHEM® THERMOPRON MALLIN TP198T SUOJAUSTEHO:

KANKAAN FYYSISET OMINAISUUDET	TESTIMENETELMÄ	TULOS	EN-LUOKKA*
Hankauskestävyys	EN 530, menetelmä 2	> 2000 jaksoa	6/6**
Taivutuskestävyys	EN ISO 7854, menetelmä B	> 1000 jaksoa	1/6**
Poikittainen repäisylijuus	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Velotuljuus	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Pistonkestävyys	EN 863	> 10 N	2/6

\* = Ei sovelletta \*Standardin EN 14325: 2004 mukaisesti \*\*Painekennu

TYCHEM® THERMOPRON JA TYCHEM® THERMOPRON MALLIN TP198T SUOJAUSTEHO STANDARDIN EN 1149-5:2008	MUKAISESTI	TESTIMENETELMÄ	TULOS
Varaukseen purkautuminen	EN 1149-3:2004 menetelmä 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 4s$ or $S > 2^*$ , hyväksytty	

\* $t_{50}$  = purkauksen puoliliittumisaika,  $S$  = suojauskerron

KANKAAN KESTÄVÄYS NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN (EN ISO 6530)	LÄPÄISYINDEXKI - EN-luokka*	Hylykivysindeksi - EN-luokka*
Kemikaali	Läpäisyindexki - EN-luokka*	
Rikkihappo (30 %)	3/3	3/3
Natriumhydroksidi (10 %)	3/3	3/3
O-ksyleni	3/3	3/3
1-butanoli	3/3	3/3

\* Standardin EN 14325: 2004 mukaisesti

KANKAAN JA TEIPATTUJEN SAUMOJEN KESTÄVÄYS NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN (EN ISO 6529, MENETELMÄ A, LÄPÄISYAIKA 1 µg/cm² · min)	LÄPÄISYAIKA (min)	EN-luokka*
Kemikaali	Läpäisyaiaka (min)	EN-luokka*
Tolueeni	> 480	6/6
N-heksaani	> 480	6/6
Etyylieetteri	> 480	6/6
Asetoni	> 480	6/6

\* Standardin EN 14325: 2004 mukaisesti

KANKAAN LÄPÄSYKESTÄVYYS TARTUNNANAIHEUTTAJIA VASTAAN	Testimenetelmä	EN-luokka*
Läpäisykestävyyss verta ja ruumiinnestetä vastaan käytettäessä syntteettistä verta	Testimenetelmä	EN-luokka*
ISO 16603		6/6
Läpäisykestävyyss veren välijäällä tarttuvaa taudinalaiheuttajia vastaan käytettäessä	ISO 16604, menetely D	6/6
Phi-X174-bakteerifragia		
Epäpuhtauksien kestävyyss kontaminointiuojasta nestettiä vastaan	EN ISO 22610	6/6
Läpäisykestävyyss biologisesti kontaminointiuojaa aerosoleja vastaan	ISO/DIS 22611	3/3
Läpäisykestävyyss kontaminointiuojista kiinteitä hiukkasia vastaan	ISO 22612	3/3

\* Standardin EN 14126: 2003 mukaisesti

SUOJAUSTULTA JA KUUMUUTTA VASTAAN	Testi	Testimenetelmä	Tulos - EN-luokka*
Lämpömenestys	Testi	Testimenetelmä	Testimenetelmä
Lämpömenestys lämpötilassa 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493		Hyväksytty
Lämpömenestys lämpötilassa 260 °C +/- 5 °C	ISO 17493		Hyväksytty
Rajoitettu liekin leväiminen (pintasytytys), koodikirjain A1	SO 15025: 2000, menetely A	A1, hakemisto 3**	
Konvektiollampi, koodikirjain B	ISO 9151	B1	
Sateilylampi, koodikirjain C	ISO 6942, menetelmä B	C1	
Sula-alumiiniroiskeet, koodikirjain D	ISO 9185	D1	
Sularautaroiskeet, koodikirjain E	ISO 9185	E2	
Kosketuslämpö, koodikirjain F	ISO 12127	F2	
Valokaari - avoimen kaaren testimenetelmä	IEC 61482-1-1	ATPV-arvo = 15 cal/cm²	
Valokaari - laatiokotestimenetelmä	IEC 61482-1-2	4 kA - luokka 1/2	

\* Standardin EN ISO 11612 mukaisesti \*\* Standardin EN ISO 14116 mukaisesti

HITSAUKESEN JA VASTAAVIIN TÖIHIN TARKOITETUN VAATETUKSEN VALINTAPERUSTEET (VERTAALIKODAT)	Testi	Testimenetelmä	EN-luokka*	Tulos*
Pienet sulametalloiroiskeet	ISO 9150	2/2		> 25 päsaraa
Repäisylijuus	ISO 13937-2	> 20 N		Hyväksytty
Resistanssi	EN 1149-2	-		> 10 <sup>9</sup> Ohmia, hyväksytty

Hitsaajien vaatetuksen tyyppi	Yhön lärrityt valintaperusteet:	Ympäristöolosuhdeisiin liittyvät valintaperusteet:
Luokka 2	Manualiset hitsausteknikat, joissa muodostuu runsaasti roiskeita ja pisaroita, esimerkiksi: - puikkohitsaus (emäksillä tai selluloospäällä/ytöseällä/puikolla); - MAG-hitsaus (hüdiliodiksilla tai kaasujen seoksella); - MIG-hitsaus (suurella viralla); - suojaakasuton täytelankahitsaus; - plasmaleikkaus; - taftaus; - polttoleikkaus; - lämpöröiäkutus.	Koneiden käyttö, esimerkiksi: - uljetuissa tiloissa; - hitataesse/leikattaessa pään yläpuolella tai vastaavissa rajoittavissa asennoissa.

\* = Ei sovelletta \*Standardin EN ISO 11611 mukaisesti

KOKOVARTALOHALAARIN TESTITULOKSET			
Testimenetelmä	Testimenetelmä	Testitulos	EN-luokka
Typpi 3: Jet-testi	EN ISO 17491-3: 2009	Hyväksytty*	–
Typpi 4: Spray-testi suurella kuorimittuksellä	EN ISO 17491-4: 2009, menetelmä B	Hyväksytty	–
Typpi 6: Spray-testi pienellä kuorimittuksellä	EN ISO 17491-4: 2008, menetelmä A	Hyväksytty	–
Saumojen kestävyyss	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

-=Ei sovelletta \*Testi suoritettu teipatulla hupulla. \*\*Standardin EN 14325:2004 mykaisesti

Jos tarvitset lisätietoja näistä vaatteista tai niiden suojaustehosta, ota yhteys omaan Tychem®-järleenmyyjää tai DuPontin osoitteessa [www.ipp.dupont.com](http://www.ipp.dupont.com).

**TYYPPILISIÄ KÄYTÖKOHTTEITA:** Tyhem™ ThermoPon mälli TP198T on suunniteltu suojaamaan käyttötäjänsä kemikaaleja sekä tulta ja kuumutta vastaan erityisesti käytökohteiden perusteella niiden standardien ja luokkien vaatimusten mukaisesti, joiden nojalla vaatii sertifioitu. Standardit ja luokat näkyvät valtioneuvoston ECE-merkinnässä. Vanteen on suunniteltu hyödyttää kosketusten tulen kanssa, tietyiltä, pienillä lämmönlähtöillä ja lämpimillä muodostumilla, sulametaliteillä, hiusataapautumien sulametaliteillä ja valakokeralla temppilisäiliöillä. Se on myös suunniteltu pelastuspuvuksi rajoittamalla ihmisen palovaarallista tilaa lisääntämällä eloon- ja maaperän lämpötilan ja lämpötilan poikkeamisen. Tämä mahdollistaa ihmisen palovaaran ja vahingoittumisen vähentämisen. Standardin mukaan se soveltuu erityisesti leimahuoneiden ja työtilojen käytölle. Saita käytetään tyyppilisesti myyntikäytössä ja alittusoilta riippuen suojaamaan tiettyjä organisaatioita ja epäorganisaatioita nestestä voinnakkaiaksi tai korkeapainaisesta nestesuhkusta vastaan, kun altitupistanee eli suurempuun kuin typip 3 (EN 14605: 2005 + A1: 2009) testitimenellä ja jopa yli 1000 barin paineeseen. Tämä suojavateja suojaavat voinnakkaisia tai korkeapainaisia nestesuhkuja (typip 3) ja voinnakkaisia nestesuhkuja (typip 4 – EN 14605: 2005 + A1: 2009) saadulta nesteriskoista tai -suuhkujista (typip 6 – EN 13034: 2005 + A1: 2009) vastaan. Tyhem™ ThermoPon mälli TP198T käytetään Tyhem™ ThermoPon hyväksyttyä kaikissa standardin EN 14126: 2003 mukaisissa testeissä. Saadulta tuloksista voidaan päätellä, että materiaali saa infektioita aineista engeljillä EN 14126: 2003 määritellyissä ja ehdolla olevissa taulukossa mainitussissa altitutuksissa.

**YLEISILMÄISTÖ** ja siihen liittyvät vaatimukset ovat suunnitelmien ja niiden toteuttamisen tärkeät osa. Yleisilmäistö on suunnitelmien ja niiden toteuttamisen tärkeä osa.

elivt voistaa kouluunkuin, mutta hengenvaara. Kouleutut henkilöt suostavat houdataan salmissa yleisissä turvallisuusseikkeliissä. Suojaustaso tuli vastaan vähemeen, jos suojaavatets on syytetyt aineiden saastuttamista. Sulametallit eivät yhteyttäkään valittomasti ja riskeissä vapaasti. Sulametallit eivät myöskään yritä välttää ilman käytettäessä. Jos sitä on käytetty ilman käytettäessä, se on jo ollut välttämätön. Ilman käytettäessä sulametallit eivät myöskään välttämättä välttä ilman käytettäessä. Vaatetta ei ole tarkoitettu sulametallien sähköistä. Ne eivät tarjoa vähintään yhtä tietoisuutta mahdollisuuksista.

ja vastaa siipäsimällä. Ja vaste täytyy olla myös 2008 pitäminen mukaan mukana. Se on mitä standardien EN 1149-3 ja EN 1149-4 mukaan. Tämä otetaan huomioon, jos valmistetaan seuraava. Sekä haalitusten että tavaroiden ja laitteiden suunnittelussa on välttämättä tarkoitus ottaa huomioon mukana tällaiset standardit. Tarkemmat määritelmät ja tekniset standardit ovat kuitenkin edelleen tarkennettavissa ja korjattavissa. Sähköistästä maadoituksista ja laajentamisesta on jo tullut muilla sopivalla tavalla. Tarkista asiamaineen mukaisesti ja anna esimerkki mukaan testataan se valoohjaus. Sähköistästä varausta vahetetaan siis joihinkin mahdollisuuksiin epäpuhtaukseen. Vastaava haitta saattaa olla kohdalla, joka on erittäin kohdallinen. Sähköistästä varausta vahetetaan esimerkiksi siihen, että käytäjät eivät saa käyttää sähköistästä varausta. Tarkista asiamaineen mukaisesti ja anna esimerkki mukaan testataan se valoohjaus. Sähköistästä varausta vahetetaan siis joihinkin mahdollisuuksiin epäpuhtaukseen. Vastaava haitta saattaa olla kohdalla, joka on erittäin kohdallinen.

Jos tällä käytäntöllä on oikeus, joka sallii laittomia ja kiellettyjä toimia, joka suostuu harkitsemasta alkistettavaksi aikumalle ja tulevalle. Käytäntö ja saunien lämpötila ovat reilut loppimiehet, joita sisältää suojausjärjestelmä, mikä vahvistaa henkilönsuojaamisen. Käytäntö määritettiin myös opetuksen sisällöistä, ja se on laajentuvan yhtenäisyyden huomioon ottamalla. Suojauvaetusta on pideettävä suojauvattava käytön ja koko varatalon suun käsiksi. Suojauvaetusta on pitettävä suojauvattava käytön ja koko varatalon suun käsiksi. DuPont ei vastustu sen tuottelitteelliseen hyödytästä käytöstä.

POLSK

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**OZNACZENIA NA WEWNĘTRZNEJ ETYKIETCE**

1 Znak handlowy, 2 Producent, 3 Opis modelu – Tychem® Thermo model PT1981 – kombinizon ochronny z kapturem, 4 Oznakowanie CE – kombinezon jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej kategorii II w sprawie prawodawstwa europejskiego. Certyfikaty badania i zapewnienia jakości zostały wydane przez ATEX, Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Hiszpania, jednostkę notyfikowaną WER 0161, 5 Oznacza zgodność z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochrony, 6 Kombinizon posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronieewnętrznej w przypadku właściwego użyczenia zapewnia ochronę przed elektrycznością statyczną zgodnie z wymogami normy EN 1149-5:2008 w połączeniu z EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:2007.

Typ ochrony ciała uzyskane przez kombinezon zgodnie z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: EN 14605:2005 + A1:2009 (3 tip 1) oraz EN 13043:2005 + A1:2009 (Tip 6).

8 Ochrona przed cynkami gorącymi i plomieniem zgodnie z wymogami normy EN ISO 11611:2015. **9** Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych zgodnie z wymogami normy EN ISO 11611:2015. **10** Odzież ochronna zapobiegająca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi falem elektrycznym zgodnie z wymogami normy IEC 61482-2:2009. **11** Materiał zapewniający ochronę przed cynkami gorącymi i plomieniem zgodnie z wymogami normy EN ISO 14116, wskazówka 3. **12** Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej użytkownika. **13** Piktogram określający wymiary ciała (cm). Należy sprawdzić swoje wymiary i dobrać odpowiedni rozmiar kombinezonu. **14** **15** Nie używać powtórnie. **15** Data produkcji. **16** Informacje o innych certyfikatach uzyskanych niezależnie od oznakowania CE i europejskiej jednostki notyfikacyjnej.

PIĘĆ PIKTOGRAMÓW DOTYCZĄCYCH KONSERWACJI OZNACZA:

Nie prać. Pranie wpływa na właściwości ochronne (np. właściwości antystatyczne zostaną usunięte podczas prania)					
---	---	---	---	---	---

EN 863 > IUN EN14305-2004 XXL+L+M+K+I

WŁAŚCIWOŚCI CHEMIEK* THERMOPRO I TYCHEM* THEMOPRO MODEL TP 98T WG NORMY EN 149-5: 2008	METODA BADANIA	WYNIK
Zanik ładunku	EN 1149-3:2004 (metoda 2); EN 1149-5:2008	$t_{\text{tg}} < 45 \text{ lub } S > 0\%$ , Spełnia

\* $t_{50}$  = czas połowicznego zaniku ładunku,  $S$  = współczynnik ekranowania

ODPOBNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZESIĄKANIE ŚIECZY (EN ISO 6530)

Substancja chemiczna	Wskaznik przesiąkliwości – Klasa EN*	Wskaznik niezwiastalności – Klasa EN*
Kwas starykowy (30%)	3/3	3/3
Wodorotlenek sodu (10%)	3/3	3/3
O-ksylen	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\* Zgodnie z normą EN 14325:2004

ODPORNOŚĆ MATERIAŁU I SZWU ZAKLEJONEGO TAŚMĄ NA PRZENIKANIE CIEŻY (EN ISO 6529 METODA A, CZAS PRZEBICIA PRZY  $1\text{ }\mu\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$ )

Substancja chemiczna	Czas przebitia (min)	Klasa EN*
Toluen	> 480	6/6
N-heksan	> 480	6/6

\*Zgodnie z normą EN 14325:2004

**ODPORNOŚĆ MATERIAŁU I SZWU ZAKLEJONEGO TAŚMĄ NA PRZENIKANIE CIEŻY (EN ISO 6529 METODA A, CZAS PRZEBICIA PRZY 1 µg/cm<sup>2</sup> • min)**

Eter etylowy	> 480	6/6
Aceton	> 480	6/6
* Zgodnie z normą EN 14325:2004		
<b>ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZENIKANIE CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH</b>		
Test	Metoda badania	Klasa EN*
Odporność na przesiąkanie krwi oraz płynów ustrojowych z użyciem krwi syntetycznej	ISO 16603	6/6
Odporność na przenikanie patogenów przenoszonych przez krew, z użyciem bakteriofaga Phi-X174	ISO 16604 Procedura D	6/6
Odporność na przesiąkanie skazonych cieczy	EN ISO 22610	6/6
Odporność na przenikanie aerosoli skazonych biologicznie	ISO/DIS 22611	3/3
Odporność na przenikanie skazonych cząstek stałych	ISO 22612	3/3

\*Wg normy EN 14126:2003

**OCHRONA PRZED CZYNNIKAMI GORĄCZYMIA I PŁOMIENIEM**

Test	Metoda badania	Wynik - klasa EN*
Odporność cieplna w temp. 180°C +/- 5°C	ISO 17493	Spłnia
Odporność cieplna w temp. 260°C +/- 5°C	ISO 17493	Spłnia
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia (przy zaplonie na powierzchni materiału), kod literowy A1	ISO 15025:2000 (procedura A)	A1, wskaźnik 3**
Giełdo konwekcyjne, kod literowy B	ISO 9151	B1
Promieniowanie cieplne, kod literowy C	ISO 6942 (metoda B)	C1
Rozprysk cieplego aluminium, kod literowy D	ISO 9185	D1
Rozprysk cieplego żelaza, kod literowy E	ISO 9185	E2
Giełdo kontaktowe, kod literowy F	ISO 12127	F2
Łuk elektryczny - badanie otwartej przestrzeni	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Łuk elektryczny - badanie w komorze probierczej	IEC 61482-1-2	4kA - Klasa 1/2

\*Wg normy EN ISO 11612 \*\*Wg normy EN ISO 14116

**ODZIEŻ OCHRONNA DO STOSOWANIA PRZY SPAWANIU I PROCESACH POKREWNYCH**

Test	Metoda badania	Klasa EN*	Wynik*
Drobne rozpryski stopionego metalu	ISO 9150	2/2	> 25 kropli
Wytrzymałość na rozdarcie	ISO 13937-2	> 20 N	Spłnia
Rezystancja elektryczna	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>9</sup> Ωm, Spłnia

**KRYTERIA WYBORU ODZIEŻY DO SPAWANIA LUB PROCESÓW POKREWNYCH (PUNKTY ODNIESIENIA)**

Rodzaj odzieży dla spawaczy	Kryteria wyboru odnoszące się do procesu:	Kryteria wyboru odnoszące się do warunków środowiskowych:
	Techniki spawania ręcznego z powstaniem dużych odprysków i kropli, np: - spawanie metodą MMA (elektroda podawska, awombaw lub celulozowa); - spawanie metodą MAG (w osłonie CO <sub>2</sub> lub mieszanek gazowych); - spawanie metodą MIG (prąd o wysokim natężeniu); - spawanie tukowym drutem rdzeniowym samoosuwającym; - ciecie plazmowe; - złobienie; - ciecie tlenowe; - natrysk termiczny;	Praca maszyn, np.: - w pomieszczeniach zamkniętych; - przy spawaniu/cięciu palupowym lub w porównatywnie ograniczonych pozycjach
Klasa 2		

N/A = Nie dotyczy \*Wg normy EN ISO 11611

**WYNIKI BADAŃ CAŁEGO KOMBINEZONU**

Metoda badania	Metoda badania	Wynik	Klasa EN
Typ 3: Test strumienia cieczy	EN ISO 17491-3:2009	Spłnia*	N/A
Typ 4: Odporność kombinizonu na przesiąkanie przy wysokim natężeniu rozpylanej cieczy	EN ISO 17491-4:2009 (metoda B)	Spłnia	N/A
Typ 6: Odporność kombinizonu na przesiąkanie przy niskim natężeniu rozpylanej cieczy	EN ISO 17491-4:2008 (metoda A)	Spłnia	N/A
Wytrzymałość szwów	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/A = Nie dotyczy \*Test wykonyany po zaklejeniu taśmą otworu kaptura. \*\*Wg normy EN 14325:2004

Więcej informacji o kombinezonie TYCHEM® ThermoPro model TP1981 i jego właściwościach można uzyskać kontaktując się z dostawcą produktów Tychem® lub z firmą DuPont: www.ipp.dupont.com

**TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA:** TYCHEM® ThermoPro model TP1981 jest przeznaczony do ochrony przed chemicznej i ochrony przed plomieniem i wysoką temperaturą w konkretnych zastosowaniach, zgodnie z wymaganiami norm i klas, dla których kombinizon jest certyfikowany. Normy i klasy są wyczerpujące na etykiecie zamieszczonej wewnątrz kombinezonu. Kombinezon służy do ochrony przed krótkotrwальным kontaktem z plomieniem, niektórych formami transferu ciepła, rozpryskami płynnego metalu, rozpryskami stopionego metalu przy spawaniu, zagrożeniem termicznym spowodowanym falem elektrycznym oraz może służyć jako odzież ewakuacyjna przed zmniejszeniem ciśnienia w przestrzeni zamkniętej (zgodnie z normami EN ISO 11612:2015 i EN ISO 11611:2015). W zależności od tokyczności i warunków ekspozycji, kombinezon jest zazwyczaj używany do ochrony przed niektórymi cieczami organicznymi i nieorganicznymi oraz działańami rozpylanej cieczy lub cieczy pod ciśnieniem nieprzekraczającym ciśnienia zastosowanego w metodzie badania 3 (EN 1149-3:2005 + A1:2009). Kombinezon zabezpiecza przed działaniem cieczy pod ciśnieniem (Typ 3), rozpylanej cieczy (Typ 4 – EN 14605:2005 + A1:2009) i ograniczonym opryskaniem cieczy (Typ 6 – EN 13034:2005 + A1:2009). Materiał Tychem® ThermoPro użyty w kombinezonie Tychem® ThermoPro TP1981 przeszedł ponad dwie tysiące testów według normy EN 14126:2003. W warunkach ekspozycji, jak określono w normie EN 14126:2003 i zaprezentowane w tabeli powyżej, uzyskane wyniki pozwalały stwierdzić, że materiał tybetań barierzy przed czynnikami biologicznymi.

**OGRAŃCZENIA ZASTOSOWANIA:** Kombinezon Tychem® ThermoPro nie jest przeznaczony do akcji przeciwpożarowej. Ma on jedynie chronić przed krótkotrwalym przypadkowym kontaktem z kulem elektrycznym pod ciśnieniem do 1000 V prądu stałego. Może być wymagane zastosowanie dodatkowej częściowej ochrony ciała, np. w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy nosić ubrań takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt 6.10 normy EN ISO 11611:2015 jest przeznaczona do ochrony przed krótkotrwalym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do okolo 1000 V prądu stałego. Poza tym w przypadku spawania w pozycji palupowej. Efekt elektryczny zolącości odzieży będzie zmniejszać się zwiększeniem ciśnienia i zabrudzeniem lub przepięczeniem. Pod kombinezonem model TP1981 nie należy ubrać takich jak koszule, spodnie lub bielizna, które dopisują się pod wpływem działania wysokiej temperatury. Właściwości ochronne są obniżone w miejscach, które są mocno dopasowane do ciała lub ścisnięte pasikiem. Kombinezon może zapewnić ochronę tylko jeśli będzie powtarzanie przełączania między kombinezonem a innymi elementami odzieży z tyłu, nadgarstkami i kostkami a odpowiednio. Materiał używany w kombinezonie Tychem® ThermoPro model TP1981 posiada naturalne właściwości antystatyczne tylko na stronie wewnętrznej a kombinezon spełnia wymagania określone w normie EN 1149-3:2008 z pomiarami zgodne z normami EN 1149-3:2004 i EN 1149-2:1997. Należy zwrócić uwagę, że kombinezon nie jest przeznaczony do zabezpieczenia przed plomieniem, a jedynie chroni przed krótkotrwalem przypadkowym ryzykiem postrzału prądem elektrycznym wymaganym dla niektórych warstw elektroizolacyjnych, odzież spółczynająca wymagana pkt

deklarowanej ochrony przeciwchemicznej w niektórych zastosowaniach konieczne było zaklejenie taśmą powierzchni wokół otworu kaptura. Zaklejenie odzieży taśmą może negatywnie wpływać na właściwość ochronne przed wysoką temperaturą i plomieniem, promieniowaniem cieplnym, fuksem elektrycznym, rozpryskami metali i odpreskami stopionego metalu podczas spawania. Jeśli stosuje się taśmę, użytkownik odzieży powinien uzyskać taśmę odporną na działanie piana/wysokiej temperatury. Taśma nie może utrudniać zdejmowania kombinезonu w razie pożaru. Materiał Tychem® Thermo® zapewnia niewielką lub żadną izolację termiczną pod względem ochrony skórty użytkownika przed długotrwałym narządem na działanie wysokiej lub niskiej temperatury. Zakres temperatur dla materiału i szwów znacznie mniejszy niż zakres temperatury, na której ludzka skóra może być narażona bez powodowania oparzeń ciała. Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, w tym weryfikację właściwości ochronnych pod kątem substancji chemicznych, na podstawie której powinien opowiedzieć swojemu wybór środka ochrony indywidualnej. Właściwość użytkownika decyduje o pojęciu odzieży ochronnej z wyposażeniem dodatkowym (obuwie, rękawice, sprzęt ochronny dróg oddechowych, bielizna, itp.) oraz o czasie użytkowania odzieży ochronnej na danym stanowisku pracy, uwzględniając właściwość ochronną odzieży, wygodę użytkowania i komfort cieplny (przezgrzewanie organizmu). W celu ochrony całego ciała odzież należy zawsze nosić zapiętą. Firma DuPont nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie właściwe użycwanie jej produktów.

KONTROLA PRZED PIERWSZYM UŻYCZIEM: Kombinезon Tychem® Thermo® należy sprawdzić przed użyciem. W przypadku wad, zanieczyszczenia lub uszkodzenia kombinезonu, nie wolno go nosić.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: Odzież ograniczonego czasu użytkowania. Nie czyszczyć, nawet bez wzajemnych higienicznych. Kombinезon może być noszony dopiero niż zostanie uszkodzony, zmodyfikowany lub zanieczyszczony. Jeżeli kombinезon został zanieczyszczony podczas użytkowania, przed zdjęciem i usunięciem musi zostać odzakony. Jeżeli kombinезon ulegnie uszkodzeniu w trakcie użytkowania, należy natychmiast przerwać pracę, przeprowadzić dekontaminację, a następnie usunąć kombinезon. W celu ochrony całego ciała odzież należy zawsze nosić zapiętą. Firma DuPont nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie właściwe użycwanie jej produktów.

PRZECZYHOWYwanie: Kombinезon moźna przechywować w temperaturze < 49 °C, w ciepłym miejscu (w opakowaniu kartonowym) oraz należy chronić przed dostępem promieni UV. Okres przechowywania kombinезonu wynosi 5 lat w przypadku prawidłowego przechowywania.

USUWANIE: Kombinезon można spać lub zakończyć na kontrolowanym składowisku odpadów. Ograniczenia w zakresie usuwania zależą od skażenia podczas użytkowania i podlegają przepisom krajowym lub lokalnym.

Treść niniejszej instrukcji użytkowania została zweryfikowana przez jednostkę notyfikowaną Afex w styczniu 2016 r.

## MAGYAR

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**BELŐL CÍMKÉJELÖLÉSEK** ① Végejegy. ② A ruházat gyártója. ③ Termékazonosító – A Tychem® Thermopro TP198T model egy kámszalas kezelsébas elnevezése. ④ CE-jelölés – A kezelsébas megfelel a III. kategóriájú egységi védőszínre vonatkozó európai jogszabályok követelményeinek. A termék típusvizsgálati és minőségbiztosítási tanúsítványait az ATEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Spanyolország – bejelentett EK-testület, azonosító száma: 0161) állította ki. ⑤ vegyédelmi ruházatokra vonatkozó európai szabványoknak megfelelően minden részben a gyártó által megfelelő rendelkezési antistatikus tulajdonságokat, és megfelelő földeléset az EN 1149-5:2008, az EN 1149-3:2004 és az EN 1149-2:1997 szabványnak megfelelő elektrostatikus védelemet biztosít. ⑥ A kezelsébas kámszalasnak csakis belül rendelkezik antistatikus tulajdonságokat, és megfelelő földeléset az EN 1149-5:2008, az EN 1149-3:2004 és az EN 13034:2005 + A1:2009 (3. típus és 6. típus) + EN 13034:2005 + A1:2009 (6. típus). ⑦ Az EN ISO 11612:2015 szabvány szerinti védelemhez hasonlóan a ruházatnak minden részben a gyártó által megfelelő rendelkezési antistatikus tulajdonságokat, és megfelelő földeléset az EN 11462-2:2009 szabványnak. ⑧ A ruházat viselőjének feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót. ⑨ A testmérőt (cm-ben) jelző mérezési piktogram. Ellenőrizze testméretét, és válassza ki a megfelelő ruhámerétet. ⑩ Gyártási év. ⑪ Egyéb, a CE-jelöléstől és a bejelentett európai testületről független minősítési információk.

AZ ÖT SZIMBÓLUM AZ ALÁBBIAKAT JELÖLI:

	 Ne mossa. A mosás hatásával van a ruha védőképessége (pl. az antisztatikus réteg lemosódik).	 Ne vasalja.	 Ne száritsa géppel.	 Ne tisztitsa vegyileg.	 Ne fehérítse.
--	--	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------

A TYCHEM® THERMOPRO ÉS A TYCHEM® THERMOPRO TP198T MODELL TELJESÍTMÉNYE:

A TEXTELE FIZIKAI TULAJDONSAI	VIZSGÁLATI MÓDSZER	ERedmény	EN BESOROLÁS*
Kopásállóság	EN 530 (2-es módszer)	> 2000 ciklus	6/6**
Hajtogsági berendezési állóság	EN ISO 7857 (B módszer)	> 1000 ciklus	1/6**
Tépőrő-vizsgálat (trapéz alakú próbatest)	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Szaktisztálásról	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Áthelyezési ellenállás	EN 863	> 10 N	1/2/6

N/A = nincs adat / Az EN 14325:2004 szabvány szerint \*\*Nyomástartó edény

A TYCHEM® THERMOPRO ÉS A TYCHEM® THERMOPRO TP198T MODELL TELJESÍTMÉNYE AZ EN 1149-5: 2008 SZABVÁNY SZEZINT	VIZSGÁLATI MÓDSZER	ERedmény
Töltéscsillapodás	EN 1149-3:2004 2. módszer EN 1149-5:2008	t <sub>50</sub> < 4 s vagy S > 0,2°, megfelelt

\* t<sub>50</sub> = töltéscsillapodási felezési idő, S = árnyékolási tényező

A TEXTELE FOLYADÉKOK ÁTSZÍVÁRGÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPSSÉGE (EN ISO 6530)	Áthatolási index – EN osztály*	Folyadékpergetési index – EN osztály*
Vegyianyag	Áthatolási index – EN osztály*	
Kénsvá (30%)	3/3	3/3
Nátrium-hidroxid (10%)	3/3	3/3
o-Xilol	3/3	3/3
1-Butanol	3/3	3/3

\* Az EN 14325:2004 szabvány szerint

A TEXTELE ÁS RAGASZTOTT VARRATOK FOLYADÉKOK ÁTHATOLÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPSSÉGE (EN ISO 6529 SZABVÁNY, A MÓDSZER, ÁTTÖRÉSI IDŐ 1 µg/cm² · min)	Attörési idő (perc)	EN osztály*
Vegyianyag		
toluol	> 480	6/6
n-Hexán	> 480	6/6
Etil-éter	> 480	6/6
aceton	> 480	6/6

\* Az EN 14325:2004 szabvány szerint

A TEXTELE FERTŐZŐANYAGOK ÁTSZÍVÁRGÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPSSÉGE (EN ISO 6529 SZABVÁNY, A MÓDSZER, ÁTTÖRÉSI IDŐ 1 µg/cm² · min)	Vizsgálati módszer	EN osztály*
Vér és testnedvesítők átszívárgásával szembeni ellenálló képesség (szintetikus vérrel végzett vizsgálat)	ISO 16603	6/6
Vér utáni terjedő patogének áthatalásával szembeni ellenálló képesség (Phy-X174 bakteriológiai alkalmazásával)	ISO 16604 D módszer	6/6
Szennyezett folyadékok áthatalásával szembeni ellenálló képesség	EN ISO 22610	6/6
Biológialegel szennyezett aeroszolok átszívárgásával szembeni ellenálló képesség	ISO/DIS 22611	3/3
Szennyezett szilárd részecskék átszívárgásával szembeni ellenálló képesség	ISO 22612	3/3

\* Az EN 14126:2003 szabvány szerint

HŐ ÉS LÁNG ELLENI VÉDELEM	Vizsgálat	Eredmény – EN osztály*
Hőállóság 180 °C +/- 5 °C hőmérsékleten	Vizsgálati módszer	
Hőállóság 260 °C +/- 5 °C hőmérsékleten	ISO 17493	megfelelt
Korlátott lángterjedés (felületgyűjtés) (A1 betükő)	ISO 15025:2000 (A1 eljárás)	A1, 3-as index**
Konvektív hő (B betükő)	ISO 9151	B1
Sugárzó hő (C betükő)	ISO 6942 (B módszer)	C1
Megolvadt frissítendő aluminium (D betükő)	ISO 9185	D1
Megolvadt frissítendő vas (E betükő)	ISO 9185	E2
Kontakthő (F betükő)	ISO 12127	F2
Villamos iv – pyrill iv vizsgálati módszer	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Villamos iv – box vizsgálati módszer	IEC 61482-1-2	4KA = 1/2 osztály

\* Az EN ISO 11612 szabvány szerint \*\* Az EN ISO 14116 szabvány szerint

HEGESZTÉSHÉS ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDRÚHÁZAT	Vizsgálat	EN osztály*	Eredmény*
Kisebb megolvadt fémkifróccsnelek	ISO 9150	2/2	> 25 csepp

N/A = nincs adat / Az EN ISO 11611 szabvány szerint

HEGESZTÉSHÉZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDŐRÚHÁZAT			
Szakítószállás	ISO 13937-2	> 20 N	megfelel
Elektromos ellenállás	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>6</sup> Ohm, megfelelt
HEGESZTÉSHÉZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDŐRÚHÁZAT KIVÁLASÍTÁSI KRITERIUMA (HIVATKOZÁSI PONTOK)			
egesztsorúházat típusa	Az eljárásra vonatkozó kiválasztási kritériumok:	A környezeti körülelményekre vonatkozó kiválasztási kritériumok:	
2. osztály	Kézi hegesztési technikák, nagyméretű fröccsenő anyaggal, pl.: - MMA hegesztés (alap- vagy cellulózvezető elektrodával); - MAG hegesztés (CO <sub>2</sub> -vel vagy kevert gázokkal); - MIG hegesztés (erősárammal); - önmányékollo, folyósító forrasztóanyaggal bélélt technikák alkalmazó ühhegesztés; - plazmavágás; - vésés; - oxigénvágás; - hőpermet.	Gépek üzemeltetése, pl.g.: - zárt térben; - magasban vagy hasonló kényszerpozícióban végzett hegesztés/vágás	

N/A = nincs adat \*Az EN ISO 11611 szabvány szerint

A TELJES ÖLTÖZET TESZTEREDMÉNYE	Vizsgálati módszer	Vizsgálati eredmény	EN osztály
izsgálati módszer			
3. típus: Folyadéksugár teszt	EN ISO 17491-3:2009	megfelelt*	N/A
4. típus: Magas szintű permettesz	EN ISO 17491-4:2009 (B módszer)	megfelelt	N/A
6. típus: Alacsony szintű permettesz	EN ISO 17491-4:2008 (A módszer)	megfelelt	N/A
A varás szakítószállásai	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/A = nincs adat \*A vizsgálatot leragasztott kámzsával hajtották végre. \*\*Az EN 14325:2004 szabvány szerint

A rubázattal és annak teljesítménnyével kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon Tyc hem® vászonteladójához vagy a DuPont-hoz: [www.ipn.dupont.com](http://www.ipn.dupont.com)

ezetén a DUPont semmilyen felleslegességet nem nyújt.

**AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:** Használat előtt ellenőrizze a Tychem® ThermoPro ruházatot. Ne viseljen hibás, elszennyeződött vagy sérült ruházatot.

**TISZITÁS ÉS KARBANTARTÁS:** A ruházat korlátoltan felhasználás teszt lehetséges. Meg hígítsa azokat a részeket, amelyek meg nem sérültek, el nem használók vagy el nem szennyeződtek. A használt ruhát elszennyeződött ruházatot a levélét által terítettében, majd ártalmatlanítsa. A használt ruhát soron megsérült ruházatot haladékmentesen kell helyezni, majd fertőtleníténi és ártalmatlanítani kell.

**A RUHA TÁROLÁSA:** A ruházat 49 °C alatti hőmérsékleten, sötét helyen (kartondobozban), UV-fénytől védett helyen tárolandó. A ruházat ellettartama megfelelő tárolás mellett 5 év.

**A RUHA LESELEJTEZESE:** A ruházat megsemmisítéséhez egesse el azt, vagy helyezze el egy engedélyezett lerakóhelyen. A leselejtésre vonatkozó korlátozások a használat közben az öltözetre került szennyeződéstől függnek; a korlátozásokat a nemzeti vagy helyi jogszabályok határozzák meg.

ČESKÝ

NÁVOD K ROUŽIT

**OZNÁCENÍ NA VNITŘNÍM ŠTÍTKU** ① Obchodní značka, ② Výrobce ochranného obléku, ③ Identifikace modelu – Tychem® ThermoPro model TP1987 je ochranný oblek s kapucí, ④ Označení CE – Obbek splňuje požadavky na osobní ochranné prostředky kategorie II v souladu s evropskými předpisy. Certifikát k testu tohoto typu a ověření kvality byly udány certifikační společností ATEX, Plaza Emilia 1a, 31080 Olomouc, Španělsko, identifikovanou jako notifikovaný orgán ES pod číslem 0161. ⑤ Označuje shodu s evropskými normami pro protichémické ochranné obleky, ⑥ Ochranný obbek je přírodně antiseptický pouze na vnitřní straně a v případě náležitěho užití poskytuje ochranu podle normy EN 1149-5:2008 v kombinaci s normami EN 1149-3:2004 a EN 1149-2:1997. ⑦ Typy ochrany celého těla dosahovávají ochranný oblek definovanou evropskými normami pro protichémické ochranné obleky: EN 14605:2005 + A1:2009 (typ 3 a typ 4) a EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). ⑧ V souladu s normou EN ISO 11612:2015 poskytuje ochranu proti plízám a plamenům, ⑨ Ochrana pro použití v průmyslových postupech v souladu s normou EN ISO 11611:2015. ⑩ Ochranné obléčení proti tepelným účinkům elektrického obložku EU IEC 61482-2:2009, ⑪ Textile poskytuje ochranu proti plízám a plamenu v souladu s normou EN ISO 14116 Index 3, ⑫ Uživateli si musí přestít tento návod k použití, ⑬ Tabulkou velikostí určena v této měřítku (cm), Podle télesných měr si vyberte správnou velikost, ⑭ Nejen klenutí a opakování použití, ⑮ Délka výrobku, ⑯ Informace o certifikaci (certifikacích) nezávislé na označení CE a evropském území oznámené orou.

#### VÝZNAM PĚTI SYMBOLŮ ÚŘIDBŽBY:

				
Neprat. Praní má neprůzivný účinek na ochrannou funkci (např. zbarvuje oblek antistatické ochrany)	Nežehlit.	Nesušit v sušičce.	Nečistit chemicky.	Nebělit.

VLASTNOSTI TYCHEM® THERMOPRO A TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEXTILIE	ZKUŠEBNÍ METODA	VÝSLEDEK	Třída EN
Odolnost proti oděru	EN 530, metoda 2	>2000 cyklů	6/6**

\* $t_{50}$  = poločas rozpadu,  $S$  = činitel stíně

ZKUŠEŇSKÉ VLASTNOSTI TEXTILIE	ZKUŠEBNÍ METODA	VÝSLEDEK	Třída EN
Odolnost proti prasknutí v ohýbu	EN ISO 7854, metoda B	> 100 cyklů	1/6**
Odolnost proti dařímu trhání	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Pevnost v tahu	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Odolnost proti propichnutí	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = nehodí se \*Podle normy EN 14325:2004 \*\*Tlakový kotlík

VLASTNOSTI TYPŮ THERMOPRO A T'CHEM® THEMOPRO MODEL TP198T PODLE EN 1149-5: 2008	ZKUŠEBNÍ METODA	VÝSLEDEK
Snižení náboje	EN 1149-3:2004 Metoda2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 4s$ nebo $S > 0,2^*$ , splňuje

\* $t_{50}$  = poločas rozpadu, S = činitel stínění

OCHRAŇOVANÉ VLASTNOSTI TEXTILIE VŮČTI PENETRACI KAPALIN (EN ISO 6530)	Index penetrace – třída EN*	Index odpudivosti – třída EN*
Chemická látka		
Kyselina sírová (30%)	3/3	3/3
Hydroxid sodný (10%)	3/3	3/3
o-Xilen	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\* Podle EN 14325:2004

OCHRAŇOVANÉ VLASTNOSTI TEXTILIE A ŠVÝ PŘELEPENÝCH PÁSKOU PROTI PERMEACI KAPALIN (EN ISO 6529 METODA A, DOBA PRŮNIKU PŘI $1\mu\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$ )	Doba průniku (min)	Třída EN*
Chemická látka		
Toluén	> 480	6/6
n-Hexan	> 480	6/6
Ethyether	> 480	6/6
Aceton	> 480	6/6

\* Podle EN 14325:2004

OCHRAŇOVANÉ VLASTNOSTI TEXTILIE PROTI PRŮNIKU INFEKČNÍCH ČINITELŮ	Zkušební metoda	Třída EN*
Zkouška	Zkušební metoda	Třída EN*
Odolnost proti průniku krve a tělních tekutin při použití syntetické krve	ISO 16603	6/6
Odolnost proti průniku krevních patogenů při použití bakteriofagu Phi-X174	ISO 16604 metoda D	6/6
Odolnost proti kontaminaci kontaminovanými kapalinami	EN ISO 22610	6/6
Odolnost proti průniku biologicky kontaminovaných aerosolů	ISO/DIS 22611	3/3
Odolnost proti průniku kontaminovaných pevných částic	ISO 22612	3/3

\* Podle EN 14126:2003

OCHRAŇOVANÉ VLASTNOSTI TEXTILIE A ŠVÝ PŘELEPENÝCH PÁSKOU	Zkušební metoda	Výsledek – třída EN*
Zkouška	Zkušební metoda	Výsledek – třída EN*
Odolnost proti teplu při teplotě $180^\circ\text{C} +/- 5^\circ\text{C}$	ISO 17493	Splňuje
Odolnost proti teplu při teplotě $260 +/- 5^\circ\text{C}$	ISO 17493	Splňuje
Omezené sítění plamene (povrchové vznícení), kód A1	ISO 15025:2000, postup A	A1, index 3**
Konvekční teplo, kód B	ISO 9151	B1
Sálavé teplo, kód C	ISO 6942, metoda B	C1
Postřik roztaženým hliníkem, kód D	ISO 9185	D1
Rozstřik roztaženého železa, kód E	ISO 9185	E2
Kontaktní teplo, kód F	ISO 12127	F2
Elektrický obdoulk - Zkušební metoda pomocí otevřeného obdoulku	IEC 61482-1-1	ATPV = $15\text{ cal}/\text{cm}^2$
Elektrický obdoulk - Zkouška v boxu	IEC 61482-1-2	4kA - třída 1/2

\* Podle EN ISO 11612 \*\* Podle EN ISO 14116

OCHRAŇOVANÉ VLASTNOSTI PRO POUŽITÍ PŘI SVÁŘOVÁNÍ A PŘÍBĚZNÝCH POSTUPECH	Zkušební metoda	Třída EN*	Výsledek*
Zkouška	Zkušební metoda	Třída EN*	Výsledek*
Malé postřiky roztaženým kovem	ISO 9150	2/2	> 25 kapek
Síla při dotváření	ISO 13937-2	> 20 N	Splňuje
Elektrický odpor	EN 1149-2	N/A	> $10\text{ Ohm}$ , splňuje

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO OBLEK, KTERÝ SE POUŽÍVÁ PŘI SVÁŘOVÁNÍ NEBO PŘÍBĚZNÝCH POSTUPECH (REFERENČNÍ BODY)	Výběrová kritéria vztahující se k procesu:	Výběrová kritéria vztahující se k environmentálním podmínkám:
Typ svářeckého obleku	Metody manuálního svářování se silnou tvorbou rozstříků a kapek, např.: - svářování MMA (s použitím základního nebo celulózového obalovaného elektrody); - svářování MAG (za použití CO <sub>2</sub> nebo smíšených plynů); - svářování MIG (s výkým proudem); - samočinné stíněné oblovoukové svářování tavicí se elektrodou; - řezání plazmou; - drážkování; - řezání kyslikem; - žárové střikání.	Obsluha strojů, např.: - ve stísněných prostorách; - při svářování/řezání nad hlavou nebo ve srovnatelně omezených pozicích.
Třída 2		

N/A = nehodí se \*Podle normy EN 11611

ZKUŠEŇSKÉ VLASTNOSTI CELÉHO OBLEKU	Zkušební metoda	Zkušební metoda	Výsledek zkoušky	Třída EN
Zkušební metoda	Zkušební metoda			
Typ 3: Pronikání proudu kapaliny	EN ISO 17491-3:2009		Splňuje*	N/A
Typ 4: Zkouška s vysokou úrovňí intenzity postřiku	EN ISO 17491-4:2009, metoda B		Splňuje	N/A
Typ 6: Zkouška s nízkou úrovňí intenzity postřiku	EN ISO 17491-4:2008, metoda A		Splňuje	N/A
Pevnost svů	EN ISO 13935-2		> 300 N	5/6**

N/A = nehodí se \*Test proveden s přeplenou kapucí. \*\*Podle EN 14325:2004

Další informace o této obleci a jejich vlastnostech si vyzdejte ze svého dodavatele výrobků Tychem® nebo u společnosti DuPont: www.ipd.dupont.com

**TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ:** Tychem® ThermoPro model TP198T je navržen tak, aby zajistil chemickou ochranu proti teplu a plamenům na základě konkrétního používání v souladu s požadavky norm a tříd, ve kterých je oblek certifikován. Normy a třídy jsou zobrazeny na štítku na obleku. Je navržen tak, aby chránil proti toxicitě plamenu, určitým malým formám přenosu tepla, postřiku roztaženým kovem, postřiku roztaženým kovem, postřiku roztaveným hliníkem, a jako unikový oblek, který potenciálně sníží popálení kůže nebo zvýší pravděpodobnost přežití v případě mizkoživo požáru (vyhovuje normám EN ISO 11612:2015 a EN ISO 11611:2015). V závislosti na toxicitě a podmínkách expozice se obvykle používá ochrana proti určitým organickým a anorganickým kapalinám a interzivním rozstříkům kapalin nebo kapalin pod tlakem, kde expoziční tlak není vysoký než tlak použitý ve zkoušce metodu 3 (EN 14605:2005 + A1:2009). Tento ochranný systém používá ochranu proti interzivním postříkům kapalin nebo kapalin pod tlakem (typ 3), (typ 4 - EN 14605:2005 + A1:2009) a omezeným postříkům z čističek kapalinami (typ 6 - EN 13034:2005 + A1:2009). Tychem® Thermo Použijte pro tychem ThermoPro model TP198T uspěšně splň všechny zkoušky normy EN 14126:2003. Podle podmínek expoziční definovaných v normě EN 14126:2003 a zmínení v tabulce výše získané výsledky vyvozují, že tento materiál poskytuje ochrannou barieru před infekčním címetlem.



ЗАШИТА СРЕШУ ТОПЛИНА И ПЛАМЪК

Ограничено разпространение на пламък (възпламеняване на повърхност), буквен код A1	ISO 15025:2000, процедура А	A1, Индекс 3**
Конвекционна топлина, буквен код B	ISO 9151	B1
Лъчиста топлина, буквен код C	ISO 6942, метод В	C1
Пърски разтопен алуминий, буквен код D	ISO 9185	D1
Пърски разтопено желязо, буквен код E	ISO 9185	E2
Контактна топлина, буквен код F	ISO 12117	F2
Електрическа дъга – метод за изпитване с отворена дъга	IEC 61482-1-1	ATPV (стойност на термична дъгова защита) = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Електрическа дъга – метод за изпитване с изпитвателна кутия	IEC 61482-1-2	4kA – Клас 1/2

\* Въсъответствие с EN ISO 11612 \*\* Въсъответствие с EN ISO 14116

**ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА УПОТРЕБА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ И ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ**

Тест	Метод на изпитване	Клас EN*	Резултат*
Малки пръски разтопен метал	ISO 9150	2/2	> 25 капки
Устойчивост на разърване	ISO 13937-2	> 20 N	Преминат
Електрическо съпротивление	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>9</sup> Ohm, преминат
Допустимо натоварване	EN 1303	N/A	1000 N

#### **КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОБЛЕКЛО ЗА УПОТРЕБА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ И ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ (РЕФЕРЕНТНИ ТОЧКИ)**

Критерии за избор, съврзани с процеса:	Критерии за избор, съврзани с условията на околната среда:
<p>Клас 2</p> <p>Техники за ръчно заваряване със значително образуване на пръсти и капки, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ръчно електродъгово заваряване на метали (с базисен или целиулозен електрод);</li> <li>- МАГ заваряване (със тероден диоксид или смесени газове);</li> <li>- МИГ заваряване (със силен ток);</li> <li>- електродъгово подфлюсово заваряване с екраниране;</li> <li>- плазмено рязане;</li> <li>- хобловане;</li> <li>- кислородно рязане;</li> <li>- електродъгова метализация.</li> </ul>	<p>Манипулация на машини, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ограничени пространства;</li> <li>- при заваряване/рязане над главата или в подобни ограничени положения.</li> </ul>

N/A = Неприложимо \* В соответствии с EN ISO 116

#### ИЗПITВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЦЕЛИЯ КОСТЮМ

Метод на изпитване	Метод на изпитване	Резултат от изпитванието	Клас EN
Тип 3: Изпитване със струя	EN ISO 17491-3:2009	Преминат*	N/A
Тип 4: Изпитване с интегризиран спрей	EN ISO 17491-4:2009, метод В	Преминат	N/A
Тип 6: Изпитване с нискоинтензивен спрей	EN ISO 17491-4:2008, метод А	Преминат	N/A
Сила на шевовете	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/A = Неприложимо \*Изпитване, извършено със залепена качулка. \*\* В съответствие с EN 14325:2004

За допълнителна информация относно тези облекла и тяхната ефективност, се свържете със своя доставчик на Tycem® или DuPont: [www.ipp.dupont.com](http://www.ipp.dupont.com)

**ТИПИЧНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА:** Тусен™Thermo модел TR1987 е проектиран да предлага химическа заштита и защита срещу популации и пълмове на основата на специфични употреби в съответствие с изискванията на стандартите и класовете, за които обектено е сертифицирано. Стандарти и класовете са показвани на маркировката „CE“ на обектенко. Проектирано е да защитава против кратък контакт с пълмъ, малки, определени форми на топлинен трансфер, пръст разположен метъл, разлипване на разтопен метъл от заваръчни приложения, термичен рис от електрическа джанга и като костом за избытване. Също потенциално наемаване на кожни изгаряни и увеличаване на вероятността за цъпване в случаите на мигновен изгаряне (съответствие с EN ISO 1162-2015 и EN ISO 1161-2015). Обикновено използва се в производството и използването в метода на изпитване за защита против определени органични и неорганични течности или интензивни текучи спиреи или текчи спиреи под нагряване, като например изгаряни течни спиреи (Приложение 4 – EN 14605-2005 + A1 + A2005), това защищено обектено предлага защита срещу интензивни текучи спиреи или текчи спиреи под нагряване (Приложение 3), интензивни текчи спиреи (Приложение 4 – EN 14605-2005 + A1 + A2005) и умерено концентрично разтвори или пръски от текности (Приложение 6 – EN 13045-2005 + A1 + A2005), тусен™Thermo, използван за тусен™Thermo модел TR1987, е предварително склонен за изпитване в EN 1476-2003. Код на изпитване на излагане, посочен в Германски габарит, получени от производителя, за конкретни условия работи за заключяване.

**ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБА:** Облеката *Тусчен*™ не са предвидени за противомарчни дейности и са проектирани да предоставят ефектна степен на заштита спрямоделно химикали, разтопени метали, разпликване на разтопен метал от заваръчни приложения, електрическа дъга и термална радиация на основата на стандарти и класовете, на които облеката отговаря, както е показано.

на горните таблици и на маркировките „CE“ в облеката. Облеката не защитава гръден висички по време на близък от контакт с гръден. Предвидено е да спомогне за намаляване на взаимодействията с ниско защищено само по себе си в състояние да елиминира висички рискове от нараняване или съмрт. Защитният обект не трябва да се използва във връзка с практики за обща безопасност от обучен персонал. Степента на защита спрямлява че поникни, ако защищено обекто е замърсено със запалими

материали. В случаи на пръв разположен метал, попазващи тръбите независимо да напуснат метални и дни и да са възложени за елиминиране всички рискове. Повишаването на сърдечника на кислородът във въздуха значително ще намали защитата на защитното облакло на заварка. Трябва да се внимат всички изложени места, които са заварени в ограничен пространството, напр. обогатяването на атмосфера с кислород, ако е възможност.

ришк от електрически щок; облекчата, отговори на изискванията на 6.10 от EN ISO 16161:2015, са проектирани за предоставяне на защита срещу краткотраен, инициален контакт с електрически проводници под напрежение при волатаж до прибл. 100 V, постигнат кон. Тоже да е необходима допълнителна защита на талото, напр. за заваряване под главата. Електропозицията, предоставена от облекчата, че се понижава, ако облекчата е мокро, мърсено или пропит с пот. Никакво облекчо, като ризи, панталони, долн гръден или бельо, което при топлина, памук и излагане на дъга и топ., тръбва да се носи под облекчата TR98T.

Проправата с употребата на Помехи или допин дрехи, които не са топли. Въздушни, по модулище говорят, обекта е стягат и е притиснат от колан или презрамки. Гащеризон може, услови газиращи, сама разделятелната повърхност между този гащеризон и другите обекти на праца, китките и глезените е достаща. Материята, използвана в тунел "Нетротр" при своята същност е обработена само отвътре със засилено електричество и обектот на изкарането е покрит със свинец. Способността за дължаване на статично електричество както на костома, така и на

взмокане или взривоясване. Потребителят трябва да осигури създаването и на носещия го. Защитният обектоцел, разсъждава статично електричество, не трябва да се използва в обработвателни складови среди без предварително обфорене от инженера по безопасност. Излагането на никон много физически материали, интензивни прахи и пыли на опасни за течности при опасни вещества може да нападнат нюх от дистанцията до 10-15 м. Техните прахи и пыли са въздушни магнезийски аэрозоли и пылещи свойства в спомагателни и специални производстви.

онека и починочка химичка јако и имају предизвик својства у Србији предимно из усека и пејзажа модел и 1961. године уз предлогом генералног труда са усека у споменику да заштити на оближеној територији са границима карактеристичним шаром карактера, да изгради изузетно око ресурсата, како и да покреши шумарство да клијата, бург и пред затварањем с граватом кука и проката. За постизање на претпредната заштита од химичких производа, у определени приложенија беше неободимо заплатити на каучупу. Заплатити на оближеној територији може да повлеке негативно на заштитни својства фрешу топлина и пламък, термална радиација, електрична дјавола, проки метал и разлипваните на разложен метал от затварачи приложенија. Ако се извози

Демонстрация на измръдане на процеса за събиране на пълното измръдане на материала. Тунелът е покрит с пластмаса и никавика термална изолация за защита на коката на пълнотата при пропълзването на изграждани или стапи. Температурата амплитуда за материала и шевовете е в ръст под температурата, която човешката кожа може да издръжи без нараняване. Пълнотата гриб трябва да направи оценка на риска, включително проверка на защитните свойства срещу възможни химикали, на основа на консултации, които са възможни чрез телефонни, електронни или пощенски съобщения.

**ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:** Само от ограничена употреба. Не чистете, създадено и по хигиенни причини. Облеклота може да се носи докато се повредят, изменят или се замърсят. Ако облеклото се замърси по време на употреба, то трява първо да се обеззарази преди съблясване и после да се изхърчи. Ако облеклото се замърси по време на употреба, отстранете незабавно, извършете обеззарезане и след това го изхърчи.

**СЪХРАНЕНИЕ:** Опаковката може да се съхранява при температури < 49 °C, на тъмно (в картонена кутия), без излагане на ултравиолетово лъчение. Срокът на съхранение на този опаковка е 5 години, ако съхранението е правилно.

**OZNÁCENIE VNÚTORNÝCH ETIKET** ① Názov ochrannej známky. ② Výrobca odevu. ③ Identifikácia modelu – Tychem® ThermoPro model TP198T je ochranná kombinéza s kapucňou. ④ Označenie CE – Kombinéza zodpovedá požiadavkám na osobné ochranné prostriedky kategórie III v súlade s európskymi právnymi predpismi. Certifikát o skúške typu a zabezpečení kvality vydala spoločnosť AITEK, Plaza Emilio Sala, 1, 03081 Alcoy, Španielsko, určená notifikovaným orgánom ES číslo 0161. ⑤ Označuje zhodу s európskimi normami pre ochranné odvety proti chemikáliam. ⑥ Kombinéza je prírodeľne antistatická iba na vnútornej strane, a keď je riadne užmenená, poskytuje elektrostatickú ochranu podľa normy EN 1149-3:2004 a EN 1149-2:1997. ⑦ Typ "ochrany celého tela dosiahnuté pomocou tejto kombinézy vymedzené v európskych normách pre ochranné odvety proti chemikáliam: EN 14605:2005 + A1:2009 (typ 3 a typ 4) a EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). ⑧ Ochrana proti teplu a chuti podľa normy EN ISO 11612:2015. ⑨ Ochrana na používanie pri zívaraní a podobných procesoch podľa normy EN ISO 14116:2015. ⑩ Ochranné odvety na ochranu pred tepelným ohrozením elektrickým obliekom IEC 61482-2-2009. ⑪ Textília poskytuje ochranu proti teplu a plameňu podľa normy EN ISO 14116 index 3. ⑫ Používateľ by si mal prečítať tento polynky na použitie. ⑬ Piktogram známosťou velkosť údavať telesné miery (cm). Skontroluje si svoje telesné miery a vyberte si správnu veľkosť. ⑭ ⑮ Určené na jedno použitie. ⑯ Dátum výroby. ⑯ Informácie o ďalšej certifikácii alebo certifikáciach nezávislých od označenia CE a európskeho notifikovaného orgánu.

### ĀT PIKTOGRAMOV PRE STAROSTLIVOSŤ O ODEV ZNAMENÁ:

Neprat. Pranie má vplyv na ochranné vlastnosti (napr. zmietanie antistatickej úpravy)	Nežehliť.	Nesušiť v sušičke.	Nečistiť chemicky.	Nebielitiť.

### VLASTNOSTI KOMBINÉZY TYCHEM® THERMOPRO A TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T:

FYZIKALNE VLASTNOSTI TEXTILIE	SKÚSOBNÁ METÓDA	VÝSLEDOK	TRIEDA EN*
Odolnosť proti odru	EN 530 metódka 2	> 2000 cyklov	6/6 **
Odolnosť proti tvorbe trhlin pri ohýbaní	EN ISO 7854 metódka B	> 1000 cyklov	1/6 **
Odolnosť proti lichobežníkovému roztrhnutiu	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Pevnosť v tahu	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Odolnosť proti prepichnutiu	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = Neuplatňuje sa \*Podľa normy EN 14325:2004 \*\*Tlaková nádoba

VLASTNOSTI KOMBINÉZY TYCHEM® THERMOPRO A TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T PODĽA NORMY EN 1149-5: 2008	SKÚSOBNÁ METÓDA	VÝSLEDOK
Rozptyl elektrického náboja	EN 1149-3:2004 metódka 2 - EN 1149-5:2008	$I_{50} < 45$ alebo $S > 0,2^*$ , Vyhovuje

\* $I_{50}$  = počas rozptylu,  $S$  = faktor ochrany

### ODOLNOSŤ TEXTILIE PROTI PRIENIKU KVAPALÍN (EN ISO 6530)

Chemická látka	Index prenikania – Trieda EN*	Index odpudivosti – Trieda EN*
Kyselina sírová (30 %)	3/3	3/3
Hydroxid sodný (10 %)	3/3	3/3
o-xylén	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\* Podľa normy EN 14325:2004

### ODOLNOSŤ TEXTILIE A PODLEPENÝCH ŠVOV PROTI PERMEÁCIÍ KVAPALÍN (EN ISO 6529 METÓDA A, ČAS PRIENIKU PRI 1 µg/cm² · min)

Chemická látka	Čas prieniku (min)	Trieda EN*
Toluén	> 480	6/6
n-Hexán	> 480	6/6
Etyléter	> 480	6/6
Aceton	> 480	6/6

\* Podľa normy EN 14325:2004

### ODOLNOSŤ TEXTILIE PROTI PRENIKANIU NOSITEĽOV NÁKAZY

Skúška	Skúšobná metóda	Trieda EN*
Odolnosť proti prenikaniu krvi a telesných tekutín pri použití syntetickej krvi	ISO 16603	6/6
Odolnosť proti prenikaniu krvi prenášajúcich patogény pri použití bakteriofágu Phi-X174	ISO 16604 Postup D	6/6
Odolnosť proti kontaminácii znečistenými kvapalinami	EN ISO 22610	6/6
Odolnosť proti prenikaniu biologicky kontaminovaných aerosolov	ISO/DIS 22611	3/3
Odolnosť proti prenikaniu kontaminovaných pevných častíc	ISO 22612	3/

\* Podľa normy EN 14126:2003

### OCHRANA PROTITEPLU A PLAMEŇU

Skúška	Skúšobná metóda	Výsledok – Trieda EN*
Odolnosť proti teplu pri teplote 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Vyhovuje
Odolnosť proti teplu pri teplote 260 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Vyhovuje
Odolnosť proti roztreknutiu plameňa (porcový vznenie) kódové písmeno A1	ISO 15025:2000, postup A	A1, index 3**
Konvekčné teplo, kódové písmeno B	ISO 9151	B1
Sálavé teplo, kódové písmeno C	ISO 6942, metódka B	C1
Rozstretek roztaveného hliníku, kódové písmeno D	ISO 9185	D1
Rozstretek roztaveného železa, kódové písmeno E	ISO 9185	E2
Kontaktné teplo, kódové písmeno F	ISO 12127	F2
Elektrický oblič – skúšobná metóda použitím otvoreného obliču	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Elektrický oblič – skúšobná metóda použitím riadeného a usmerneného obliču	IEC 61482-1-2	4KA – trieda 1/2

\* Podľa normy EN ISO 11612. \*\* Podľa normy EN ISO 14116

### OCHRANNÉ ODVEY NA POUŽIVANIE PRI ZÍVARANÍ A PODOBNÝCH PROCESOCH

Skúška	Skúšobná metóda	Trieda EN*	Výsledok*
Malé rozstreknuté časticte roztavených kovov	ISO 9150	2/2	> 25 kvapiek
Pevnosť proti roztrhnutiu	ISO 13937-2	> 20 N	Vyhovuje
Vnútorný elektrický odpor	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>3</sup> Ohmov, Vyhovuje

### KRITERIA VÝBERU ODEVOV NA POUŽIVANIE PRI ZÍVARANÍ A PODOBNÝCH PROCESOCH (REFERENČNÉ BODY)

Druh odevov zívačov	Výberové kritériá týkajúce sa procesu:	Výberové kritériá týkajúce sa podmienok v oblasti životného prostredia:
---------------------	--	---

N/A = Neuplatňuje sa \*Podľa normy EN ISO 11611



FIZIKALNE LASTNOSTI TEKOČINE	PREIZKUSNA METODA	REZULTAT	RAZRED EN*
N.R. = ni relevantno *V skladu z EN 14325:2004 **Tlačna posoda			
UČINKOVITOST TYCHEM® THERMO PRO IN TYCHEM® THEMOPRO MODEL TP1987 V SKLADU Z EN 1149-5:2008	PREIZKUSNA METODA	REZULTAT	
Zniževanje naboja	EN 1149-3:2004 metoda 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 4$ s ali $S > 0.2^*$ , Opravil	
* $t_{50}$ = vmesni čas zniževanja, S = dejavnik zaščite			

#### ODPORNOST TEKOČINE NA VDOR TEKOČIN (EN ISO 6530)

Kemička sestava	Indeks prepustnosti – Razred EN*	Indeks odbojnosti – Razred EN*
Zvepla kislina (30 %)	3/3	3/3
Natrevje hidroksid (10 %)	3/3	3/3
o-kislen	3/3	3/3
Butan-1-ol	3/3	3/3

\*V skladu z EN 14325:2004

#### ODPORNOST TEKOČINE IN LEPLJENIH ŠIVOV NA VDOR TEKOČIN (EN ISO 6529 METODA A, ČAS PRONICANJA PRI 1 µg/cm<sup>2</sup> • min)

Kemička sestava	Čas pronicanja (min)	Razred EN*
Toluen	> 480	6/6
n-heksan	> 480	6/6
Etil eter	> 480	6/6
Aceton	> 480	6/6

\*V skladu z EN 14325:2004

#### ODPORNOST TEKOČINE NA VDOR POVZROČITEV INFKECU

Preizkus	Preizkusna metoda	Razred EN*
Odpornost na prepuščanje krvi pri telesnih tekočinah z uporabo sintetične krvi	ISO 16603	6/6
Odpornost na vdor patogenov, ki se prenašajo s krvjo, z uporabo bakteriofaga Phi-X174	ISO 16604, postopek D	6/6
Odpornost proti kontaminaciji s kontaminiranimi tekočinami	EN ISO 22610	6/6
Odpornost na prepuščanje biološko kontaminiranih aerosolov	ISO/DIS 22611	3/3
Odpornost na prepuščanje kontaminiranih trdnih delcev	ISO 22612	3/3

\*V skladu z EN 14126:2003

#### ZAŠČITA PRED UČINKI TOPLOTE IN PLAMENA

Preizkus	Preizkusna metoda	Rezultat – Razred EN*
Odpornost proti toploti pri temperaturi 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Opravil
Odpornost proti topoti pri temperaturi 260 +/- 5 °C	ISO 17493	Opravil
Omogočen sijanje plamena (vzgl površine), črka oznake A1	ISO 15025:2000, postopek A	A1, indeks 3**
Konekcijska topota, črka oznake B	ISO 9151	B1
Sevalna topota, črka oznake C	ISO 6942, metoda B	C1
Brizg staljenega aluminija, črka oznake D	ISO 9185	D1
Brizg staljenega železa, črka oznake E	ISO 9185	E2
Kontaktna topota, črka oznake F	ISO 12127	F2
Električni oblok – Preizkusna metoda odprtga obloka	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Električni oblok – Preizkusna metoda škatle	IEC 61482-1-2	4KA – Razred 1/2

\*V skladu z EN ISO 11612 \*\*V skladu z EN ISO 14116

#### ZAŠČITA OBLEKA ZA UPORABO PRI VARJENJU IN PODOBNIH POSTOPKIH

Preizkus	Preizkusna metoda	Razred EN*	Rezultat*
Mali brizgi staljene kovine	ISO 9150	2/2	> 25 kapljic
Sila troganja	ISO 13937-2	> 20 N	Opravil
Električna upornost	EN 1149-2	N.R.	> 10 Ohm, Opravil

#### MERILA ZA IZBOR OBLAČIL ZA UPORABO PRI VARJENJU IN PODOBNIH POSTOPKIH (REFERENČNE TOČKE)

Tip oblacičil za varilce	Merila za izbor glede na postopek:	Merila za izbor glede na okoljske razmere:
Razred 2	<p>Temeljne ročnega varjenja z močnim škopljjenjem in kapljicami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ročno običajno varjenje (s standardno ali celulozno elektrodo);</li> <li>- varjenje MAG (s CO<sub>2</sub> ali mešanimi plini);</li> <li>- varjenje MIG (z visokim tokom);</li> <li>- samozasičeno običajno varjenje pod tokom;</li> <li>- plazemsko rezanje;</li> <li>- dolbijenje;</li> <li>- plazemsko rezanje;</li> <li>- termično pršenje;</li> </ul>	<p>Upravljanje s stroji, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v zaprtih prostorih;</li> <li>- pri varjanju/rezanju nad glavo ali v podobnem nenaravnem položaju.</li> </ul>

N.R. = ni relevantno. \*V skladu z EN ISO 11611

#### PREIZKUS UČINKOVITosti CELOTNE OBLEKE

Preizkusna metoda	Preizkusna metoda	Rezultat preizkusa	Razred EN
Tip 3: Preizkus s curkom	EN ISO 17491-3:2009	Opravil*	N.R.
Tip 4: Preizkus s curkom na zgornjem delu	EN ISO 17491-4:2009, metoda B	Opravil	N.R.
Tip 6: Preizkus s curkom na spodnjem delu	EN ISO 17491-4:2008, metoda A	Opravil	N.R.
Jakost ťivov	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N.R. = ni relevantno. \*Preizkus na ojačani kapuci. \*\*V skladu z EN 14325:2004

Za dodatne informacije glede oblacičil in njihovih lastnosti se obrnite na svojega dobavitelja za Tychem® ali DuPont: www.ipp.dupont.com

**OBIČAJNA PODROČJA UPORABE:** Tychem® ThermoPro model TP1987 je zasnovan tako, da zagotavlja zaščito pred kemikalijami ter učinki toplote in plamena pri določenih uporabah v skladu z zahtevami standardov in razredov, za katere je oblacičilo certificirano. Standardi in razredovi so navedeni na oznaki CE v oblacičlu. Oblacičlo je zasnovano tako, da ščiti pred kratkim stikom s plamenom, določimi oblikami prenosa toplote majhnega obsega, brizgi staljene kovine, skropljenjem staljene kovine pri varjenju, toplostimi nevarnostmi električnega obloka, in kot obliko za reševanje za zmajanje tveganja opelkanil ali povečane možnosti preživetja v primeru požara (v skladu z EN 11612:2015 in EN 11611:2015). Glede na toksičnost kemikalij in pogobe izpostavljenosti se oblacičlo običajno uporablja za zaščito pred nekatерimi organskimi in anorganski tekočinami in interzivnimi tekočinami ali razpršili ali razpršili po pritiskom (tip 4 – EN 14605:2005 + A1:2009). Ta zaščita oblike zagotavlja zaščito pred interzivnimi tekočinami ali razpršili (tip 6 – EN 13034:2005 + A1:2009). Tychem® ThermoPro uporabljen pri Tychem® ThermoPro model TP1987, je opravil vse preizkuse z standardom EN 14126: 2003. Glede na pogobe izpostavljenosti, opredeljene v EN 14126:2003 in navedene v zgornji tabeli, je mogoče iz preizkustev rezultatov sklepati, da material zagotavlja zaščito pred povzročiteli infekcij.

**OMEJITVE UPORABE:** Oblacičla Tychem® ThermoPro niso predvidena za gasilne dejavnosti in so zasnovana za zagotavljanje določene ravni zaščite pred nekatерimi kemikalijami, staljenimi kovinami, skropljenjem staljene kovine pri varjenju, električnim oblokom ali toplostnim sevanjem glede na dozenežne standarde in razrede, kot prikazujejo zgornje tabele in oznake CE v oblacičlu. Oblacičla ne zagotavljajo zaščite pred vsemi vrstami električnih oblo-

ROMAN

## INSTRUCCIONES DEL JUEGO

4. Marcajul CE - Combinarea respectă cerințele pentru echipamentele individuale de protecție de categoria III impuse de legislația europeană. Certificatale de asigurare a calității și de testare a tipului au fost emise de societatea AITEK, Plaza Emilia Sala, 1, 03091 Alcoy, Spania, identificată cu numărul de organism notificat CE 0161. 5. Dacă conformitatea cu standardele europene pentru imbrăcămintea de protecție împotriva substanțelor chimice.

6. Combinzonul este un item antenantic uman pe interior și oferă protecție electrostatică în conformitate cu EN 1149-5:2008 combinat cu EN 1149-3:2004 și EN 1149-2:1997 în cazul legăturii corepunzătoare la pământ.

7. „Tipurile” de protecție totală a corpului asigurate de acest combinzon, astfel cum sunt definite de standardele europene pentru imbrăcămintea de protecție împotriva substanțelor chimice: EN 14055: 2005 + A1:2009 (tip 3) și EN 13042:2005 + A1:2009 (tip 4). 8. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor, conform EN ISO 11612:2015. 9. Protecție pentru utilizarea la activități de sudură și tehnici conexe, conform EN ISO 11611:2015.

10. Imbrăcăminte de protecție împotriva pericolilor termice la arcuri electrice, EN 61482-2:2009. 11. Materialul oferă protecție împotriva căldurii și a flăcărilor, conform EN ISO 14116 index 3. 12. Purtătorul trebuie să citească aceste instrucții de utilizare. 13. Pictograma marimii indică măsurile corpului (cm). Luati-vă măsurile și selectați marimea corectă. 14. 15. A nu se reutiliza. 16. Data fabricației. 17. Alte informații referitoare la certificarea independentă de marcajul CE și de organismul notificat European.

卷之三

Nu spălați. Spălarea afectează capacitatea de protecție (de ex., va fi îndepărtat agentul antistatic).

**EFICIENȚA TYCHEM® THERMOPRO ȘI A TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP1981:**  
**PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE MATERIALELILUI**

PROPRIETATEA TEHNICALE MATERIALELOR	MÉTODA DE INCERCARE	REZULTAT	CASĂ EN*
Resistența la abraziune	EN 530 Metoda 2	> 2000 de cîdiri	6/6**
Resistența la fisurare prin flexiune	EN ISO 7854 Metoda B	> 1000 de cîdiri	1/6**
Resistența la sfârșire trapezoidală	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Resistența la tractiune	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Resistența la perforație	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = Nu se aplică \*Conform EN 14325:2004 \*\*Vas sub presiune

EFICIENȚA TICHYM® THERMOPRO SI A TICHYM® THERMOPRO MODEL TP198T CONFORM EN 1149-5:2008	METODA DE INCERCARE	REZULTAT
Capacitatea de disipare a sarcinilor	EN 1149-3:2004 Metoda 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 4$ sau $S > 0,2^{\circ}$ , trecută

\* $T_{50}$  = ijmătatea disipării. S = factor de ecranare

RESISTENȚA MATERIALULUI LA PENETRAREA DE CÂTRÉ LICHIDE (EN ISO 6530)	Indice de penetrare – Clasa EN*	Indice de respingere – Clasa EN**
Substanță chimică		
Acid sulfuric (30 %)	3/3	3/3
Hidroxid de sodiu (10 %)	3/3	3/3
o-xilen	3/3	3/3
p-xilen	2/2	2/2

\*Conforme EN 14325-2004

REZISTENȚA MATERIALULUI ȘI A CUSĂTURILOR ÎNTĂRITE LA PERMEEAȚIA LICHIDELOAR (EN ISO 6529) METODA A, TIMP DE PĂTRUNDERE LA 1 µg/cm <sup>2</sup> · min)		
Conform EN 1432-2:2004		
Substanță chimică	Timp de pătrundere (min)	Clasa EN*
Toluen	> 480	6/6
n-hexan	> 480	6/6
Eter etilic	> 480	6/6

8

REZistență materialului la penetrația agentilor infecțioși		
Încercare	Metoda de încercare	Clasa EN*
Rezistență la penetrația săngelui și a lichidelor corporale, determinată cu ajutorul săngelui sintetic	ISO 16603	6/6
Rezistență la penetrația agentilor patogeni transmisibili prin sânge, determinată cu ajutorul bacteriofagului Phi-X174	ISO 16604 Procedura D	6/6
Rezistență la contaminarea cu lichide contaminate	EN ISO 22610	6/6
Rezistență la penetrația aerosolilor contaminați biologic	ISO/DIS 22611	3/3
Rezistență la penetrația particulelor solide contaminate	ISO 22612	3/3

\*Conform EN 14126:2003

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA CĂLDURII și a FLĂCĂRILOR		
Încercare	Metoda de încercare	Rezultat – Clasa EN*
Rezistență la căldură la o temp. de 180°C +/- 5°C	ISO 17493	Trecută
Rezistență la căldură la o temp. de 200°C +/- 5°C	ISO 17493	Trecută

EN IEC 61110-1

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA CĂLDURII ȘI A FLĂCĂRILOR		
Propagarea limitată a flăcării (prinderea la suprafață), litera de cod A1	ISO 15025:2000, Procedura A	A1_Index3**
Căldură convective, litera de cod B	ISO 9151	B1
Căldură radiantă, litera de cod C	ISO 6942, Metoda B	C1
Imprescarea cu aluminiu topit, litera de cod D	ISO 9185	D1
Imprescarea cu fier topit, litera de cod E	ISO 9185	E2
Căldură de contact, litera de cod F	ISO 12127	F2
Arcuri electrice – Metoda de încercare cu arc deschis	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Arcuri electrice – Metoda înceintă de încercare	IEC 61482-1-2	4kA – Clasa 1/2

\*Conform EN ISO 11612 \*\* Conform EN ISO 14116

IMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZAREA LA ACTIVITĂȚI DE SUDURĂ ȘI TEHNICI CONEXE			
Încercare	Metoda de încercare	Clasa EN*	Rezultat*
Mici împoșcări cu metal topit	ISO9150	2/2	> 25 de picături
Rezistență la sfâșiere	ISO 13937-2	> 20 N	Trecută
Rezistență electrică	EN1149-2	N/A	> 10 <sup>10</sup> Ohmi, trecută
CRITERII DE SELECȚIE PENTRU IMBRĂCĂMINTEA NECESSARĂ UTILIZĂRII LA ACTIVITĂȚI DE SUDURĂ ȘI TEHNICI CONEXE (PUNCTE DE REFERINȚĂ)			
Tip de imbrăcăminte pentru sudori	Criterii de selecție referitoare la tehnica:	Criterii de selecție referitoare la condițiile de mediu:	
Clasa 2	<p>Tehnică de sudură manuală cu formare abundentă de stropi și picături, de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sudura MMA (cu electrod băsic sau cu învelis celulozic);</li> <li>- sudura MAG (cu CO<sub>2</sub> sau gaze mixte);</li> <li>- sudura MIG (cu curent înalt);</li> <li>- sudură cu arc electric cu sărmă tubulară cu autoprotecție;</li> <li>- tăiere cu plasmă;</li> <li>- crățuire;</li> <li>- tăiere cu oxigen;</li> <li>- pulverizare termică.</li> </ul>	<p>Exploatare mașinilor, de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în spații închise;</li> <li>- în activități de sudură/tăiere deasupra capului sau în poziții nefrești similare.</li> </ul>	

N/A = Nu se aplică \*Conform EN ISO 116

EFICIENȚA ÎN URMA ÎNCERCĂRII ECHIPAMENTULUI COMPLET			
Metoda de încercare	Metoda de încercare	Rezultatul încercării	Clasa EN
Tipul 3: încercare la jet	EN ISO 17491-2:2009	Trecută*	N/A
Tipul 4: încercare la ceată la nivel înalt	EN ISO 17491-4:2009, Metoda B	Trecută*	N/A
Tipul 6: încercare la ceată la nivel scăzut	EN ISO 17491-4:2008, Metoda A	Trecută	N/A
Rezistența cufărurilor	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/A=Nu se aplică \*Încercare realizată cu o lungă lipită cu bandă. \*\*Conform EN 14325:2009

Pentru informatii suplimentare cu privire la aceste articole de imbracaminte si eficiența lor, contactati furnizorul dumneavoastră Tychem® sau DuPont: [www.ipp.dupont.com](http://www.ipp.dupont.com)

**DOMENII TIPICE DE UTILIZARE:** Tychem® ThermoPro model TP 1981 a fost conceput pentru a asigura protecția împotriva substanțelor chimice și protecția împotriva căldurii și a flăcărilor, în baza unor utilizări specifice, în conformitate cu cerințele prevăzute de standarde și clăsele pentru care este certificat articolul de imbrăcăminte. Standarde și clase sunt indicate pe eticheta CE din interiorul articolelor de imbrăcăminte. Acesta a fost conceput pentru a asigura protecția în cazul contactului de scurtă durată cu flăcările, al unor temperaturi formator de dezmenești de căldură, al strigurii cu metali topoți în cazul activităților de sudură, al pericolului termic la arcul electric și poate fi utilizat pe post de costum de salveare pentru eventuala reducere a probabilității de supraviețuire în cazul unei apinderi spontane (conform cu EN ISO 16126:2015 și cu EN ISO 16107:2015). Acestea se utilizează în general, în funcție de toxicitate și de condiții de expunere, pentru a asigura protecția împotriva anumitor lichide organice și anorganică și a pulvizerării intensive sau presurizate cu lichide, unde prezuma de expunere nu este mai mare decât ce utilizată în metodă de incercare pentru tipul 3 (EN 14605-4:2005 + A1:2009). Această imbrăcăminte de protecție împotriva pulvizerării intensive sau presurizate cu lichide (tipul 3), a pulvizerării intensive cu lichide (tipul 4 – EN 14605-5:2005 + A1:2009) și împresărcării sau pulvizerării limitate cu lichide (tipul – EN 13034-2:2005 + A1:2009). Tychem® ThermoPro utilizat pentru tychem® ThermoPro model TP 1981 a trecut toate incercările prevăzute de EN 14126:2003. În condiție de expunere definită în EN 14126:2003 și menționată în tabelul de mai sus, concluzia rezultată obținută este că materialul și o barieră împotriva

**LIMITE DE UTILIZARE:** Articolele de imbrăcămînt lyc hem™ ThermoPro nu sunt destinate activităților de stingeri a incendiilor și au fost concepute pentru a asigura nivelul de protecție specific impotriva unor surse de căldură, a metalor topitori, a stropirii cu metal pe cozile activităților de sudură, a unor articluri sau la radiatia termică, în baza standardelor și claselor respective de articole de imbrăcămînt indicate în tabelul de mai sus și pe eticheta cu dimensiuni în interiorul articolelor de imbrăcămînt. Articolele de imbrăcămînt nu asigură protecție împotriva tuturor tipurilor de ac electric. Acestea au fost concepute și testate pentru a contribui la reducerea rânilor în timpul sălarii dintr-un incendiu. Articolele sunt destinate să contribuie la reducerea posibilităților de râne, însă nici imbrăcămîntul de protecție în sine nu poate elibera toate riscurile de râne sau de deces. Imbrăcămîntul de protecție trebuie utilizat concomitent cu respectarea practicilor generale de siguranță de către personal instruit. Nivelul de protecție împotriva flăcărilor va sădește după imbrăcămîntul de protecție este contaminată cu materiale inflamabile. În cazul unui împreună cu metal topit, utilizator trebuie să părăsească imbrăcămîntul de protecție înainte de a se întoarce la imbrăcămînt. În cazul în care este expus direct pe piele, nu va elimină în totalitate risurile de arsură. O creștere a cantității de oxigen și aer va reduce în mod considerabil protecția împotriva flăcărilor asigurată de imbrăcămîntul de protecție a sudurii. Sudura în spații închise trebuie evitată cu forțe mari, de exemplu, dacă este posibilă să atmosferă să devină bogată în oxigen. Articolele de imbrăcămînt nu sunt destinate să asigure protecție împotriva accidentelor de sudură cu piele sub tensiune ale unui circuit de sudură cu ac electric, iar în cazul unui risc crescut de scurt circuit electric vor fi necesare stări de izolație electrică suplimentare; articolele de imbrăcămînt care îndeplinește cerințele secțiunii 6.10 din standardul EN ISO 11617:2015 nu pot concepe pentru a asigura protecția în cazul contactului cu sudură durată cu conducătoare electrice sub tensiune la tensiuni de până la aproximativ 100 V CC. Ar putea fi necesară protecție suplimentară pentru unanumărățoricele corporul, de exemplu, pentru sudura la înălțime. Izolația electrică asigurată de imbrăcămînt va fi redusă dacă imbrăcămîntul este ușă, murdar și poate fi supus de transportare. Sub articolele de imbrăcămînt modelul PT987 nu trebuie purtată articole de imbrăcămînt precum cămășă, pantaloni, lenjerie de corp sau lenjerie intimă care se topesc la căldura, flăcără sau expunere la ac electric. Se recomandă utilizarea lenjeriei de corp Nomex® sau a unei lenjerii care nu se topesc. Alergii blocat într-o situație de material joacă un rol important în asigurarea izolării termice. Protecția este redusă în zonele străiate sau preseate de cureau sau bretele. Combinându-se poate asigura o protecție numai dacă interfețele dintre acest articol de imbrăcămînt și alte articole din zona griului, a incheieturilor și a gleznelor sunt adevărate. Materialul utilizat pentru lyc hem™ ThermoPro model PT987 este întrinsec antistatic numai pe suprafață interioară, iar articolele de imbrăcămînt îndeplinește cerințele referitoare la suprafață prevedute de EN 1149-2:2008 la măsurătorile conforme cu EN 1149-3:2004 și EN 1149-2:2007. Acest lucru trebuie luate în considerare în cazul legăturii la pământ a articulului de imbrăcămînt. Capacitatea de disipare electrostatică astăzi a consumatorului și a purtătorului trebuie asigurată în permanență în sănătatea dinților persoane care poartă imbrăcămîntul de protecție cu disipare electrostatică și pământ să fie mai mare de 10<sup>6</sup> Ω și mai mică de 10<sup>9</sup> Ω. În primul rând, purtătorul trebuie să aibă un cândăluș sau alt mijloc adecvat. Verifică întotdeauna împărtășirea corectă prin intermediul unei încărcări sau ajutorul unui dispozitiv de monitorizare. Capacitatea de disipare electrostatică a imbrăcămîntul de protecție cu disipare electrostatică poate fi afectată de uzura și de posibila contaminație. Utilizatorul va asigura împărtășirea corespunzătoare atât a echipamentului, cât și a purtătorului. Imbrăcămîntul cu disipare electrostatică nu va fi deschisă sau dezinfectată în prezența unor atmosfere explosive sau inflamabile. Imbrăcămîntul cu disipare electrostatică nu va fi folosit în atmosferă bogată în oxigen sau aprobată date în prealabil de înginerul responsabil cu siguranța. Expunerea la anumite particule extrem de fine, pulvizerii intensive cu lichide sau împărașări periculoase poate necesita folosirea unor articole de imbrăcămînt cu o rezistență mecanică și/sau proprietăți de izolare mai ridicate decât cele oferite de lyc hem™ ThermoPro model PT987. Înainte de utilizare, utilizatorul trebuie să se asigure de compatibilitatea proprietăților de izolare ale imbrăcămîntul cu toate risurile de expunere la substanțe chimice. Utilizatorul va utiliza greturi/servetele atestate pentru a străgi bine gluga în jurul măști de respirație și va acoperi urechile cu o închidere sigură. Pentru a obține niveli declarat de protecție împotriva substanțelor chimice în cadrul unanumitor aplicații, este necesară lipirea cu glușă. Lipirea cu bandă a articolelor de imbrăcămînt poate avea efect negativ asupra proprietăților de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor, a unor articluri, a împărașării cu metal și a stoporilor cu metal topit în acțiunile de sudură. Dacă se utilizează bandă, purtătorul trebuie să utilizeze o bandă rezistentă la flăcă/temperatură indicată. Banda nu trebuie să impiedice debrăzdearea în caz de urgență. Materialul lyc hem™ ThermoPro nu asigură aproape deloc izolarea termică pentru protecție pînă purtătorul în cazul expuneri prelungite la căldură sau la frig. Intervallul de temperatură la care rezistă materialul și cîstăriile depășește cu mult temperaturile la care se poate lăptui pielea umană fără a suferi răniri. Utilizatorul trebuie să efectueze o analiză a riscurilor, inclusiv să verifice a proprietăților de izolare în cazul substanțelor chimice în peză, pe baza cărora și va alege PT987. Utilizatorul va îngurui în sănătate determinante combinația de imbrăcămîntul de protecție și echipament auxiliar (încălțăminte, manus, echipament de protecție a respirației, lenjerie de corp etc.) și să stabiliseze pentru căt timp poate fi purtat un articol de imbrăcămînt de protecție pentru o anumita activitate din punctul de vedere al capacitații de protecție, al confortului la purtare și al stresului termic. Pentru o protecție totală a corpului, imbrăcămîntul de protecție trebuie purtat închisă. După ce nu își asumă nicio răspundere în cazul utilizării necorespunzătoare a produselor sale.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE: Înainte de a le utiliza, inspectați articolele de îmbrăcăminte *lychem™* ThermoPro. În cazul unor defecți, ai contaminări sau al deteriorării, nu îl portăți.

Imbrăcăminte este contaminat în timpul utilizării, acesta trebuie decontaminat înainte de dezbrăcare și apoi eliminat. Dacă articolul de imbrăcăminte este deteriorat în timpul utilizării, retrageți-vă imediat, supuneți-vă decontam-

**DEPOZITAREA:** Articolele de îmbrăcăminte nu își depozitează la temperaturi < 49°C la întuneric (cutie de carton), fără a fi expuse la lumină UV. Durata de viață a acestor articole de îmbrăcăminte este de 5 ani în cazul unei

**DEPONITAREA.** Articolele de îmbrăcăminte pot fi depozitate la temperatură < 49 °C, la întuneric (cutie de carton), fără a fi expuse la lumina UV. Durata de viață a acestor articole de îmbrăcăminte este de 5 ani în cazul unei depozitări corecte.

**ELIMINAREA:** Aceste articole de îmbrăcăminte pot fi incinerate sau îngropate într-un depozit de deseuri controlat. Restricțiile referitoare la eliminare depend de contaminarea suferită în timpul utilizării și fac obiectul legislației de aplicare corectă.

În ceea ce privește acțiile de îmbunătățire posibilă finanțate sau închiriate într-un depozit de acțiuni contră poluările rezultătoare la eliminarea depinde de contaminarea săracă în timpul utilizării și de obiectul legislației naționale sau locale.

Conținutul acestei fișe de instrucțiuni a fost verificat ultima dată de organismul notificat Aitex în ianuarie 2016.

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

РУССКИЙ МАСТЕРСКАЯ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ДЕСЯТИЧНОМУ

РУССКИЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

[View Details](#) [View Details](#) [View Details](#) [View Details](#) [View Details](#)

**ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЯРЛЫКЕ** ① Товарный знак ② Изготовитель изделия. ③ Модель – Тайкем® ТермоПро модель ТР198Т – защитный комбинезон с капюшоном. ④ Маркировка СЕ –

комбинезон соответствует требованиям европейского законодательства в отношении средств индивидуальной защиты категории III. Сертификаты об испытании типа и свидетельство подтверждения

Page 1 of 1

**ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЯРЛЫКЕ** ① Товарный знак ② Изготовитель изделия. ③ Модель – Тайкем® ТермоПро модель ТР198Т – защитный комбинезон с капюшоном. ④ Маркировка СЕ –

качества выданы организацией AITEX, адрес Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Алкой, Испания, которой уполномоченным органом Европейской комиссии присвоен номер 0161. ⑤ Обозначает соответствие требованиям, предъявляемым европейскими стандартами к одежду химической защиты. ⑥ Только внутренняя сторона комбинезона покрыта антистатическим покрытием в соответствии со стандартом EN 1149-5:2008 в сочетании с EN 1149-3:2004 и EN 1149-2:1997 при надлежащем заземлении. ⑦ Данные защитные комбинезоны обеспечивают полную защиту тела в соответствии с требованиями европейских стандартов в отношении костюмов химической защиты: EN 14605:2005 + A1:2009 (тип 3 и тип 4), и EN 13034:2005 + A1:2009 (тип 6). ⑧ Защита от жара и пламени согласно стандарту EN ISO 11612:2015. ⑨ Защита при выполнении сварочных и подобных работ согласно стандарту EN ISO 11611:2015. ⑩ Защитная одежда, защищающая от угрозы электрической дуги, согласно стандарту IEC 61482-2:2009. ⑪ Ткань защищает от жара и пламени согласно стандарту ISO 14116, индекс 3. ⑫ Пользователь должен ознакомиться с данной инструкцией. ⑬ Графическое изображение размеров указывает размеры тела в сантиметрах (см.). Снимите мерки, чтобы выбрать правильный размер. ⑭ ⑮ Не использовать повторно. ⑯ Дата изготовления. ⑰ Прочая информация о сертификации, отличная от маркировки С и маркировки Европейских уполномоченных органов.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Не стирать. Стирка влияет на эксплуатационные качества изделия (например, антистатическое покрытие удаляется в процессе стирки)	Не гладить.	Не подвергать машинной сушке.	Не подвергать химической чистке.	

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЙКЕМ® ТЕРМОПРО И ТАЙКЕМ® ТЕРМОПРО МОДЕЛЬ ТР198Т:

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ	КЛАСС EN
Устойчивость к истиранию	EN 530, метод 2	> 2000 циклов	6/6**
Устойчивость к крастрекивание под действием изгиба	EN ISO 7857 метод В	> 1000 циклов	1/6**
Устойчивость к трапецеидальному разрыву	EN ISO 9073-4	> 100 Н	5/6
Предел прочности при растяжении	EN ISO 13934-1	> 500 Н	5/6
Устойчивость к проколу	EN 863	> 10 Н	2/6

Н/Д = Нет данных \*Согласно EN 14325:2004 \*\*Красконагнетательный бак

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЙКЕМ® ТЕРМОПРО И ТАЙКЕМ® ТЕРМОПРО МОДЕЛЬ ТР198Т СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1149-5: 2008	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Распад заряженных частиц	EN 1149-3:2004 метод 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 45$ или $S > 0.2^*$ , соответствует

\* $t_{50}$  = период полуразпада, S = показатель проницаемости

## УСТОЙЧИВОСТЬ МАТЕРИАЛА К ПРОНИКНОВЕНИЮ ЖИДКОСТЕЙ (EN ISO 6530)

Химические соединения	Проникновение – класс EN*	Отталкивающие свойства – класс EN*
Серная кислота (30%)	3/3	3/3
Гидроксид натрия (10%)	3/3	3/3
О-киноп	3/3	3/3
Бутанол-1	3/3	3/3

\* В соответствии со стандартом EN 14325:2004

## УСТОЙЧИВОСТЬ ТКАНИ И КЛЕЕНЫХ ШВОВ К ПРОСАЧИВАНИЮ ЖИДКОСТЕЙ (EN ISO 6529, МЕТОД А – ВРЕМЯ ПРОРЫВА НА 1 мкг/см² + мин.)

Химические соединения	Время прорыва (мин)	Класс EN*
Толуол	> 480	6/6
Н-гексан	> 480	6/6
Этиловый эфир	> 480	6/6
Ацетон	> 480	6/6

\* В соответствии со стандартом EN 14325:2004

## УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОНИКНОВЕНИЮ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ

Тест	Метод испытания	Класс EN*
Устойчивость к проникновению крови и биологических жидкостей (с использованием синтетической крови)	ISO 16603	6/6
Устойчивость к проникновению патогенных возбудителей через кровь, с применением бактериофага Phi-X174	ISO 16604, процедура D	6/6
Устойчивость к проникновению зараженных жидкостей	EN ISO 22610	6/6
Устойчивость к проникновению биологически зараженных распыляемых веществ	ISO/DIS 22611	3/3
Устойчивость к проникновению зараженных твердых частиц	ISO 22612	3/3

\* В соответствии со стандартом EN 14126:2003

## ЗАЩИТА ОТ ЖАРА И ПЛАМЕНИ

Тест	Метод испытания	Результат – класс EN
Теплостойкость при температуре 180 °C +/- 5°C	ISO 17493	Соответствует
Теплостойкость при температуре 260 +/- 5°C	ISO 17493	Соответствует
Ограниченнное распространение пламени (поверхностное возгорание), буквенный код A1	ISO 15025:2000, процедура A	A1, индекс 3**
Конвективный нагрев, буквенный код B	ISO 9151	B1
Лучистый нагрев, буквенный код C	ISO 6942, метод B	C1
Брызги расплавленного алюминия, буквенный код D	ISO 9185	D1
Брызги расплавленного железа, буквенный код E	ISO 9185	E2
Контактный нагрев, буквенный код F	ISO 12127	F2
Электрическая дуга – метод испытания открытой дугой	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 кал/см²
Электрическая дуга – метод испытания в камере	IEC 61482-1-2	4kA – класс 1/2

\* Согласно стандарту EN ISO 11612. \*\* Согласно стандарту EN ISO 14116

## ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ И ПОДОБНЫХ РАБОТ

Тест	Метод испытания	Класс EN*	Результат*
Мелкие брызги расплавленного железа	ISO 9150	2/2	> 25 капель
Устойчивость к разрыву	ISO 13937-2	> 20 Н	Соответствует
Электрическое сопротивление	EN 1149-2	Н/Д	> 10 <sup>9</sup> Ом, соответствует

## КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ И ПОДОБНЫХ РАБОТ (ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ)

Тип одежды для сварочных работ	Критерии, связанные с процессом:	Критерии, связанные с условиями проведения работ:
--------------------------------	----------------------------------	---

Н/Д = Нет данных \*Согласно стандарту EN ISO 11611

## ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ И ПОДОБНЫХ РАБОТ

Класс 2

Ручная сварка, при которой появляется большое количество капель и брызг, например

- ручная электро-дуговая сварка (с обычным электродом или электродом с цеплюпопленным покрытием);
- дуговая сварка плавящимся электродом ( $\text{CO}_2$  или смешанными газами);
- дуговая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа (с током высокого напряжения);
- дуговая сварка порошковой проволокой с самозакриванием зоны сварки;
- плазменная резка;
- дуговая резка;
- газопламенная резка;
- термическое напыление покрытий.

Использование техники, например

- в замкнутых пространствах;

- при потолочной сварке/резке или в схожих условиях.

H/D = Нет данных \*Согласно стандарту EN ISO 1161

## ИСПЫТАНИЕ ВСЕГО ИЗДЕЛИЯ

Метод испытания	Метод испытания	Результат испытания	Класс EN
Тип 3: Испытание в струе	EN ISO 17491-3:2009	Соответствует*	Н/Д
Тип 4: Испытание на проникновение жидкости, распыляемой под сильным напором	EN ISO 17491-4:2009, метод В	Соответствует	Н/Д
Тип 6: Испытание на проникновение жидкости, распыляемой под слабым напором	EN ISO 17491-4:2009, метод А	Соответствует	Н/Д
Прочность швов	EN ISO 13935-2	> 300Н	5/6**

H/D = Нет данных \*Испытания проводились с герметизированной защитной лентой капюшоном. \*\*В соответствии со стандартом EN 14325:20

Дополнительную информацию о данном изделии и его эксплуатационных характеристиках можно получить у Вашего поставщика Тайкем™ или у компании DuPont: www.ipd.dupont.com

**СТАНДАРТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:** Комбинезон Тайкем™ ТермоПро модель TP1987 разработана для обеспечения химической защиты и защиты от жара и пламени, при использовании в ситуациях, определенных требованиями стандартов и классов, сертифицированных соответствием которым изделие обладает. Стандарты и классы указаны на маркировке CE на самом изделии. Комбинезон обеспечивает защиту от кратковременного контакта с пламенем, некоторых форм теплоизлучения, брызг расплавленного металла, плавящихся в процессе сварочных работ, теплового риска электрической дуги, а также способствует снижению риска сколов кожи и увеличению шансов на выживание в случае взрывчатых газов. Соответствует требованиям стандартов EN ISO 1612:2015 и EN ISO 1611:2015. Стандартные области применения, в зависимости от точности и условий проведения работ, включают в себя: защиту от интенсивного разыгрывания и распыления под давлением органических и неорганических жидкостей, при условии, что существующий напор не превышает напора, используемого при проведении испытаний типа 3 (EN 14605:2005 + A1:2009). Данное средство защиты обеспечивает защиту от жидкостей, интенсивно разыгрываемых и распыляемых под давлением (тип 4 – EN 14605:2005 + A1:2009) и ограниченного разыгрывания и распыления жидкостей (тип 6 – EN 13034:2005 + A1:2009). Материал Тайкем ТермоПро модель TP1987, соответствует стандарту EN 14726:2003. Согласно условиям воздействия, соответствующим стандарту EN 14726:2003, описанному в находящейся выше таблице, и полученным результатам, материал обеспечивает барьерную защиту от инфекционных агентов.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** Изделия Тайкем™ ТермоПро не предназначены для использования при гашении пожаров. Изделия обеспечивают определенный уровень защиты от некоторых химических веществ, распыляемых металлов, брызг расплавленного металла, плавящихся в процессе сварочных работ, электрической дуги и теплового излучения, согласно стандартам и классам, описанным в находящихся выше таблицах, и указанным на маркировке CE на самом изделии. Изделия не обеспечивают защиты от всех видов электрической дуги. Изделия разрабатываются и испытываются так, чтобы помочь пользователю избежать травм во время спасения от пожара. Они предназначены для снижения риска потенциальных травм, однако ни один защитный костюм сам по себе не может полностью исключить риск получения травм или смертельного исхода. Защитная одежда должна использовать специально обученным персоналом в условиях соблюдения основных правил техники безопасности. Отстойность изделия снижается, если защитная одежда будет загрязнена отечественными материалами. В случае попадания брызг расплавленного металла изделия, если они находятся в непосредственной близости от кожи, не сможет полностью ликвидировать риск получения ожогов. Отстойность защитной одежды сварщика значительно снижается в случае увеличения количества кислорода в воздухе. При выполнении сварочных работ в замкнутых пространствах следует солидировать исключительной осторожностью, поскольку существует вероятность, что количество кислорода в воздухе возрастает. Изделия не предназначены для обеспечения защиты от удара током (электрического шока). Они предназначены исключительно для защиты от кратковременного, непреднамеренного контакта со сварочными дугами; для обеспечения защиты от кратковременного, непреднамеренного контакта с электропроводниками под напряжением не превышающим 100 вольт постоянного тока. В некоторых случаях, например, при проведении потолочной сварки, могут понадобиться дополнительные средства для защиты отдельных частей тела. Уровень электроизоляции изделия снижается, если защитная одежда намокнет, испачкается или пропитается потом. Под комбинезоном изделия TP1987 нельзя носить нижнее белье, которое может расплываться под воздействием жара, пламени или электрической дуги. Рекомендуется использование изделий Номекс® или белья, которое не плывется. Воздух, находящийся между слоями изолирующих материалов, играет большую роль в защите от жара. Уровень защиты снижен в местах, где изделие перегнуто втулками или ремешками. Комбинезон обеспечивает защиту только в том случае, когда все стыки между данным изделием и другими изделиями, например на шее, манжетах рукавов и штанах обеспечивают должный уровень защиты. Только внутренняя сторона материала, из которого изготовлен комбинезон Тайкем ТермоПро модель TP1987, обработана заводским антистатическим покрытием. Поверхность изделия соответствует требованиям стандарта EN 1149-5:2008, если измерения проводятся согласно стандартам EN 1149-3:2004 и EN 1149-2:1997. Это должно учитываться в случае заземления изделия. Способность антистатической одежды и пользователя рассеивать электростатические разряды должна постоянно поддерживаться таким образом, чтобы сопротивление между человеком и землей составляло не меньше  $10^9$  Ом, но не больше  $10^{12}$  Ом. Этого можно достичь, например, за счет ношения подкладки из обуви и использования соответствующих покрытий для пола, использования тряски заземления или другим подходящим способом. Всегда проверяйте уровень заземления с помощью устройства для контроля. Способность антистатической одежды рассеивать электростатические разряды может ухудшиться со временем износа, старения и возможного загрязнения. Пользователь должен надлежащим образом заземлить комбинезон и человека в нем. Пользователь ни в коем случае не должен расстегивать или снимать антистатическую одежду при наличии легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ из окружающей среды и во время работы с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами. Ни в коем случае нельзя использовать антистатическую одежду в насыщенной кислородом атмосфере без предварительного согласования с инженером по технике безопасности. В случае присутствия в среде частиц малых размеров, интенсивного распыления жидкостей и разыгрывания опасных веществ может возникнуть необходимость применения защитных комбинезонов с более высокой степенью механической прочности и/или барьерной защиты. Такие комбинезоны, как комбинезон Тайкем ТермоПро модель TP1987, перед использованием изделия пользователь должен убедиться, что изделие обеспечивает достаточную барьерную защиту от химических веществ. Пользователь должен затянуть широкий на кашпошах, а затем спрятать широкий закрытый ресинатор, а затем затянуть широкий на кашпошах, прежде чем застегнуть его на жесткий крюк и матерчатую петлю. Для достижения уровня защиты, необходимого при некоторых видах применения, требовалось затегматизировать кашпош на погодный клапан, прежде чем застегнуть его на жесткий крюк и матерчатую петлю. Только для ограниченного применения. Не чистить, также из соображений гигиены. Изделия могут использоваться в случае, если они не были повреждены, модифицированы или загрязнены. В случае если изделие было загрязнено в процессе использования, оно должно быть продезинфицировано перед снятием и затем утилизировано. В случае если изделие было повреждено в процессе использования, немедленно вернитесь к продавцу, предайте дезактивацию и этикетируйте изделие безопасным способом.

**ХРАНЕНИЕ:** Изделия можно хранить при температуре не превышающей  $49^\circ\text{C}$  в темном месте (например, картонной коробке), избегая попадания УФ лучей. Срок хранения данного изделия в надлежащих условиях составляет 5 лет.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** Данные изделия могут быть сожжены или захоронены на контролируемых свалках. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в процессе использования, а также должны соответствовать национальному или местному законодательству.

Последняя проверка содержания настоящей инструкции была выполнена нотифицированным органом Aitek в январе 2016 г.

## LIETUVIŲ

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**VIDINĖS ETIKETĖS ŽENKLINIMAS** ① Prekės ženklas. ② Drabužio gamintojas. ③ Modelio identifikacija – „Tycem™ ThermoPro“ TP1987 modelis yra apsauginis kombinzonas su gobetu. ④ Ženklas – kombinzonas atitinka pagal Europos teisės aktus III kategorijos suteinamumo apsaugos priemonėms taikomus reikalavimus. Tipo bandymo ir kokybės užtinkrinimo sertifikatas išduotas AITEK, Plaza Emilio Sala, 1,03801 Alcoy, Ispanija. ES paskelbtosios įstatigos numeris 0161. ⑤ Nurodo apsaugos nuo chemikalų arčiunglių arčiunglių standartus. ⑥ Kombinzonas yra natūraliai antistatinis tik vidinėje pusėje ir siuteliu elektrostatiškai apsaugai pagal EN 1149-5:2008, EN 1149-3:2004 ir EN Nenaudotų pakartotinių. ⑦ Visko kūno apsaugos tipas, kurias pasiūlyti šios kombinzonas, atitinka nuo chemikalų arčiunglių standartus: EN 14605:2005 + A1:2009 (3 ir 4 tipu) ir EN 13034:2005 + A1:2009 (6 tipo). ⑧ Apsaugai nuo karščio ir liepsnos pagal EN ISO 11612:2015. ⑨ Apsaugai arčiunglių, deivimų suvirinimui ir išpanos proceso metu pagal EN ISO 11611:2014. ⑩ Apsaugine arčiunglių pavojus yra sūlimingo pavojus, kurį sukelia elektros lankas, pagal IEC 61482-2:2009. ⑪ Audinys apsauguoja nuo karščio ir liepsnos pagal EN ISO 14116, 3 modifik. ⑫ Prieš praverti šią naudojimo instrukciją. ⑬ Dydžių piktogramos nurodyti kūno matmenims (cm). ⑭ Siūlomate kūnų ir pasirinkimų reikiams dydžių. ⑮ Nenaudotų pakartotinių. ⑯ Data of manufacture.

PENKII PRIEŽIŪROS PIKTOKRAMU REIKSMĖ:

	Nelyginti.	Nedžiovinti dižioviklėje.	Nevalyti cheminiu būdu.	Nebalinti.
--	------------	---------------------------	-------------------------	------------

**"TYCHEM® THERMOPRO" IR, "TYCHEM® THERMOPRO" TP198T MODELIO CHARAKTERISTIKOS:**

AUDINIO FIZIKINĖS SAVYBĖS	BANDYMO METODAS	REZULTATAS	EN KLASIŠKAI
Atsparumas trūčiui	EN 530, 2 metodas	> 2000 ciklų	6/6**
Kloštių atsparumas ištrūkui	EN ISO 7854-B metodas	> 1000 ciklų	1/6**
Atsparumas trapeciniam plėšimui	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Atsparumas tempimui	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Atsparumas pradūrimui	EN 863	> 10 N	2/6

NT – netaikytina \* Pagal EN 14325:2004 \*\* Slėginis inda

„TYCHEM™ THERMOPRO® IR, TYCHEM™ THEMOPRO® TP 198T MODELIO CHARAKTERISTIKOS PAGALEN 1149-5: 2008	BANDYMO METODAS	REZULTATAS
Kriūvi mažėjimas	EN 1149-3/2004 M2 metodas - EN 1149-5:2008	I $\leq$ 4 s arba $S > 0.2^*$ , natvirtinta

\* $t_{50}$  = pusėjimo trukmė.  $S$  = ekranavimo faktorius

MEDŽIAGOS ATSPARUMAS SKYRYČIŲ SKYVERBIMUI (EN ISO 6530)	1/30 — paskirtoji trūkumų, 3 — skirtumų riba	
Chemikai	EN klasės prasiskverbimo rodiklis*	EN klasės nepralaidumo rodiklis*
Sieros rūgštis (30 %)	3/3	3/3
Natrio hidrokсидas (10 %)	3/3	3/3
o-Ksilenas	3/3	3/3
Burton-1-olis	3/3	3/3

\*Partial EN 14325-200

MEDŽIAGOS IR IJUOSTELIŲ SUTVIRTINTOS SIŪLĘ ATSPARUMAS SKYSČIU PRASISKVERIMUI (EN ISO 6579-9 METODAS. PRASISKVERIMO LAIKAS ESANT 1  $\mu\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$ )

Chemikaliatunnus	Praiskeribimo laikas (min.)	EN klase*
Toluenas	> 480	6/6
n-Heksanas	> 480	6/6
Etilteris	> 480	6/6
Acetonas	> 480	6/6

\* Page FN 14325-200

AUDINIO ATSPARUMAS INFEKCIJOS SUKELIŪJU PRASIKVERBIMUI		
Bandymas	Bandymo metodas	EN klasė*
Atsparumas kraujų ir organizmo skyčių prasikverbimui naudojant sintetinį kraują	ISO 11603	6/6
Atspurumas kraujų patogenų prasikverbimui naudojant Phi-X174 bakteriofagą	ISO 11604, D procedūra	6/6
Atspurumas užteršimui užterštais skyčiais	EN ISO 22610	6/6
Atspurumas biologinių užterštų pusrakalų prasikverbimui	ISO/DIS 22611	3/3
Atspurumas užterštų Kietinių dailelių prasikverbimui	ISO 22612	3/3

\* Page EN 14126-200

APSAUGA NIUO KARŠČIO IR LIEPSNOS		
Bandymas	Bandymo metodas	Rezultatas – EN klase*
Atsparumas 180 °C +/- 5 °C karščiui	ISO 17493	Patvirtinta
Atsparumas 260 +/- 5 °C karščiui	ISO 17493	Patvirtinta
Liепsnos plīftimo (pavīrsāus užsīdejimo) rībojamas, kodo raidē A1	ISO 15025:2000, A procedūra	A1, 3 rodiklis**
Konvekciné šiluma, kodo raidē B	ISO 9151	B1
Spinduluojamā šiluma, kodo raidē C	ISO 6942, B metodas	C1
Išlydyto aluminiino tīškalai, kodo raidē D	ISO 9185	D1
Išlydytos geležies tīškalai, kodo raidē E	ISO 9185	E2
Kontaktiné šiluma, kodo raidē F	ISO 12127	F2
Elektros lankas – atviro lanko bandymo metodas	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Elektros lankas – kameroņu atlikumi bandymai	IEC 61482-1-2	4VA – 1/2 klase

\*Bragal EN ISO 11612 \*\*Bragal EN ISO 14116

APSAUGINĖ APRANGA, DĒVIMA SUVIRINIMO IR PĀNAŠIŲ PROCESU METU			
Bandymas	Bandymo metodas	EN klase*	Rezultatas*
Mazži išlydyto metalo tiškalai	ISO 19150	2/2	> 25 lašai
Stipris plėšiant	ISO 13937-2	> 20 N	Patvirtinta
Elektrinė užtvara	EN 11.40-2	NT	> 10'000 natūravimų

Elektroninė Valida  
ATRANKOS KRITERIJAI APRANGAI, DĒVIMAI SUVIRINIMO IR PANAŠIU PROCESU METU  
(ATSKAITYSTĀŠKAI)

(A) SKAITOS JASKAI) Suvirintojų aprangos tipas	Atrankos kriterijai, susiję su procesu:	Atrankos kriterijai, susiję su aplinkos salygomis:
	Rankinis suvirinimas, kurio metu susidaro didelių puršlų ir lažų kiekių, pvz. <ul style="list-style-type: none"> <li>- MMA suvirinimas (bažnyčia arba celuliozės siuksniai dengti elektrodų);</li> <li>- MAG suvirinimas (su CO<sub>2</sub> arba duju mišiniu);</li> <li>- MIG suvirinimas (didele strote);</li> <li>- tankinis suvirinimas savisaugė milteline viela su flusuo užplidul;</li> <li>- plazminis pjovimas;</li> <li>- drožimas;</li> <li>- deguoninis pjovimas;</li> <li>- ledžiavimas.</li> </ul>	Mechanizmų naudojimas, pvz.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uždarose erdvėse;</li> <li>- viriant / pajunant virš galvos ar panašiose suvaržytose padėtyse.</li> </ul>
2 klasė		

NT – nettoilgtina # DagaLEN ISO 11611

ISO KOSTIUMO BANDYMAS			
Bandymo metodės	Bandymo metodas	Bandymo rezultatas	EN klasė
3 tipas: Bandymas srove	EN ISO 17491-3:2009	Patvirtinta*	NT
4 tipas: didelio intensyvumo purškiamasis bandymas	EN ISO 17491-4:2009, B metodas	Patvirtinta	NT
6 tipas: mažo intensyvumo purškiamasis bandymas	EN ISO 17491-4:2008, A metodas	Patvirtinta	NT
Siūlui stiromėnas	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

NT = netaikytina \* Bandymas atliktas gobjuva susandarinus iuosteles \*\* Pagal EN 14325-2004

Norédami sužinoti daugiau apie šią antrangą ir jos charakteristikas, susisiekite su "Tycem"<sup>®</sup> tiekėjų arba DuPont<sup>™</sup>: [www.inn.dupont.com](http://www.inn.dupont.com)

**IPTROS NAUDODIMO SRITYS.** „Iptrem“ Thermal® PT108 modelio siurblys – cheminių apsaugų ir apsaugos ištaigomis klasėmis, kurios yra naudoti įvairiausiame leidinio laikotarpiu. Jis apsaugo nuo tamplinkos palaidoje išlumos padėtyje, išvystyti pagal konkretų pasirinktį, pagal standartinį reikalavimą ar atsižvelgiant į klases, pagal kurias jis yra naudotas. Standartai ir klases nurodyti drabužio CE etikeetėje. Jis apsaugo nuo tamplinkos kontaktu su liepona, tam tikrų formų pagal didelio išlumos padėtį, išvystyti metalo tūklai, hidrolytiniu metu pats išlumas, kurį sukelia elektriniai tankas, gali būti naudojamas ir ekspozicijos kombinacijose, siekiant išsaugoti sumazintus odos nukryžiuojančius laipsnius ir padidinti sklypus ir intensyvumą tarpukaryje. Šis apsaugos siurblys yra naudotinas kaip evakuacinis kompresorius, kurį sukelia elektros tankas, gali būti naudojamas ir ekspozicijos salju, ypač paprastai potencialiai sumazintus odos nukryžiuojančius laipsnius ir padidinti sklypus ir intensyvumą tarpukaryje. Jis yra naudotinas kaip poveikio slėgio yra nedenis nei naudojamas 3 tipo bandymuose (EN 14605 + A1 + A2009) ir bėrlio tūklai ar pusrūkiniai sklypus (EN 14605 – EN 13043-2005 + A1 + A2009). „Iptrem“ Thermal® PT108 modelys naudojamas, jeigu sklypams yra 3 tipas, intensyvumas sklypuose 4 tipas (EN 14605 + A1 + A2009) ir bėrlio tūklai ar pusrūkiniai sklypus (EN 14605 – EN 13043-2005 + A1 + A2009).


**NAUDOJIMO APRIBOJIMAI.** „Tychem ThermoPro“ drabužiai néra skirti garsio gesinimo darbams ir suteikia konkretaus lygio apsaugą nuo tam tikru chemikalų, išlydytu metalu, suvirinti susiduriančiu išlydytu metalu prieš elektros lanko ar sūlimės spinduliuotes, remiantis standartais ir klausimis, kurius jei atitinka (ži. duomenim lenteleje ir ant drabužių pateikiamose CE etiketėse). Drabužiai neapsaugo nuo visos elektros lankų tipo. Jei suprojektuoti ir išliežti būtai, kad sumazinti sulaujomybę pavojų gelbėtasis nuo garsio. Jei skirti padėti suminti galimais sulaujimois, tarsiav, vien devintas apsauginei apranga išsaugotuose yra visu sulaujimoje ar mirties pavojus neįmanoma. Išmokyti darbuotojui, devintas apsauginei apranga, tap pat turi faktybų bendrą saugos reikalavimų. Jei apsauginei apranga bus užtersta degiosiomis medžiagomis, apsaugos nuo liepsnos yra žymus. Drabužiai yra blystu medžiaklės, tarsiav, devintas nedeliamas pasiūlant yra žodis ir zonuose bus nusuktini. Jei drabužiai devintas vienos ar kito, užkūrus išlydu medžiaklės išsaugaposis nuo visų nudengimo pavojų. Padėtiug degenuosis ikiukie ore, suvieniuotuose apsauginiuose aprangose nuo liepsnos ylus gerus buvo įtarėni. Ir atsigavus iš apsaugos, ištarėjus išlydu medžiaklės, tarsiav, devintas skiriai nėra skirti pagal apsaugotuose atskirtiniu trumpam ištisimis oru ar nuo 10° C (pvz., pasinkus tūkstančiu valančiu ar grindu sistemu, naudojant žemėminį kabinetą ar kitas tankumas priemones). Stebėjimo priemasis visada patirkintinė, ar žemėminas tankumas. Elektrostatininė kriukų išskaidlėjimas apsaugines aprangos karakteristikomis (taikos galutė turinti natūralus susideivijimas ir šešėliai). Naudotojas turi užtinkinti tankumą aplangos ir devėtojų žemėminiai. Elektrostatininė kriukų išskaidlėjimas aprangos negaliama atseginti ar nusuktiniu būdiniu ategyje arba sprotingo aplinkoje, tarsiav devintas karščiuose arba sprogia medžiagomis. Iš ankosto negaus sagojus inžineriaus leidimo, elektrostatininė kriukų išskaidlėjimas aprangos negaliama dešinti gausiai degunės pradžioje aplinkoje. Kuriuoje yra labai smulkumų metalu patsys atvejais skirtiant suvirinimo darbus. Jei naudojama plevė, devetojas turi naudoti liepsnai ar karščiuo aplastri plevę. Aukštis ir sūly temperatūros diapazonas gerokai viršija temperatūrą, kuria žmogaus oksigenui gali atsirasti pavojinga situacija. „Tychem ThermoPro“ audinius sulynime izoliacija nepasimysis arba jai per maža, kad devetojo dėl apsaugotuose karščiuose arba išlaiduoti galakioje pavojus. Arba išlaiduoti karščiuose arba sprotingo aplinkoje. Šis vienintelis sprendžia, koks apsaugines aprangos ir papildomu priedu (batu, pirstiniu, kvepavimo apsaugos priemonių, apatiniai drabužiai) gerai užsegta. „DuPont“ netekau už netinkamą joms gaminių haudujam.

LATVIEŠU VALODA

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

**IEKŠĒJĀS ETIKETES APZĪME JUMI** **1** Preču zīme, **2** Apģērba rāzījums, **3** Modeļa identifikācija – Tychem® Thermal pro models TP 1981 ar aizsargķerbu ar kapuci, **4** CE markējums – aizsargājpērs atbalstītības tīklošanas sistēmā, **5** Aizsargājpērs ar modroņa elektrostātiskā aizsardzību atbalstītā standartē EN 1149-5:2008 un EN 1149-3:2004, un EN 1149-2:1997, ja tas ir par ierīci izņemējs, **6** Ar so aizsargājpēru ir modroņš ūdens sādī vienā kerēmā aizsardzībā, **7** Aizsardzība pret karstumu un īesnēmību atbalstītā standartā EN ISO 15126:2015, **8** Aizsardzība pret vēltnību un liedzīgiem procesiem, atbalstītā standartā EN ISO 16110:2015, **9** Aizsargājpērs nodrošina aizsardzību pret termisko apdraudējumu, veicot elektriskā mītošāmām, atbalstītā standartā EN 61482-2:2009, **10** Audsains nodrošina aizsardzību pret karstumu un īesnēmību, **11** Neizmantojiet atkartoti, **12** Vieglatkarīgā pārveidošanai, **13** Izmēra likuma atbilstību parametri (EN 61482-2:2009), **14** Noskaicat savu kerējuma parametru un izvelieties atbalstīto izmēru, **15** Neizmantojiet atkartoti, **16** Izgatavotās datums, **17** Cita informācija par sertifikāciju, kas nav saistīta ar CE markējumu un Eiropas pilnvarotā iestādi.

## PIEĀS AIZSARGAPGĒRBA KOPŠANAS PIKTOGRAMMĀS IR NORĀDĪTS

				
Nemazgāt! Mazgāšana ieteikmē aišargspēju (piem., tiks nomazgāts antisztatiskais pārkāpjums)	Negludināt!	Nežāvēt elektriskajā žāvētājā!	Netīrīt ķimiski!	Nebalināt!

TYCHEM® THERMOPRO UN TYCHEM® THERMOPRO MODELA TP198T EKSPLUATĀCIJAS RAKSTURIELUMI

AUDUMA FIZIKĀLĀS IPĀBĪSĀS	TESTA METODE	REZULTĀTS	EN KLĀSE*
Nodilumīzturnība	EN 530-2, metode	> 2000 cikli	6/6**
Izturnība pret plāšāšanu lieces ietekmē	EN ISO 17854, B metode	> 1000 cikli	1/6**
Trapezeiða pāraušanas pretestība	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Stiepes izturnība	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Caurduršanas izturnība	EN 863	> 10 N	2/6

N/A = Neattiecas \*Atbilstīgi standartam EN 14325:2004 \*\*Spiedtvertn

TYCHEM® THERMOPRO UNITYCHEM® THERMOPRO MODELA TP198T EKSPLŪJĀTĀJĀS RAKSTURIELĀJUMI ATBILSTĪGI STANDARTAM EN 1149-5: 2008	TESTA METODE	REZULTĀTS
Lādīna vājinājums	EN 1149-3:2004, 2. metode - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 45$ valš $S > 0,2^*$ . Positīvs

AUDUMA NOTURĪBA PRET ŠĶIDRUMU CAURSŪKŠANĀS (standarts EN ISO 6530)		
	Cauršānās rādītājs — EN klase*	Necaurlaidības rādītājs — EN klase*
Kimiskā viela		
Sērskabe (30%)	3/3	3/3
Nātrija hidroksīds (10%)	3/3	3/3
o-ksilols	3/3	3/3
Butāns-1-ol	3/3	3/3

\* Atbilstīgi standartam EN 14325:200

AUDUMA UN LÍMETO ŠUVU NOTURĪBA PĒT ŠKIDRUMU CAURSŪKŠANOS (EN ISO 6529, A METODE, ILGIZTURĪBAS-AIZSARDZĪBAS FUNKCIJU ZAUDĒŠANAS LAIKS PIE  $1 \mu\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$ )

Kimiska vielā	Ilgizturības-aizsardzības funkciju zaudēšanas laiks (min.)	EN klase*
Toluēns	> 480	6/6
n-heksāns	> 480	6/6
Etilēteris	> 480	6/6
Acetons	> 480	6/6

\* Atbilstīgi standartam EN 14325:200

AUDUMA NOTURĪBA PRET INFĒKCIJU IZRAISĪTĀJU IEKLŪŠANU

Tests	Testa metode	EN klase*
Noturba pret asinis un citu kermenja skidrumu caursūšanu, izmantojot sintētiskā asinis	ISO 16603	6/6
Noturba pret tādu slimību ierosinātāju iekļūšanu, kas tiek pārnesti ar asinim, izmantojot Phi-X174 bakteriofāgu	ISO 16604 D procedūra	6/6
Noturba pret inficētu skidrumu radītu piesāmojumu	EN ISO 22610	6/6
Noturba pret bioloģiski inficētu aerosolu caursūšanu	ISO/DIS 26211	3/3
Noturba pret inficētu cieta daļu ieklūšanu	ISO 22612	3/3

\* Atbilstīgi standartam EN 14126:2003

#### AIZSARDZĪBA PRET KARSTUMU UN LIESMĀM

Tests	Testa metode	Rezultāts — EN klase*
Termiskā izturība 180°C +/-5°C temperatūrā	ISO 17493	Pozitīvs
Termiskā izturība 260°C +/5°C temperatūrā	ISO 17493	Pozitīvs
Liesmas izplatīšanās ierobežošana (virsmais aizdegšanās), apzīmējuma kods A1	ISO 15025:2000, A procedūra	A1, rādītājs 3**
Konvektīvais siltums, apzīmējuma kods B	ISO 9151	B1
Starojuma siltums, apzīmējuma kods C	ISO 6942, B metode	C1
Kausēta alumīnija šķākatas, apzīmējuma kods D	ISO 9185	D1
Kausēta dzelzs šķākatas, apzīmējuma kods E	ISO 9185	E2
Kontaktsiltums, apzīmējuma kods F	ISO 12127	F2
Elektriskā loka metināšana — atvērtā loka testa metode	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Elektriskā loka metināšana — kameras testa metode	IEC 61482-1-2	4KA - klase 1/2

\* Atbilstīgi standartam EN ISO 11612 \*\* Atbilstīgi standartam EN ISO 141

AIZSARGĀGPĒRS IZMANTOŠANAI METINĀŠANAS UN LĪDZĪGOS PROCESOS			
Tests	Testa metode	EN klase*	Rezultāts*
Sikas kausēta metāla šķakatas	ISO 9150	2/2	> 25 pilieni
Noturība pret pārraušanu	ISO 13937-2	> 20 N	Pozitīvs
Elektriskā pretestība	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>3</sup> omī, Pozitīvs
ATLASES KRITERIJU, IZVĒLOTIES AIZSARGĀGPĒRBU IZMANTOŠANAI METINĀŠANAS UN LĪDZĪGOS PROCESOS (ĀTA SAUCES PUNKTI)			
Metinātāja apģērba tips	Ar procesu saistīti atlases kriterijumi:	Ar vides apstākļiem saistīti atlases kriterijumi:	
2. klasē	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rokas metināšanas veidi, liels šķakatu un pilnību daudzums, pliemēram:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- MMA metināšana (ar bāzikšķā un celulozes pārkājuma elektrodu).</li> <li>- MAG metināšana (ar CO<sub>2</sub> vai gāzu maišījumu)</li> <li>- MiG metināšana (ar augstu strāvu);</li> <li>- loka metināšana ar stieplēm ar pašekranējumu un kausējuma pilddijumū;</li> <li>- plazmas griešana;</li> <li>- griešana;</li> <li>- skābekļa griešana;</li> <li>- termiskā izsmidzināšanā.</li> </ul> </li> </ul>	Iekārtu eksploatācija, piemēram: <ul style="list-style-type: none"> <li>- norobežotās telpās;</li> <li>- metinot/griezot virs galvas vai līdzīgās ierobežotās pozicijās.</li> </ul>	

N/A = Neattiecas \*Atbilstīgi standartam EN ISO 116

VISPARĒJĀS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES RĀDĪTĀJI			
Testa metode	Testa metode	Testa rezultāts	EN klase
3. tips: Strūkļas tests	EN ISO 17491-3:2009	Pozitīvs*	N/A
4. tips: Intensīvas apsmidzināšanas tests	EN ISO 17491-4:2009, B metode	Pozitīvs	N/A
6. tips: Vajās apsmidzināšanas tests	EN ISO 17491-4:2008, A metode	Pozitīvs	N/A
Sūvju stiprinā	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

N/A = Neattiecas \*Tests veikts līmētai kapucei. \* Atbilstīgi standartam EN 14325:2001

Lai sanemtu plašāku informāciju par šiem aizsargātājiem un to ekspluatācijas raksturlielumiem, sazinieties ar Tychem® piegādātāju vai DuPont: [www.ipn.dupont.com](http://www.ipn.dupont.com)

Es sākotnējiem pārbaudiem par izmaksu apjomību ir jāuzņem vērā, ka jaunais "Izveidotās skābās atmosfēras ietekmes" modelis ir īstenojums, kas ir veikts arī pirms "Izveidotās skābās atmosfēras ietekmes" modelim. Šādiem pārbaudiem ir jāuzņem vērā, ka jaunais "Izveidotās skābās atmosfēras ietekmes" modelis ir īstenojums, kas ir veikts arī pirms "Izveidotās skābās atmosfēras ietekmes" modelim.

Standartā EN 14126:2003 noteiktajos un iepriekšējā tabulā apkārtītajos ierīdabas apstākļos iegūtie rezultāti pierāda, ka attiecīgais materiāls nodrošina zolāju pret infekciju izrašītājiem.

**LIETOŠANAS IEROBŪZOJUMI:** Jums "Thermor Pro aizsegāmās darbības un ir izgatovoti, lai nodrošinātu noteiktas pakāpes aizsardzību pret konkrētām kimiķiālijām, kausētiem metāliem, metināšanas darbību radītām kausētām metāla skākotnēm, elektrošķīķa loka metināšanas radītu vai siltuma starojumu atbilstību standartu prasībām un kārtējām kuram atbilst aizsargātēros, kā apkārti iepriekšējās tabulās un

uz ČE etiketē apējētu lepkus. Aizsargātie reizējāt ar viņu elektroniskā loka metināšanas veidu ledarību. Tie izgatavoti un testē, lai palīdzētu samazināt ievainojumu iespējamību, bet nevis aizsargāt vies patnēmību pret viņiem ievainojumu riski vāni. Aizsargātie jauno apjomītību darbībām atbilstoši vispārējiem drošības praksejām. Ja aizsargātie būs pīsams ar uzticīgo materiālu, samazināsies atzarsdziņa pret lietumiem ledarību.

zona un alzsgarapētū janvārī. Ja alzsgarapētū valki tieši uz kalnu dzelzceļa loka ceļiem, kā arī zemes ierīcēm, tā vajadzētu kerumēt daļu apdzīvību. Šā apjēris ir mīti, netās vēl pirmsi, samazinās tā elektriskas izložības spēja. Žem modēla TR-1981 alzsgarapētūmēniem kārtīgi valku apdzīvētu, piemēram, krustīcēs, apšķēršņos un apakšējiem kārti kurtamta, liemu un loka iedzīvotām, leteicām lietot Nometu<sup>®</sup> vai nekūstotus apdzīvētus. Gaša slānis  $r = 7.7 \text{ mm}$  atzīst alzsgarapētūmēniem, ja vien apdzīvētu teritoriju vēlētos ievērojot īstenošanās laiku. Arī vēlētos ievērojot īstenošanās laiku.

starp materiālu kārtām ir svarīgi faktori, kuri nodrošina situāciju, kas ļauj pieejamai keremētiem cieš pieguļas vai jostai visu vienlaiku piešķirti. Aizsargātāji var nodrošināt aizsardzību tikai tā, ja ņāsāgātāja ar citiem spēkierīgiem, kā plauktu locītavu ir potīši daļa arī atbilstoši. Tīmekļa "Thermo" Pro modeli TP1981 izveidotās vairākās ierakstos atbilst standartam EN-1149-5-2008 noteiktajam virsmas prasībām, veicot standarts EN 1149-3:2009 un EN 1149-2:1997 parādētās mērķojumā. Tas jāņem vērā, zemējot aizsargātāju. Atbilstoši un tā valikārtā elektrostatiskā lādiņu izklīdei velkspējai, kas ir ietilpīga, tā aizsargātājs ir nepieejams ar elektrostatisko lādiņu, un zemējot vēlāk, ja arī 10 opusiem paaugstinātā, neizmērāmā apjomā, kā arī ūdens apjomā.

ir ūztais arī viss, kas ir spējams iegūt. Kādi ir noīrījumi ar ūztais arī viss, kas ir spējams iegūt. Elektrostatiskais laurus izmēģinājis arī viesību īstenošanu, kuri daļas ir pamatiskas skābekļa daudzumam, ja nepieciešams sagatavot atjaunojumam. Vieglošķīgās īstenošanas veids, kāds ir ūztais arī viss, kas ir spējams iegūt.

Lai ievērotu jauno izmaksu līdzību, vajadzētu ievērot arī tās pārbaudi, kas ir veiktais līdzību iegūšanai. Lai ievērotu jauno izmaksu līdzību, vajadzētu ievērot arī tās pārbaudi, kas ir veiktais līdzību iegūšanai. Lai ievērotu jauno izmaksu līdzību, vajadzētu ievērot arī tās pārbaudi, kas ir veiktais līdzību iegūšanai.

**PIRMS LIETOŠĀS:** Pirms lietošanas pārbaudiet Tychem™ Thermo aizsargapģēbus. Nevelciet to, ja konstatējat neplīnības, piesāmūju vai bojājumus.  
**TIRĪŠANA UN UZTURĒŠANA:** ikaļ uzturēšanai noteikots apstākļi. Netriet, ja ir higienas apsvērumē dzel. Aizsargapģēbus var vālkt, līdz tiem rodas bojājumi, tie tiks novalkāti vai klējuti netiri. Ja lietošanas laikā aizsargapģēbs kļūst netirs, pirms novilkšanas tās jānotira, pēc tam — jāzīmēt. Ja lietošana laikā aizsargapģēbus rodas bojājumi, neievēojiet pārtraukumus darbā, veicējiet attīrīšanu, pēc tam izmēriet apģēbi.

UZGLĀBĀŠĀNA: Apģērbs var uzglabāt temperatūrā līdz 49 °C, tūnīšā vietā (kartona kāstē), kur tie nav paklāuti ultravioletā starojuma iedarbībai. Pareizi uzglabājot, netiekti aizsargājēri ir derīgi lietošanai 5 gads.  
LKVIDĒŠANA: Šo aizsargājpīvi var sadedzināt uzraudzītu atkritumu poligona. Lkvīdešanas ierobežojumi ir atkarīgi no lietošanas laikā radīta piesārņojuma un no valsts vai vietējiem tiesību aktiem. Šis pamatīcības satura pēdējo reizi izskatīti pilnvarota iestāde Aiteņi 2016. gada janvārī.

---

EESTI KEEL KASUTUSJUHEND

**SISESILD MÄRGISTUSED** ① Kaubamärk. ② Röivatootja. ③ Mudeli kirjeldus – Tychem® ThermoPro mudel TP198T on puuksüntega kaitseülikond. ④ CE märgis – kaitseülikond vastab Euroopa õigusaktide jaoks täidetud jaotustest. ⑤ Täpsustamine ja kasutuselevõtuks annetavateks mõisteteks. ⑥ Täpsustamine ja kasutuselevõtuks annetavateks mõisteteks. ⑦ Täpsustamine ja kasutuselevõtuks annetavateks mõisteteks.

3 ja tuup<sup>4</sup>) ning EN 13034-2005 +A1:2009 (tulnuk 6). **8.** Kuumuse- ja leegikaitse vastavat standardile EN ISO 11612:2015. **9.** Kaitse keevitamis ja sellega käasnevadel töödel vastavat standardile EN ISO 11611:2015. **10.** Ehitustekniika kaarelegi termilise vahu vastu EN 16148-2:2009. **11.** Kangas pakub kuumuse- ja leegikaitset vastavalt standardile EN ISO 14163 indeks 3. **12.** Kandja pugab lugema käesoleval kasutusjühendil. **13.** Suurste piktoogrammil on esitatud keha mõõdud (cm). Kontrollige oma keha mõõtmeid ja valige sobiv sururus. **14.** **15.** Mitte taaskasutada. **16.** Tootmisluupav. **17.** Leave muul(d) tunnistus(t)e kohta peale CE-

FESTIVE

KASUTUSIHEND

**SISESILDI MARGISTUSED** ① Kaubamärk. ② Röövataotla. ③ Mudeli kirjeldus – Tychem™ ThermoPro mudel TP198T on kaputustiga kaisseülikond. ④ CE märgis – kaisseülikond vastab Euroopa õigusaktide kohaselt isiklike kaitsesarvestuse III kategooria nõetele. Ühiskunstimistest ning kvaliteedi tagamise sertifikaadid on väljastatud AITEK, Plaza Emilia 1, 03180 Alcoy, Hispaania. EÜ teatustatud esimese tunnusnumbriga 0161. ⑤ Viitab vastavusele Euroopa kaemeetkaitsesüsteemi standardega. ⑥ Kaitseülikond on antistatiline veel saaste poolt ja pakub elektrostatilist kaitset vastavalt standardele EN 1149-5:2008, EN 1149-3:2004 ja EN 1149-2:1997, kui on tagatud korralik maandus. ⑦ Kaitseülikonnaga tagatavat kogu keha kaitse, ühendatud kaime kaitsesüsteemisse. ⑧ Kuumuse- ja leegiaktiivust vastavalt standardele EN ISO 11612:2010. ⑨ Kaitse keevitamisel ja sellega kasutavatel töödel vastavalt standardele EN ISO 11611:2015. ⑩ Kaitekuju. ⑪ Kangas pakub kuumuse- ja leegiaktiivust vastavalt standardile EN ISO 14116 indeks 3. ⑫ Kanda peale lugema kasutatakse kasutusjäreldi. ⑬ Suuruste pikktoomagramm on esitatud kohale mõodud (cm). Kontrollige oma keha mõõtmist ja väljuge sobiv sururi. ⑭ Mitte laaskasutatud. ⑮ Tootmiskuupäev. ⑯ Teave muju(t) de tunnistust(ke) kohta peale CE-

Margise ja Euroopa teavitatud asutuse antud tunnistustle.

 esemine keelatud. Pesemine mõjutab	 Triikimine keelatud.	 Masinkuivatamine keelatud.	 Keemiline puhasamine keelatud	 Valgendamine keelatud.
<small>kaitsvahendit ei saa kasutada (nt noormosaija komplatskaga antiiklaatilise ja kaitse)</small>				

TYCHEM® THERMOPRO JA TYCHEM® THERMOPRO MUDELITP198T TOIMIMINE:

KANGA FÜÜSKALASED OMADUSED	KATESEMETOD	TEULEMUS	EN-KLASS*
Höördekindlus	EN 530 meetod 2	> 2000 tsüklit	6/6**
Pragunemiskindlus	EN ISO 7854 meetod B	> 1000 tsüklit	1/6**
Irapsioide rebenemistugevus	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Tõmbetugevus	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Tordukindlus	EN 863	> 10 N	2/6

\* $t_{50}$  = noolestusaeg.  $S$  = variestustegur.

KANGA FÜÜSIALISED OMADUSED	KATSEMETOD	TULEMUS	EN-KLASS*
N/A = Ei ole rakendatav *Vastavalt standardile EN 14325:2004 **Survekontineer			
PTYCHEM® THERMOPRO JA TYCHEM® THEMOPRO MUDELITP198T TOIMIMINE VASTAVALT STANDARDILE ET 1149-5; 2008 Laengukindlus	KATSEMETOD	TULEMUS	

\*  $t_{50}$  = poolestusaeg, S = varjestustegur

KANGA VASTUPIDAVUS VEDELIKE LÄBIUMBUMISE SUHTES (EN ISO 6530)			
Kemikal	Läbiumbumise indeks – EN-klass*	Torjeindeks – EN-klass*	
Väävelhape (30%)	3/3	3/3	
Naatriumhydroksiid (10%)	3/3	3/3	
o-ksüleen	3/3	3/3	
Butaan-1-ool	3/3	3/3	

\* Kooskõlas standardiga EN 14325:2004.

KANGA JA KETUD ÖMLBLUSTE VASTUPIDAVUS VEDELIKE LÄBILASKYUSE SUHTES (EN ISO 6529 MEETOD A, LÄBITUNGIMISE AEG 1 µg/cm <sup>2</sup> · min))			
Kemikal	Läbitungimise aeg (min)	EN-klass*	
Tolueen	> 480	6/6	
n-Heksaan	> 480	6/6	
Etüüleetter	> 480	6/6	
Atsetoon	> 480	6/6	

\* Kooskõlas standardiga EN 14325:2004.

KANGA VASTUPIDAVUS NAKKUSOHTLIKU MATERJALIDE LÄBITUNGIVUSE SUHTES			
Katse	Katsemeetod	EN-klass*	
Vastupidavus vere ja kehavedelike läbitungivuse suhtes, kasutades süntetilist verd	ISO 16603	6/6	
Vastupidavus verega kantavate patogeneenide läbitungivuse suhtes, kasutades Phi-X174 bakterifagaage	ISO 16604 Protseduur D	6/6	
Vastupidavus saastunud vedelike läbitungivuse suhtes	EN ISO 22610	6/6	
Vastupidavus bioloogiliselt saastunud aerosoolide läbitungivuse suhtes	ISO/DIS 22611	3/3	
Vastupidavus saastunud tahkete osakeste läbitungivuse suhtes	ISO 22612	3/3	

\* Kooskõlas standardiga EN 14126:2003.

KUUMUJADE JA LEEGIKAITSE			
Katse	Katsemeetod	Tulemus – EN-klass*	
Kuumakindlus temperatuuril 180 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Läbinud	
Kuumakindlus temperatuuril 260 °C +/- 5 °C	ISO 17493	Läbinud	
Piiratud leegivilk (pinna süttimine), tähkood A1	ISO 15025:2000, toiming A	A1, Indeks 3**	
Konvektioonsoojus, tähkood B	ISO 9151	B1	
Kirrussoojus, tähkood C	ISO 6942, meetod B	C1	
Sula-alumiiniumi pritsmed, tähkood D	ISO 9185	D1	
Sularua pritsmed, tähkood E	ISO 9185	E2	
Kontaktoojus, tähkood F	ISO 12127	F2	
Kaarleek – avatud kaarleegi kasutamisega katsemeetod	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>	
Kaarleek – piiratud ja suunatud kaarleegi kasutamisega katsemeetod (kastikate)	IEC 61482-1-2	4kA - klass 1/2	

\* Vastavalt standardile EN ISO 11612 \*\*Vastavalt standardile EN ISO 14116

KAITSERIUTUS KEEVITAMISEKS JA SELLEGA KAASNEVATEKS TEGEVUSTEKS			
Katse	Katsemeetod	EN-klass*	Tulemus*
Välised sulamетallid pritsmed	ISO 9150	2/2	> 25 tilka
Rebenemiskindlus	ISO 13937-2	> 20 N	Läbinud
Elektrivastupidavus	EN 1149-2	N/A	> 10 <sup>6</sup> omni, Läbinud

#### KEEVITAMISEKS VÕI SELLEGA SEOTUD TEGEVUSTEKS RIETE VALIMISE KRITERIUMID (VÖRDLUU PUNKTID)

Keevitamisiölvastuse tüüp	Prototüügi seotud valikukriteeriumid:	Keskonnatingimustega seotud valikukriteeriumid:
Klass 2	Käsitöö läbiviivadatud keevitustehnikad, mille käigus tekkib suures koguses pritsmed ja tilku, näiteks: - MMA keevitus (harilikku või tsellulooskat-tega elektroodiga); - MAG keevitus ( $\text{CO}_2$ või gaasiseuguga); - gaasikaitseta täiraadida kaarkeevitus; - plasmalokamine; - kaarsüvistamine; - hapanikklokamine; - termopühustus.	Masinate käitamine, näiteks: - kitsases oludes; - keevitamine/löökamine pea kohal või sellega sarnastes piiravates oludes.

Klass 2

KOGU ÜLKÖÖNNA TESTIJÜLEMUSED	Katsemeetod	Katse tulemus	EN-klass
Tüüp 3: Katsemetod vastupidavuse määramiseks vedelikujoa sissemumbumisele	EN ISO 17491-3:2009	Läbis*	N/A
Tüüp 4: Körgetasemeline pihustikatse	EN ISO 17491-4:2009, Meetod B	Läbinud	N/A
Tüüp 6: Madalatasemeline pihustikatse	EN ISO 17491-4:2008, meetod A	Läbinud	N/A
Ömlblustugevus	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

Lisateabe saamiseks kaitsevahendi ja selle kaitseomaduse kohta võtke ühendust oma Tychem®-i tarnijaga või külastage veebleite [www.ipp.dupont.com](http://www.ipp.dupont.com)

For further information about these garments and their performances, please contact your Tychem® supplier or DuPont: [www.ipp.dupont.com](http://www.ipp.dupont.com)

**TÜÜPILISED KASUTUSVALDKONNADE:** Tychem® ThermoPro model TP1981 on loodud pakumata kaitset tihedamatele ühenditele, kuumusele ja leedule, kui seda kasutatakse vastavalt eeskirjadele, mis on sätestatud kaitseriutustega kohta käivates standardites ja töötukklassifikatsioonides. Standardid ja töötukklassid on läbiräägivad. ThermoPro pakumata kaitset tihedapäraselt ja konkreetneks kasutuseks võib see vähendada nähtavust ja suurendada ellujäämisvoimalusi alustikutiimide korral (fingristatud standardile EN ISO 11612:2015 ja EN ISO 11611:2015). Seda kasutatakse tarapakkumiseks ja pihustimiseks ja töötukklassifikatsioonidega, mis on määratletud kaitseriutustega standardites ja töötukklassides, mis on aruoodul eespool olevas tabelis ja rõivaste CE-märkidel. Kaitseriutustus ei kaitse kõikide kaarleegi tüüpide vastu. Need on määratletud alamaa erinähtudate tule eest pögenemisel tekkinud väävalikud kehavigastused vähendamata, kuid ükski kaitseriutras ükskõnd ei saa kõiki kehavigastuse ega surma olla ära.

**PIIRANGUD KASUTAMISEL:** Tychem® ThermoPro roivad ei ole määratletud kasutamiseks vedelikujoa sissemumbumisele, kaitseks kaitsevahendite, sulametallide, keevitamiseks tekkinud sulametallide pritsmete, kaarleegi või coquashiringuse eest, mis on määratletud kaitseriutustega standardites ja töötukklassides, mis on aruoodul eespool olevas tabelis ja rõivaste CE-märkidel. Kaitseriutustus ei kaitse kõikide kaarleegi tüüpide vastu. Need on määratletud alamaa erinähtudate tule eest pögenemisel tekkinud väävalikud kehavigastused vähendamata, kuid ükski kaitseriutras ükskõnd ei saa kõiki kehavigastuse ega surma olla ära.

TÜRKÇE

## KULLANIM TALİMATLARI

**İÇ KİTTEL / SAHİTEREL** ① Tımarcıkı, ② Gıysı üreticisi, ③ Model tannanımlı — *Tychem*® Thermo Pro model 1981 kapişonlu koruyucu tulumdur. ④ CE işareti — Tulum, Avrupa mevzuatına göre kategorili III kışlık koruyucu ekranlı gerekliklerine uygun. Tip incelemesi ve kalite güvence sertifikalı ATEX, Plaza Emilia 1, 03180 Alcoy, Spain tarafından yapılmıştır. ⑤ 0161 numaralı EC Onaylı Kuruluş tarafından tannanımlı. ⑥ 15. wina kışlık koruyucu standartlarında üretilmür. ⑦ Ülkenin doğası gereği sadecde tımarın yanlığında EN 114-3:2004 ve EN 114-2:1997 ile birlikte EN 119-5-2008 standartında göre elektrostاتik koruma sağlar. ⑧ Kışlık koruyucu Gıysır ile Avrupa standartlarından farklı olarak tulumda belirlenen bu tulumda elde edilen tam vücut koruma "tipleri": EN 14605-2005 + A1+2009 (Tip 3 ve Tip 4) ve EN 13034-2005 + A1+2009 (Tip 6). ⑨ EN ISO 11612:2015 standartında göre isı ve alev koruma. ⑩ EN ISO 11611:2015 standartında göre kaynak ve benzeri işlerde kullanılmış için koruma. ⑪ Bir EC 61482-2:2009 elektrik arıtmak isteyenlerde kışlık koruyucu gıysır. ⑫ KumAŞ EN ISO 14116 Endeks 3 standartında göre isı ve alev koruma sağlar. ⑬ Gıysır kışlık bulutlamalarını okumaklıdır. ⑭ Beden numarası piktogram, uyarı, tüketim ünitesi (cm olarak) belirtilir. Üstelik olumsuzluk kontrol eden dirige boğası谏. ⑮ Tekkular tarihi. ⑯ Üretim tarihi. ⑰ CE işaretle ve Avrupa onaylı kuruluştan başmışse diger sertifikat bilgileri.

**BEŞ BAKIM PİKTOGRAMI ŞUNLARI İÇERİR:**

Yıkamayın. Yıkamak koruma performansını etkiler (örn. antistatik malzemelerde yıkandığında şıkkacır)	Ütülemeinyin.	Kurutma makinesinde kurutmayın.	Kuru temizleme yapmayın.	Çamaşır suyu kullanmayın.

#### TYCHEM® THERMOPRO VE TYCHEM® THERMOPRO TP198T MODELİNİN PERFORMANSI:

KUMAŞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	TEST/YÖNTEMİ	SONUÇ	EN SINIFI*
Aşınma direnci	EN 530/Yöntem 2	> 2000 devir	6/6**
Esnayrek çatlama direnci	EN ISO 7854/Yöntem B	> 1000 devir	1/6**
Trapezoidal gevşitleme direnci	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Cekme direnci	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Delinme direnci	EN 863	> 10 N	2/6

UPRO TEST YÖNTEMİ | S

Yük zayıflaması	EN 1149-3:2004 Yöntem 2 - EN 1149-5:2008	$t_{50} < 4s$ veya $S > 0,2^*$ , Geçti
* $t_{50}$ = yan sürede zayıflama, $S$ = koruma faktörü		
<b>MALZEMEİN SIVI GEÇİŞİNE (PENETRASYONUNA) DİRENCİ (EN ISO 6530)</b>		
Kımyazal	Geçirim endeksi - EN Smıf*	Geçirmezlik endeksi - EN Smıf*
Sülfür asit (%30)	3/3	3/3
Sodyum hidrokalisit (%10)	3/3	3/3
Oksilen	3/3	3/3
Bütan-1-ol	3/3	3/3

\*EN 14325:2004 standartına göre

#### KUMAŞ VE BANTLI DİKİŞİN SİVİLLERİN NÜFUSUNA KARŞI Dİ

Kimyasal Toluen	Geçiş süresi (dk.)	EN Sınıfları*
n-Hekzan	> 480	6/6
Etil eter	> 480	6/6
Aseton	> 480	6/6

\* EN 14325-2004 standardına göre

#### KUMAŞIN RUJASICI MADDELERİN GECİSİNE KARŞI DİRENCİ

Test	Test yöntemi	EN Sınıfı*
Senetlik kullanarak kanın ve vücut sıvılarının penetrasyonuna (geçişine) karşı direnç	ISO 16603	6/6
Phi-X174 bakteriofaj kullanarak kan yoluyla bulanık hastalıkların nüfuzuna karşı direnç	ISO 16604 Prosedür D	6/6
Kontaminasyon sıvıların kontaminasyonuna karşı direnç	EN ISO 22610	6/6
Böylelik olaraq kontaminasyon aerosollerinin penetrasyonuna (geçişine) karşı direnç	ISO/DIS 26111	3/3
Kontaminasyon sıvılarının penetrasyonuna (geçişine) karşı direnç	ISO 22612	3/3

EN 14126:2002 standard page 55

IGNE ALTYE KARGU KURUMU

Test	Test Yöntemi	Sonuç - EN Sınıfı*
180°C +/- 5°C'de ıslı direnci	ISO 17493	Geçti
260 +/- 5°C'de ıslı direnci	ISO 17493	Geçti
Smırlı alev yayılması (yüzdeye ateş alma), Tanıtım harfi A1	ISO 15025:2000, Prosedür A	A1, Endeks 3***
Konvektif ısı, tanıtım harfi B	ISO 9151	B1
Radyan ısı, tanıtım harfi C	ISO 6942, Yöntem B	C1
Fırınlı alüminyum şırmaması, tanıtım harfi D	ISO 9185	D1
Fırınlı demir şırmaması, tanıtım harfi E	ISO 9185	E2

\* EN ISO 11612 standardına göre \*\* EN ISO 14116 standardına göre



**ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ TYCHEM® THERMOPRO ΚΑΙ ΤΟΥ TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T:**

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΟΖΑΜΑΤΟΣ	ΜΕΒΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΚΛΑΣΗ ΕΝ*
Αντογή στην τριβή	EN 530 Μέθοδος C	> 2000 κύκλοι	6/6**
Αντογή στη δημιουργία ρωγμών σε κάμψη	EN ISO 7854 Μέθοδος B	> 1000 κύκλοι	1/6**
Αντογή σε τραπεζοειδή διάσηρη	EN ISO 9073-4	> 100 N	5/6
Αντογή σε εφεκτικόσκοπο	EN ISO 13934-1	> 500 N	5/6
Αντογή στη διάτηρηση	EN 863	> 10 N	2/6

A/A = Άνευ αντικειμένου \*Κατά το πρότυπο EN 14325:2004 \*\*Δοχείο πίεσης

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ TYCHEM® THERMOPRO ΚΑΙ ΤΟΥ TYCHEM® THERMOPRO MODEL TP198T ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 1149-5: 2008 Υποδόμηση φορτίου	ΜΕΒΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
	EN 1149-3:2004 Μέθοδος Z- EN 1149-5:2008	$t_{50} < \tau_S S > 0.2^*$ , Επιπυγής έλεγχος

\* $t_{50}$ =μειωμένος χρόνος υποβάθμισης,  $S$ =συντελεστής θεραπίας

ΑΝΤΟΧΗ ΥΟΖΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΕΝ ISO 6530)	Δείκτης διείσδυσης - Κλάση EN*	Δείκτης απωθητικότητας - Κλάση EN*
Χημική ουσία		
Θεικό άζωτο (30%)	3/3	3/3
Υδροξεδίο του νατρίου (10%)	3/3	3/3
Ορθοξυλόλιο	3/3	3/3
1-Βουτανόλη	3/3	3/3

\* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΟΖΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΜΕΝΗΣ ΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΥΓΡΩΝ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 6529 ΜΕΒΟΔΟΣ Α, ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ $1 \mu\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$ )	Χρόνος αντοχής (δεπτά)	Κλάση EN*
Χημική ουσία		
Τολυφούλιο	> 480	6/6
κανονικό εξάνιο	> 480	6/6
Αιθυλαιθέρας	> 480	6/6
Αικετονή	> 480	6/6

\* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

ΑΝΤΟΧΗ ΥΟΖΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΛΟΙΜΟΤΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ	Μέθοδος δοκιμής	Κλάση EN*
Δοκιμή	Μέθοδος δοκιμής	Κλάση EN*
Αντογή στη διείσδυση αίματος και σωματικών υγρών με χρήση συνθετικού αίματος	ISO 16603	6/6
Αντογή στη διείσδυση αιματογενών μεταδιδόμενων παθογόνων με χρήση του βακτηριοφάρου Phi-X174	ISO 16604 Διαδικασία D	6/6
Αντογή στη μόλυνση από μολυσμένα υγρά	EN ISO 22610	6/6
Αντογή στη διείσδυση βιολογικά μολυσμένων αερολυμάτων	ISO/DIS 22611	3/3
Αντογή στη διείσδυση μολυσμένων στερεών σωματιδίων	ISO 22612	3/3

\* Κατά το πρότυπο EN 14126:2003

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΑ	Μέθοδος δοκιμής	Αποτέλεσμα - Κλάση EN*
Δοκιμή	Μέθοδος δοκιμής	Αποτέλεσμα - Κλάση EN*
Αντογή στη θερμότητα, σε θερμοκρασία $180^\circ\text{C} +/- 5^\circ\text{C}$	ISO 17493	Έγκριθης
Αντογή στη θερμότητα, σε θερμοκρασία $260 +/- 5^\circ\text{C}$	ISO 17493	Έγκριθης
Περιορισμένη επάνωση φλόγας (επανενεγκαντική αναφλέξη), γράμμα κυδικού A1	ISO 15025-2000, Διαδικασία A	A1, Δείκτης 3**
Μεταφερόμενη θερμότητα, γράμμα κυδικού B	ISO 9151	B1
Θερμότητα ακτινοβολίας, γράμμα κυδικού C	ISO 6942, Μέθοδος B	C1
Εκτόξευση τετρημένου ολουργού, γράμμα κυδικού D	ISO 9185	D1
Εκτόξευση τετρημένου οιδηρού, γράμμα κυδικού E	ISO 9185	E2
Θερμότητα επαφής, γράμμα κυδικού F	ISO 12127	F2
Ηλεκτρικό τόξο - Μέθοδος δοκιμής ανοικτού τόξου	IEC 61482-1-1	ATPV = 15 cal/cm <sup>2</sup>
Ηλεκτρικό τόξο - Μέθοδος ελέγχου κουτού	IEC 61482-1-2	4kA - Κλάση 1/2

\* Κατά το πρότυπο EN ISO 11612 \*\* Κατά το πρότυπο EN 14116

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ Η ΑΛΛΑΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)	Μέθοδος δοκιμής	Κλάση EN*	Αποτέλεσμα*
Τύπος ενδύματος συγκολλήτη	Κρατήρια επιλογής σχετικά με τη διαδικασία:	Κρατήρια επιλογής σχετικά με τη περιβαλλοντικές συνθήκες:	
Δοκιμή	Τεχνικές μη αυτοματής συγκολλήσης με εκτόξευση και σταγνώσεις γεγούλων μεγεθών, π.χ.:	Χειρισμός μηχανημάτων, π.χ.:	
	- συγκολλήση τόξου με επενδύμενο ηλεκτρόβιο (με ηλεκτρόβιο με βασική επενδύση ή επενδύση με καταρράγη),	- σε πειραιωμένους χώρους,	
	- συγκολλήση τόξου με πυρήνα αυτόδιδαματος,	- σε περιπτώσεις συγκαλλήσης/κοπής οροφής ή σε παρεμφερείς πειραιωμένες ζέσεις,	
	- κοπή με πλάσμα,		
	- εκσκαφή,		
	- κοπή με φλόγα οξυγόνου,		
	- ψεκασμούς εν θέρμαν.		

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΜΟΣΩΜΗΣ ΦΟΡΜΑΣ	Μέθοδος δοκιμής	Αποτέλεσμα δοκιμής	Κλάση EN
Τύπος 3: Δοκιμή βολής	EN ISO 17491-3:2009	Έλεγχος*	A/A
Τύπος 4: Δοκιμή φεκασμού υψηλού επιπέδου	EN ISO 17491-4:2009, Μέθοδος B	Έγκριθης	A/A
Τύπος 6: Δοκιμή φεκασμού χαμηλού επιπέδου	EN ISO 17491-4:2008, Μέθοδος A	Έγκριθης	A/A
Αντογή παρφών	EN ISO 13935-2	> 300 N	5/6**

A/A = Άνευ αντικειμένου \*Υλοποίηση δοκιμής από επικοινωνία με την DuPont στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ipd.dupont.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ενδύματα και τις αποδόσεις τους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή Tychem® ή την DuPont στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ipd.dupont.com

